

การศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รับแรงดัดในแนวแกน  
THE STUDY OF BEHAVIOR OF BAMBOO-REINFORCED CONCRETE SLAB  
TO FLEXURAL LOAD

นายอิทธิวัฒน์ ยอดเยี่ยม  
นายนคร วีระโพธิ์ประสิทธิ์

โครงการทางวิศวกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา 2550

THE STUDY OF BEHAVIOR OF BAMBOO-REINFORCED CONCRETE SLAB  
TO FLEXURAL LOAD

Mr. Itthiwat Yordyiam  
Mr. Nakorn Weeraphrasit

An Engineering Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements

for the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Civil Engineering

Burapha University

2007

หัวข้อโครงการ                 การศึกษาพฤติกรรมของพื้นที่คอนกรีตเสริมไม้ไผ่รับแรงค้ำในแนวแกน  
โดย                                     นายอิทธิวัฒน์ ยอดเยี่ยม  
   นายนคร วีระโพธิ์ประสิทธิ์  
ปีการศึกษา                         2550  
อาจารย์ที่ปรึกษา                 อาจารย์เอนก ชมวงษ์

---

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติโครงการทาง  
วิศวกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
( ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว )

..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
( อาจารย์เอนก ชมวงษ์ )

คณะกรรมการสอบโครงการ

..... ประธานกรรมการ  
( อาจารย์เอนก ชมวงษ์ )

..... กรรมการ  
( อาจารย์ ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ )

## บทคัดย่อ

อิทธิวัฒน์ ยอดเยี่ยม, นคร วีระโพธิ์ประสิทธิ์ : การศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริม  
ไม้ไผ่รับแรงดัดในแนวแกน  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอนก ชมวงษ์

คอนกรีตเสริมไม้ไผ่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างถ้าไม่ใช้เหล็กเสริม เพราะไม้ไผ่เป็นวัสดุทางธรรมชาติ ราคาถูก หาได้ง่ายในท้องถิ่น และไม่เกิดปัญหาจากการทำลายโดยเกลือคลอไรด์ เหมาะกับการก่อสร้างที่ใช้เงินลงทุนต่ำ และใช้กับการก่อสร้างบริเวณที่เจอปัญหาเกลือคลอไรด์ เช่น บ้านของผู้มีรายได้น้อย โรงเรียนเกลือ บ้านที่ประสบปัญหาดินเค็ม เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รับแรงดัดในแนวแกน สำหรับไม้ไผ่ที่ใช้ คือ ไม้ไผ่ป่า ซึ่งมีคุณสมบัติทางกล คือ กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่มีค่าเท่ากับ 2,520.95 กก./ $\text{cm}^2$  มีโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 432,142.7 กก./ $\text{cm}^2$  มีความหนาแน่นแห้งเท่ากับ 0.47 กรัม/ $\text{cm}^3$  และได้ทำการปรับปรุงผิวไม้ไผ่ก่อนทำการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยว โดยปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช แล็กเกอร์ และไม้ไผ่ได้ปรับปรุงผิว ซึ่งจากการทดสอบน้ำมันวานิชจะมีค่ามากที่สุด สำหรับการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จะใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดเท่ากับ 210, 240 และ 280 กก./ $\text{cm}^2$  จำนวนชนิดละ 5 ตัวอย่าง ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะยืด-หดตัวอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดละ 3 ตัวอย่าง ติดไว้กับไม้ไผ่ที่รับแรงดึง จากการทดสอบจะพบว่าพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่นำไปทดสอบจะมีค่าคลาดเคลื่อนจากทฤษฎี ประมาณ 20.05% และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม้ไผ่จะมีการยึดตัวมากกว่าเหล็ก และมีค่าตัวคูณลดกำลัง ( $\phi$ ) จะมีค่าเท่ากับ 0.60

สำหรับการนำพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ไปพิจารณาเพื่อนำไปใช้จริง จะพบว่าสามารถนำไปใช้ได้กับโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากนัก และที่มีสถานะแวดล้อมใกล้เคียง เช่น บ้านขนาดเล็ก ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เป็นต้น และเมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่างไม้ไผ่ป่า และเหล็กที่นำมาเสริม จะพบว่าพื้นคอนกรีตที่เสริมไม้ไผ่จะมีราคาถูกกว่าเหล็กเสริม จึงเหมาะที่จะนำมาใช้กับบ้านของผู้มีรายได้น้อย

**คำสำคัญ:** พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, คุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่, หน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต

## Abstract

Itthiwat Yordyiam, Nakhorn Weeraphoprasit: The study of Behavior of Bamboo-Reinforce Concrete Slab to flexural load.

Advisor: Anake Chomwong.

Bamboo reinforced concrete is alternative choice to construction. The bamboo is natural materials, cheap price, facilitate to find in local and non-problem of ruining by chloride salt suited with any construction which capitalized in low investment. It also is used for construction in some area where found the chloride problem. For example, house owner's low income, salt warehouse, houses facing alkaline soil, etc. The research is to study the behavior of bamboo reinforced concrete slab to flexural load. For the selected bamboo is *Bambusa Arundinacea* Willd, which mechanical properties is that tensile strength at  $2,520.95 \text{ kg/cm}^2$ , modulus of elasticity at  $432,142.7 \text{ kg/cm}^2$ , dry density at  $0.47 \text{ g/cm}^3$ . Additionally, there is improved the surface of these bamboos before testing on a bonding strength by vanish, lacquers and another case is no improved the surface of these bamboo. From testing, these vanish would have the most point. For testing bamboo reinforced concrete would use a concrete which has strength of concrete 210, 240 and  $280 \text{ kg/cm}^2$  of 5 samples in each. Through calibrated electronics strain-gauge of 3 samples in each embedded with bamboo which served tensile strength. The results have found that bamboo reinforced concrete slab; there are theoretical errors at 20.05% approximately. When it compared with steel reinforced concrete slab, the bamboo would have more elasticity than steel and factor ( $\phi$ ) were 0.60.

For using the bamboo reinforced concrete slab in real, it found that able to use with a structure that is able to load at low weight and near ocean. For example, small house, bamboo reinforced concrete ground slab was cheaper price than steel. Therefore, it is suitable with for use house owner's low income.

**Keyword:** bamboo reinforce concrete slab, mechanical property of bamboo, bonding strength between bamboo and concrete

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการทางวิศวกรรมฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกท่าน และอาจารย์เอก ชมวงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลาช่วยเหลือให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ ซึ่งได้เป็นกรรมการในโครงการนี้ และคุณยิ่งใหญ่ สามารถ ที่คอยช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำโครงการ

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่ในการทำโครงการ ตลอดจนเพื่อนๆ และครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจ และช่วยเหลือในการทำโครงการตลอดมา

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป	ซ
สารบัญสัญลักษณ์	ฅ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
<b>บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่	3
2.2 การเลือกใช้ไม้ไผ่เพื่อใช้เสริมในคอนกรีต	6
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายของไม้ไผ่	6
2.4 การถนอมรักษาไม้ไผ่	10
2.5 คอนกรีต	14
2.6 พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ป่า	15
2.7 การคำนวณหาคุณสมบัติทางกล	19
2.8 งานวิจัยผลกระทบของเชื้อรา และวิธีป้องกัน	22
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	23
<b>บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ</b>	
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	26

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ	27
3.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ	32
3.4 การเตรียมวัสดุที่ใช้การทดสอบ	33
3.5 การทดสอบวัสดุ	38
3.6 แผนการดำเนินงาน	48
<b>บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง</b>	
4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ	49
4.1.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่	49
4.1.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นของไม้ไผ่	49
4.1.3 ผลการทดสอบหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่	50
4.1.4 ผลการทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีต	52
4.1.5 ผลการทดสอบหาค่าลึงรับแรงดึงของคอนกรีต	52
4.2 ผลการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	53
4.2.1 การวิบัติของพื้นคอนกรีต	53
4.2.2 พฤติกรรมของพื้นคอนกรีต	54
<b>บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ</b>	
5.1 สรุปผลการทดสอบวัสดุ	63
5.1.1 สรุปผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่	63
5.1.2 สรุปผลการทดสอบความหนาแน่นของไม้ไผ่	63
5.1.3 สรุปผลการทดสอบหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่	63
5.1.4 สรุปผลการทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีต	64
5.1.5 สรุปผลการทดสอบหาค่าลึงรับแรงดึงของคอนกรีต	64
5.2 สรุปผลการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	64
5.2.1 พฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	64



## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.2.2 การนำไปใช้งาน	65
5.2.3 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	66
5.3 ข้อเสนอแนะจากการทดลอง	66

### บรรณานุกรม

#### ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก ตารางบันทึกผลการทดลอง
- ภาคผนวก ข รูปและกราฟแสดงผลการทดลอง
- ภาคผนวก ค การคำนวณหากำลังต้านทานโมเมนต์คัต

#### ประวัติผู้แต่ง

#### บทความ

## สารบัญตาราง

	หน้า
3.1 ขนาดคละของหิน	28
3.2 ขนาดคละของทราย	30
3.3 จำนวนตัวอย่างสำหรับหาค่ากำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่	33
3.4 จำนวนตัวอย่างหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับ ไม้ไผ่	36
3.5 จำนวนตัวอย่างแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และเหล็ก	37
3.6 แผนการดำเนินงาน	48
ก-1 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงดึง	69
ก-2 แสดงผลการทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของไม้ไผ่	69
ก-3 แสดงผลการทดสอบหาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับ ไม้ไผ่ ที่คอนกรีตมีกำลังอัด 210 กก./ซม. <sup>2</sup>	70
ก-4 แสดงผลการทดสอบหาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับ ไม้ไผ่ ที่คอนกรีตมีกำลังอัด 240 กก./ซม. <sup>2</sup>	71
ก-5 แสดงผลการทดสอบหาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับ ไม้ไผ่ ที่คอนกรีตมีกำลังอัด 280 กก./ซม. <sup>2</sup>	72
ก-6 แสดงผลการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต	73
ก-7 แสดงผลการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต	73
ก-8 แสดงผลการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	74
ก-9 แสดงผลหน่วยแรงดึงใน ไม้ไผ่ที่เสริมในคอนกรีต	75
ก-10 แสดงผลการเปรียบเทียบราคาระหว่างพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และเหล็ก	76
ก-11 แสดงผลการเปรียบเทียบความกว้างรอยร้าว ของพื้น SB8	76

## สารบัญรูป

	หน้า
2.1 ไม้ไผ่ป่า	5
2.2 พฤติกรรมของคานคอนกรีตเมื่อรับน้ำหนักบรรทุก	16
2.3 พฤติกรรมการต้านทานโมเมนต์ดัด	17
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	26
3.2 ไม้ไผ่ป่า หรือไม้ไผ่หนาม	27
3.3 ร้อยลวดเสสมที่ผ่านบนตะแกรงขนาดต่าง ๆ ของหิน เทียบกับขนาดคละตาม มาตรฐาน ASTM C 33 (หลังจากคัดขนาดคละของหินแล้ว)	29
3.4 ร้อยลวดเสสมที่ผ่านบนตะแกรงขนาดต่าง ๆ ของทราย เทียบกับขนาดคละตาม มาตรฐาน ASTM C 33 (หลังจากคัดขนาดคละของหินแล้ว)	30
3.5 น้ำมันวานิชและแล็กเกอร์ชนิดด้าน	31
3.6 ตัวอย่างไม้ไผ่สำหรับหาค่าลึงรับแรงดิ่ง	33
3.7 ตัวอย่างสำหรับทดสอบหาความหนาแน่นของไม้ไผ่	34
3.8 ตัวอย่างสำหรับทดสอบหาค่าลึงของคอนกรีต	35
3.9 ตัวอย่างไม้ไผ่สำหรับหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยว	36
3.10 แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	37
3.11 การทดสอบหาค่าลึงรับแรงดิ่งของไม้ไผ่	38
3.12 การทดสอบหาความหนาแน่นของไม้ไผ่	39
3.13 การทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่	39
3.14 การทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีต	40
3.15 การทดสอบหาค่าลึงรับแรงดิ่งของคอนกรีต	41
3.16 การติดตั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	42
3.17 แรงเฉือนที่เกิดขึ้นบนพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	42
3.18 โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นบนพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	42
3.19 แสดงการติดตั้ง Stain Gauge ที่ด้านบน และด้านล่างผิวคอนกรีต	44
3.20 แสดงการติดตั้งแผ่นพื้นก่อนการทดสอบ	45
3.21 แสดงการบันทึกค่าจากเครื่อง Data Logger	45
3.22 แสดงการขีดบอกแรงที่ทำให้คอนกรีตแตกร้าว	46

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
3.23 แสดงลักษณะการวิบัติ	46
3.24 แสดงลักษณะการวิบัติใต้ท้องพื้น	47
3.25 แสดงลักษณะการโค้ง	47
4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและกำลังรับแรงดึง ของไม้ไฟชนิดไม่มีข้อ	50
4.2 กราฟแสดงหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไฟ ชนิดมีข้อและไม่มีข้อ ที่ปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช, แล็กเกอร์ และชนิดที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว ที่อายุคอนกรีต 14 วัน	50
4.3 กราฟแสดงหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไฟ ชนิดมีข้อและไม่มีข้อ ที่ปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช, แล็กเกอร์ และชนิดที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน	51
4.4 แผนภูมิแสดงค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต	52
4.5 แผนภูมิแสดงค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต	53
4.6 แสดงการแตกของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไฟจากผิวด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน	54
4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และระยะโค้ง ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไฟ SB1,SB2,SB3,SB4,SB5 ที่กำลังคอนกรีต 210 ksc	54
4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และระยะโค้ง ของพื้นคอนกรีต เสริมไม้ไฟ SB6,SB7,SB8,SB9,SB10 และเสริมเหล็ก SS16 ที่กำลังคอนกรีต 240 ksc	55
4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และระยะโค้ง ของพื้นคอนกรีต เสริมไม้ไฟ SB11,SB12,SB13,SB14,SB15 ที่กำลังคอนกรีต 280 ksc	55
4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และความเครียด ของพื้นคอนกรีต เสริมไม้ไฟ SB1,SB2,SB3,SB4,SB5 ที่กำลังคอนกรีต 210 ksc	56
4.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และความเครียด ของพื้นคอนกรีต เสริมไม้ไฟ SB6,SB7,SB8,SB9,SB10 และเสริมเหล็ก SS16 ที่กำลังคอนกรีต 240 ksc	56
4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และความเครียด ของพื้นคอนกรีต เสริมไม้ไฟ SB11,SB12,SB13,SB14,SB15 ที่กำลังคอนกรีต 280 ksc	57

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับความเครียดของไม้ไผ่ และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB3 ที่กำลังคอนกรีต 210 ksc	58
4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับความเครียดของไม้ไผ่ และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB8 ที่กำลังคอนกรีต 240 ksc	58
4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับความเครียดของไม้ไผ่ และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB11 ที่กำลังคอนกรีต 280 ksc	59
4.16 แสดงแผนภาพค่าความเครียด ที่น้ำหนักบรรทุกต่างกัน ที่ผิวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB8	60
4.17 กราฟแสดงกำลังรับแรงดึงที่ความแปรปรวนที่ 60%	61
ข-1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 1	77
ข-2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 2	77
ข-3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 3	78
ข-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 4	78
ข-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 5	79
ข-6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 6	79
ข-7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 7	80
ข-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 8	80
ข-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 9	81
ข-10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 10	81
ข-11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 11	82
ข-12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 12	82
ข-13 แสดงการแช่ไม้ไผ่ในน้ำเพื่อป้องกันรักษาเนื้อไม้ไผ่	83
ข-14 แสดงตัวอย่างชิ้นไม้ไผ่ที่ทำด้วยน้ำมันวานิช	83
ข-15 แสดงชิ้นไม้ไผ่ที่นำไปเสริมพื้นคอนกรีต	84
ข-16 ตัวอย่างชิ้นไม้ไผ่ก่อนนำไปทดสอบหากล้างรับแรงดึง	84
ข-17 แสดงการดึงไม้ไผ่เพื่อหากล้างรับแรงดึง	85

## สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
ข-18 ตัวอย่างการวัดของชิ้นไม้ไผ่หลังการทดสอบหาค่ารับแรงดึง	85
ข-19 แสดงการทดสอบหาความหนาแน่นของไม้ไผ่	86
ข-20 แสดงตัวอย่างทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่	86
ข-21 แสดงการบ่มคอนกรีตเพื่อนำไปหาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่	87
ข-22 แสดงการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่	87
ข-23 แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่	88
ข-24 แสดงลูกปูนสำหรับเพื่อระยะ Covering ของไม้ไผ่ที่เสริมในพื้นที่คอนกรีต	88
ข-25 แสดง Strain Gauge ที่ใช้ติดไม้ไผ่สำหรับทดสอบหาระยะยึดของไม้ไผ่	89
ข-26 แสดงการเช็ค Slum คอนกรีต	89
ข-27 แสดงโครงไม้ไผ่ที่นำไปเสริมพื้นคอนกรีต	90
ข-28 แสดงพื้นคอนกรีตที่เพิ่งเทลงแบบหล่อเสร็จ	90
ข-29 แสดงการบ่มแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	91
ข-30 แสดงพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่	91
ข-31 แสดงการติดตั้งเครื่องทดสอบ	92
ข-32 แสดงการติดตั้ง Strain Gauge ที่ด้านบน และล่างของพื้น	92
ข-33 แสดงวิธีการใช้เครื่อง Data Logger ขณะทำการทดสอบ	93
ข-34 แสดงการแอนด์ตัว และวัดในขณะที่กำลังทดสอบ	93
ข-35 แสดงลักษณะการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (1 รอย)	94
ข-36 แสดงลักษณะการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (2 รอย)	94
ข-37 แสดงลักษณะการวัดบริเวณใต้ท้องพื้น	95
ข-38 แสดงลักษณะการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	95
ข-39 แสดงการทดสอบหาค่ารับแรงอัดของคอนกรีต	96
ข-40 แสดงการทดสอบหาค่ารับแรงดึงของคอนกรีต	96

## สารบัญสัญลักษณ์

$A$	=	เนื้อที่ของคอนกรีตที่หุ้มไม้ไผ่เสริมรับแรงดึงหนึ่งเส้น
$A_b$	=	พื้นที่หน้าตัดของไม้ไผ่ที่ใช้เสริมคอนกรีต
$A_s$	=	พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมที่ใช้เสริมคอนกรีต
$A_c$	=	พื้นที่หน้าตัดของคอนกรีต
$a$	=	เป็นระยะความลึกของการกระจายหน่วยแรงอัดเทียบเท่า ซึ่งมีค่าเท่ากับ $\beta_1 c$ หรือเท่ากับ $\beta_1 k_r d$
$\alpha$	=	แฟคเตอร์ ใช้กับความกว้างรอยร้าว
$b$	=	ความกว้างของหน้าตัดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
$\beta$	=	อัตราส่วนระหว่างระยะจากขอบรับแรงดึงถึงแกนสะเทินต่อจากระยะจากศูนย์กลาง ของไม้ไผ่เสริมรับแรงดึงถึงแกนสะเทิน
$C$	=	แรงอัด
$d$	=	ความลึกประสิทธิภาพ คือ ระยะจากผิวนอกสุดด้านรับแรงอัดไปยังจุดศูนย์กลาง ของเหล็กเสริมรับแรงดึง
$d_c$	=	ระยะจากขอบรับแรงดึงถึงจุดศูนย์กลางของไม้ไผ่เสริมแถวแรก
$E_b$	=	โมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่
$E_c$	=	โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
$f_b$	=	กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่
$f_{by}$	=	กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ที่จุด yield
$f_b'$	=	กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ป่าที่คูณลดค่าแฟคเตอร์แล้ว
$f_c$	=	กำลังหรือหน่วยแรงใช้งานของคอนกรีต
$f_c'$	=	กำลังอัดประลัยของคอนกรีต
$f_y$	=	หน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมที่จุดคราก
$h$	=	ความหนาของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
$I$	=	โมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัดแปลง
$j$	=	ตัวคูณแชน โมเมนต์ของแรงคู่ควมระหว่างแรงอัดในคอนกรีตและแรงดึงในเหล็ก เสริม
$k$	=	ตัวคูณระยะระหว่างศูนย์กลางแรงอัดในคอนกรีตถึงแกนสะเทิน
$L$	=	ความยาวของไม้ไผ่ส่วนที่ฝังในคอนกรีต

$l$	=	ความยาวของแผ่นพื้น
$M$	=	โมเมนต์ดัด
$M_u'$	=	โมเมนต์ดัดแตกร้าว
$M_u''$	=	โมเมนต์ดัดประลัยสูงสุด
$n$	=	อัตราส่วน โมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ต่อคอนกรีต ( $n = E_b / E_c$ )
$P$	=	แรงที่กระทำ
$\phi$	=	Free Factor
$\epsilon_c$	=	ความเครียดของคอนกรีต
$\epsilon_b$	=	ความเครียดของไม้ไผ่
$T$	=	แรงดึง
$w$	=	น้ำหนักแผ่นที่กระทำ
$w$	=	ความกว้างของรอยร้าว
$y$	=	ระยะจากแกนตะเทินของรูปตัวถึงผิวล่างของท้องคาน
$Z$	=	ดัชนีความกว้างของรอยร้าว (Index of crack width)

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 บทนำ

เหล็กกับงานคอนกรีตเป็นสิ่งที่ควบคู่กันในงานก่อสร้างมานานแล้ว เนื่องจากคอนกรีตมีคุณสมบัติที่ดีในด้านการรับแรงอัด แต่คุณสมบัติด้อยในด้านการรับแรงดึง กล่าวคือคอนกรีตมีคุณสมบัติในด้านการรับแรงดึงเพียง 10% ของแรงอัดเท่านั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีส่วนที่ช่วยในการรับแรงดึง และวัสดุนั้นก็คือ เหล็ก แต่ในปัจจุบันเหล็กมีราคาสูง และมีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตเหล็กต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีราคานำเข้าสูงมาก จึงได้มีการคิดค้นหาวัสดุราคาถูกที่จะนำมาใช้แทนเหล็ก ซึ่งวัสดุที่จะนำมาใช้แทนเหล็กนั้นก็คือ ไม้ไผ่

ไม้ไผ่ เป็นวัสดุตามธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มีราคาถูก มีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย และที่สำคัญสามารถปลูกทดแทนได้ ซึ่งไม้ไผ่มีคุณสมบัติในด้านการรับแรงดึงได้ จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเสริมในคอนกรีตแทนเหล็กได้

สำหรับการศึกษาเรื่องคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ได้มีผู้ได้ทำการศึกษาวิจัยมานานแล้ว ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ไม้ไผ่สามารถนำมาใช้ในการเสริมในคอนกรีตในเหล็กได้ แต่อาจจะไม่ดีเท่ากับเหล็ก เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ การเปลี่ยนแปลงปริมาตร (การหดตัว) ตลอดจนการผุพังของไม้ไผ่ เนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติ แต่ถ้าได้ทำการศึกษาอย่างจริงจังที่จะนำไม้ไผ่มาใช้เสริมแทนเหล็กในคอนกรีตแล้ว อาจทำให้ประหยัดงบประมาณในการซื้อเหล็ก และยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาคุณสมบัติของไม้ไผ่ป่า ในด้านของกำลังดึงของไม้ไผ่ป่า และค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของไม้ไผ่ป่า

1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาคุณสมบัติของคอนกรีต ในด้านกำลังอัดของคอนกรีต กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ป่า

1.2.3 ศึกษาการรับกำลังของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ป่า

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ศึกษาคุณสมบัติทางกลของไม้ไผ่ป่า

1.3.2 ทำการปรับปรุงผิวไม้ไผ่ เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำระหว่างการเทคอนกรีตหรือสูญเสียน้ำของไม้ไผ่ หลังจากคอนกรีตแข็งตัวซึ่งมีผลต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

1.3.3 พิจารณาความเป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้ในโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มาก เช่น บ้านชั้นเดียว และโครงสร้างโรงเก็บเกลือ

1.3.4 ทำการศึกษาและออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ในรูปของพื้นทางเดียว (One-Way Slab)

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการหาแนวทาง และความเป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างจริงที่รับน้ำหนักไม่มากนัก

1.4.2 ทำให้ทราบถึงวิธีปรับปรุงการยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่ป่ากับคอนกรีต

1.4.3 ไม้ไผ่ป่าเป็นวัสดุตามธรรมชาติซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กแล้วนั้นย่อมมีความสามารถในการรับแรงได้ไม่ดีเท่ากับเหล็ก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่รับน้ำหนักไม่มาก เช่น บ้านชั้นเดียว บ้านราคาประหยัด พื้นลานกีฬา เป็นต้น

1.4.4 เพื่อให้ได้มีการศึกษาพัฒนานำไม้ไผ่ป่าไปใช้ในส่วนประกอบอื่นๆ ต่อไป เช่น โครงสร้างที่ทนต่อการกัดกร่อนของคลอไรด์ เป็นต้น

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ไผ่

##### ไม้ไผ่

ไม้ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ Gramineae เช่นเดียวกับหญ้าแต่เป็นพืชตระกูลหญ้าที่สูงที่สุดในโลก และเป็นพืชเมืองร้อน ไม้ไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ปลูกง่าย โตเร็ว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในระยะสั้น ขยายพันธุ์ได้จากทุกส่วนของลำต้น เช่น จากเหง้า ลำต้น แขนง หรือเมล็ด สามารถปลูกขึ้นได้ดีในดินทั่วไป ที่สำคัญยังมีอย่างมากมายทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังมีคุณประโยชน์ทางอ้อมอีกนานัปการ ไม้ไผ่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการก่อสร้างไม้นั่งร้านทาสีฉาบปูน ใช้จักสานภาชนะต่าง ๆ ใช้ทำเครื่องดนตรี ใช้เป็นเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรมทำกระดาษ ทำเครื่องกีฬา ใช้เป็นอาวุธ เช่น คันธนู หอก หลาว ใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์การประมง เช่น ทำเสาโป๊ะ ทำเครื่องมือในการเกษตร นอกจากนี้ใบยังใช้ห่อขนม หน่อไผ่ใช้เป็นอาหารอย่างพิเศษ และกอไผ่ยังใช้ประดับสวนได้งดงาม ไม้ไผ่ทั่วโลกที่รู้จักกันมีประมาณ 75 สกุล ที่ได้สำรวจพบในเมืองไทยมีประมาณ 15 สกุล แยกเป็นชนิดประมาณ 82 ชนิด (รุ่งนภา และคณะ, 2544)

##### ลักษณะโดยทั่วไปของไม้ไผ่

ไม้ไผ่เป็นพืชยืนต้น ที่พบทั่วไปมีลำต้นกลมและกลวงตรงกลาง มีข้อกระจายอยู่ทั่วไปเพื่อเสริมให้ลำต้นเหนียวขึ้น ทำให้สามารถผ่าทางยาวให้มีขนาดเล็กได้เท่าที่ต้องการ เปลือกหรือผิวของลำไม้ไผ่แข็งและเรียบเป็นมัน โดยปราศจากการตกแต่ง ไม้ไผ่บางชนิดมีสีดำ หรือมีสีส้มต่าง ๆ กัน รวมทั้งเป็นจุดๆ ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น มีกาบหุ้มลำตามข้อซึ่งกานี้จะหลุดไปเมื่อลำไม้ไผ่เริ่มมีอายุ ลักษณะที่ปรากฏภายนอกที่เห็นชัดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปไม้ไผ่แต่ละชนิด จึงสามารถนำมาใช้ในการจำแนกพันธุ์ไม้ไผ่ได้

ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ควรทราบ ไม้ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นมีดังต่อไปนี้

1. ไม้ตง (D.asper) เป็นไม้ในสกุล Dendrocalamus นิยมปลูกกันในภาคกลางโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีปลูกกันมาก เป็นไม้ขนาดใหญ่ ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-12 เซนติเมตร ไม่มีหนามปล้องยาวประมาณ 20 เซนติเมตร โคนต้นมีลายขาวสลับเทา มีขนเล็ก ๆ อยู่

ทั่วไปของลำ มีหลายพันธุ์ เช่น ไม้ตงหม้อ ไม้ตงคำ ไม้ตงเขียว ไม้ตงหนู เป็นต้น หน่อใช้รับประทานได้ ลำต้นใช้สร้างอาคาร เช่น เป็นเสา โครงหลังคา เพราะแข็งแรงดี ไม้ตงมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ชาวจีนนำมาปลูกในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2450 ปลูกครั้งแรกที่ตำบลพระราม จังหวัดปราจีนบุรี

2. ไม้สีสุก (*B.flaxuosa*) อยู่ในสกุล *Bambusa* ไม้ชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปและมีมากในภาคกลางและภาคใต้ ลำต้นเขียวสดเป็นไม้ขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นประมาณ 7-10 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร บริเวณข้อมีกิ่งเหมือนหนาม ลำต้นเนื้อหนา ทนทานดี ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง เช่น นั่งร้านทาสี นั่งร้านฉาบปูน

3. ไม้ล้มลุก (*D.longispathus*) อยู่ในสกุล *Dendrocalamus* มีทั่วทุกภาคแต่ในภาคใต้จะมีน้อยมาก ลำต้นสีเขียวแก่ไม่มีหนาม ข้อเรียบ จะแตกใบสูงจากพื้นดินประมาณ 6-7 เมตร ปล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร ลำต้นใช้ทำนั่งร้านในงานก่อสร้างได้ดี

4. ไม้ป่าหรือไม้หนาม (*B.arundinacea*) อยู่ในสกุล *Bambusa* มีทั่วทุกภาคของประเทศต้นแก่มีสีเขียวเหลือง เป็นไม้ขนาดใหญ่ มีหนามและแขนง ปล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 -15 เซนติเมตร ใช้ทำโครงบ้าน ใช้ทำนั่งร้าน

5. ไม้ดำหรือไม้ตาดำ (*B.sp.*) อยู่ในสกุล *Bambusa* มีในป่าดิบแล้งจังหวัดกาญจนบุรีและจันทบุรี ลำต้นสีเขียวแก่ ก่อนข้างดำ ไม่มีหนาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปล้องประมาณ 7-10 เซนติเมตร ปล้องยาว 30-40 เซนติเมตร เนื้อหนา ลำต้นสูง 10-12 เมตร เหมาะจะใช้ในการก่อสร้าง จักสาน

6. ไม้เอียง (*C.Virgatum*) อยู่ในสกุล *Cephalostachyum* มีทางภาคเหนือ ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร ปล้องยาวขนาด 50-70 เซนติเมตร ข้อเรียบ มีกิ่งก้านเล็กน้อย เนื้อหนา 1-2 เซนติเมตร ลำต้นสูงประมาณ 10-18 เมตร ลำต้นใช้ทำโครงสร้างอาคาร เช่น เสา โครงหลังคา คาน

7. ไม้รวก (*T. siamensis*) อยู่ในสกุล *Thyrsostachys* มีมากทางจังหวัดกาญจนบุรี ลำต้นเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.7 เซนติเมตร สูงประมาณ 5-10 เมตร ลักษณะเป็นกอ ลำต้นใช้ทำรั้ว ทำเยื่อกระดาษ

สำหรับไม้ไผ่ที่ใช้ในการทำโครงงานนี้เป็นไผ่ป่า (กาญจนบุรี) สาเหตุที่ได้เลือกนำมาใช้ก็คือ โดยทั่วไปคนนิยมใช้ไผ่ป่าในการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำนั้งร้าน มีความแข็งแรงและหาได้ง่ายในเขตพื้นที่ เพราะเป็นไม้ไผ่ที่นิยมนำมาใช้ทำข้าวหลามในเขตจังหวัดชลบุรี



รูปที่ 2.1 ไม้ไผ่ป่า

ชื่อพื้นเมือง ไผ่ป่า ไผ่หนาม ไผ่ (กาญจนบุรี)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Bambusa Arundinacea Willd

การกระจายพันธุ์

ไผ่ป่าพบได้ทุกภาคของประเทศไทยทั้งในป่าธรรมชาติ และในเขตชุมชนเมืองหรือตามหัวไร่ปลายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่น่าสนใจ

ในป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ไผ่ป่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางโตถึง 20 ซม. แต่โดยทั่วไป จะมีขนาดโตปานกลางประมาณ 5 - 10 ซม. ไผ่ป่าจะขึ้นเป็นกอแน่นและมีการแตกกิ่งย่อยเป็นจำนวนมากบริเวณก้านของกอ บริเวณตามข้อของกิ่งย่อยจะมีหนามที่มีขนาดเล็กงอกแทบทุกข้อ เป็นที่น่าสนใจ ส่วนของข้อบริเวณเหนือ โคนจะไม่มีการแตกกิ่ง จะมีบ้างก็เป็นกิ่งย่อยที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงปลายยอด และจะออกดอกเกือบทุกปีกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ

การใช้ประโยชน์

โดยทั่วไปคนนิยมใช้ไผ่ป่าในการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำนั้งร้าน ส่วนในชนบทใช้ในการสร้างบ้านเรือน โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ

## 2.2 การเลือกใช้ไม้ไฟเพื่อใช้เสริมในคอนกรีต

- 1) เลือกไม้ไฟแตกกอแข็งแรง มีอายุระหว่าง 2-4 ปี โดยปกติไม้ไฟจะแก่เต็มที่เมื่ออายุประมาณ 3 ปี
- 2) เลือกลำต้นที่ตรง ไม่คดงอ
- 3) ไม่เลือกไม้ที่มีตำหนิ เนื่องจากโดนมอดกัดกิน (ถ้ามีมอดจะมองเห็นที่ข้อต่อ)
- 4) หลีกเลี่ยงใช้ไม้ไฟที่แตก
- 5) เลือกใช้ไม้ไฟที่มีขนาดความหนาเท่าๆกัน

## 2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายของไม้ไฟ

การนำไม้ไฟมาใช้ประโยชน์ มักประสบปัญหาด้านแมลงและเชื้อราทำลายไม้เนื่องจากไม้ไฟมีปริมาณแป้งและน้ำตาลค่อนข้างสูง ปริมาณแป้งในลำเป็นอาหารอันโอชะของแมลง การป้องกันรักษาไม้ไฟจึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งได้มีการคิดค้นหาวิธีป้องกันรักษาไม้ไฟสารพัดวิธี บางวิธีก็ทำกันมาตั้งแต่โบราณเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถป้องกันแมลงได้ในระดับหนึ่ง บางวิธีทำกันโดยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงและเชื้อราทำลายไม้

ดังนั้นการนำไม้ไฟมาใช้ประโยชน์จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงและเชื้อราทำลายไม้รวมทั้งศัตรูทำลายไม้พอสมควร ซึ่งจะช่วยให้อายุการใช้งานของไม้ไฟให้นานขึ้น เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย

ความทนทานตามธรรมชาติของไม้ไฟ ไม้ไฟเป็นที่มีความทนทานตามธรรมชาติต่ำ มีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่ปี เนื่องจากไม้ไฟมีปริมาณแป้งมาก จึงเหมาะแก่การทำลายของแมลงและเชื้อรา การทำลายเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตัดฟันใหม่ๆ ภายในเวลา 24 ชม. ขณะผึ่งไม้ ช่วงเก็บรักษา และขณะใช้งาน ปัญหาจากศัตรูทำลายไม้จึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับไม้ไฟ ศัตรูของไม้ไฟสาเหตุของการเข้าทำลาย วิธีป้องกันและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง จะช่วยแก้ปัญหาการผุของไม้ไฟได้

ไม้ไฟที่ถูกแมลงเจาะเข้าไปหลังตัดฟันใหม่ๆ ทำให้ไม้ผุได้ในเวลา 3-6 เดือน แต่การผุที่เกิดจากเชื้อราทำลายไม้เป็นไปได้ช้ากว่า แม้ว่าจะเข้าทำลายในเวลาไล่เลี่ยกัน การทำลายที่รุนแรงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความชื้นเป็นส่วนสำคัญ ไม้ไฟที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีป้องกันรักษาเนื้อไม้ไฟ มีอายุการใช้งานเมื่อใช้กลางแจ้งสัมผัสผืนดิน 1-3 ปี ใช้ในร่มสัมผัสผืนดิน 4-7 ปี ในสภาพแวดล้อมที่แห้งในร่มใช้ได้ยาวนานกว่า 15 ปี ใช้ในน้ำทะเลที่มีเพียงทำลายไม้ไม่เกิน 1 ปี ไม้ไฟ

ที่มีการจัดการที่ถูกต้องและผ่านกรรมวิธีป้องกันรักษาเนื้อไม้ ทำให้ไม้ไม่มีความทนทานเพิ่มขึ้น  
ใช้ได้นาน 15-25 ปี

### 2.3.1 ความชื้นในไม้ไฟ

ความชื้นในลำไม้ขึ้นอยู่กับอายุ ชนิด ฤดูกาล พื้นที่ปลูก และความยาวของลำ ไม้ อายุ 1 ปีมี  
ความชื้นในลำสูงมากกว่า 100% ส่วนไม้แก่มีประมาณ 60-90% ส่วนโคนของลำมีความชื้นสูงกว่า  
ปลาย ความชื้นในลำไม้ที่ยังไม่ตัดออกจากกอประมาณ 70-140%

ความชื้นของไม้มีความสำคัญต่อการเข้าทำลายของแมลงและเชื้อราอย่างยิ่งและมีความ  
สำคัญต่อวิธีการป้องกันรักษาไม้ไฟที่ต้องการความชื้นในลำช่วยให้น้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้  
ผ่านเข้าไปในลำไม้ได้ดีขึ้น ไม้ไฟมีความชื้น 15-20% ไม่เหมาะกับการเจริญของเชื้อรา ถ้าสูงกว่า  
20% เชื้อราจะเข้าทำลายได้ง่าย การนำไม้อ่อนมาใช้ถ้าเป็นไม้ที่มีแป้งมากกว่าความชื้นสูง เมื่อไม้  
แห้งลงจะเกิดการยุบตัวและแตกเป็นทาง ไม้ที่ผ่านการป้องกันรักษาเนื้อไม้โดยการแช่น้ำควรอบ  
ด้วยอุณหภูมิต่ำ การผึ่งไม้ในร่มให้ความชื้นค่อยๆระเหยออกไปจะทำให้แตกน้อยลง การ  
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะทำให้ไม้แตกมากขึ้น การผึ่งไม้ไฟกลางแดดจัด ทำให้ไม้  
ไฟแตกได้

### 2.3.2 เชื้อราทำลายไม้ไฟ

สาเหตุการผุของไม้ไฟจากการเข้าทำลายของเชื้อราทำลายไม้ คือ ความชื้นอากาศ  
(ออกซิเจน) อาหาร(แป้งและน้ำตาลในเนื้อไม้) และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้เชื้อราทำลาย  
ไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เจริญเติบโตบนผิวไม้และเนื้อไม้  
ได้ดี เชื้อราสามารถเข้าทำลายไม้ไฟได้ภายในเวลา 24 ชม. หลังจากตัดฟัน การใช้ไม้ไฟโดยได้รับ  
ความชื้นหรือดูดซึมน้ำเป็นเวลานานๆทำให้ผุเปียกจากเชื้อรา ปริมาณความชื้นในเนื้อไม้ที่  
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราโดยทั่วไปประมาณ 35-50% แต่เชื้อราบางชนิดต้องการ  
ความชื้นสูงกว่านี้ ความชื้นของไม้ไฟที่เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตได้ควรต่ำกว่า 20% อากาศ  
(ออกซิเจน) มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราทำลายไม้ การแช่ไม้ไฟในน้ำจะทำให้ไม้ไฟมี  
ความชื้นในเนื้อไม้สูงและอากาศน้อย ทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ไม้ที่แช่น้ำตั้งแต่ 1  
เดือนขึ้นไปทำให้ปริมาณแป้งในเนื้อไม้ลดลง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการลดลงของการเกิดราเสียสี  
และการเข้าทำลายของแมลง

อุณหภูมิและความชื้นมีความสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตของเชื้อรา ความชื้นในอากาศที่  
เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราประมาณ 60-70% และอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 23-32 องศา

เซลเซียส แต่อุณหภูมิ 3-39 องศาเซลเซียส เชื้อราบางชนิดก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เมื่อความชื้นต่ำเชื้อราจะยังมีชีวิตอยู่เติบโตได้น้อย ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่อุณหภูมิสูงเกินจะตาย เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ในที่มีแสงสว่างจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตต่อการสร้างดอกเห็ดของเชื้อราบางชนิด

### ลักษณะและการทำลายไม้ของเชื้อรา

**ราผิวไม้ (Mold)** เป็นเชื้อราที่เจริญเติบโตบนผิวไม้ที่ขึ้นเท่านั้น พอสักเกตได้จากสีของเชื้อราที่ขึ้นพบนไม้ ไม้เจริญเข้าไปในเนื้อไม้ จะสร้างสปอร์ขึ้นบนผิวไม้สีต่างๆ เช่น สีดำ สีเขียว และสีอื่นๆ ไม่มีผลต่อความแข็งแรงของไม้ แต่ทำให้ไม้สกปรก ไม้ไฟที่ไม่ได้เคลือบผิวไม้หรือเคลือบบางๆ และไม้ไฟที่แห้งแล้ว เก็บรักษาโดยอากาศถ่ายเทไม่ได้ สามารถดูดความชื้นในอากาศทำให้เชื้อราชนิดนี้เจริญได้บนผิวไม้ในสภาพที่อับและอากาศมีความชื้น

การผึ่งแดด การอบหรือย่างด้วยความร้อน การรมควัน การลดความชื้นและระบายอากาศดี ช่วยแก้ปัญหาได้ การเช็ดออก ใส่ออก หรือขัดออกทำได้ง่ายแต่ควรทำภายหลังการแก้ไขแล้ว ควรระวังเรื่องสปอร์ที่ฟุ้งกระจายจากการสัมผัสหรือหายใจ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากการสัมผัสไม้ที่มีราขึ้นที่ผิวไม้ การทาเคลือบผิวไม้หลายๆชั้นสามารถป้องกันเชื้อราชนิดนี้ได้

**ราเสียวสี (Blue Stain)** เกิดขึ้นกับไม้ไฟสดได้ง่ายภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากตัดฟัน ทำให้เกิดสีเข้มในเนื้อไม้ การเข้าทำลายจะเข้าไปทางด้านหน้าตัดของไม้ไฟทั้ง 2 ข้าง และเข้าทางด้านรอยตัดของกิ่งตรงข้อ ไม้ไฟทำลายเนื้อไม้ จึงไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงเปลี่ยนแปลง แต่มีดำหนิทำให้เสียราคา ราเสียวสีต้องการความชื้นสูงและเจริญเติบโตที่อุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียส ทำให้เนื้อไม้มีสีน้ำเงิน สีดำ เป็นส่วนใหญ่ เชื้อราสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม้เปลี่ยนสีภายใน 2-3 วัน ราที่เกิดขึ้นในไม้จะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อสภาวะไม่เหมาะสม และเจริญเติบโตไปได้อีกเมื่อได้รับความชื้นเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดสีบนเนื้อไม้แล้ว ไม้สามารถแก้ไขได้นอกจากใช้วิธีการพอกสีให้ขาวด้วยสารเคมี โดยการแช่หรือต้มด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

**ราผุอ่อน (Soft Rot)** เข้าทำลายไม้ที่มีความชื้นสูงมากติดต่อกันนาน ส่วนมากเป็นไม้ที่ใช้ในงานในลักษณะที่สัมผัสกับน้ำหรือ ได้รับความชื้นอยู่เสมอ ไม้ที่ถูกทำลายเห็นไม้ซัด แต่เนื้อไม้อ่อนนุ่มลง ไม้ที่ผุเมื่อแห้งจะเปราะ ถ้าหักไม้จะหักออกได้โดยไม่มีเสียง

**ราผุขาว (White Rot)** ทำลายไม้ที่ได้รับความชื้นอยู่เสมอ โดยเชื้อราเจริญเข้าไปในเนื้อไม้ระยะแรกที่ถูกทำลายเนื้อไม้มีสีเข้มขึ้น แต่ภายหลังจะจางลงจนสีอ่อนกว่าเนื้อไม้ แต่ไม้ไฟจะเห็นไม้ซัด เพราะเนื้อไม้สีขาว เมื่อการเข้าทำลายรุนแรงขึ้น จะเป็นแถบหรือจุดขาวเห็นได้ชัด ไม้ไฟที่ถูกทำลายมากเนื้อไม้จะอ่อนนุ่มคล้ายฟองน้ำ และมีสีจางลง



**ราฟูลีน้ำตาล (Brown Rot)** ทำลายไม้ที่ได้รับความชื้นอยู่เสมอ เช่น ไม้ที่ใช้ภายนอกอาคาร รั้วไม้ เป็นต้น ไม้จะมีสีน้ำตาลเข้ม ขูดตัว และหักง่าย เมื่อมีการทำลายที่รุนแรง ไม้จะหัก ร่วนเป็นผงสีน้ำตาลเข้ม

ไม้ที่ถูกเชื้อราทั้ง 3 ชนิดเข้าทำลายมักเกิดขึ้นกับไม้ไฟที่ใช้งานหรือเก็บรักษาไม่ถูกต้อง การเก็บไม้ไฟไว้นานๆ กอทั้งบวมกันไว้ ไม่มีการระบายอากาศที่ดี ทำให้ผุด้วยเชื้อราผุขาวและราฟูลี น้ำตาล สิ่งก่อสร้างไม้ไฟไม่ควรสัมผัสดินหรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นอยู่เสมอ การเก็บรักษาไม้ไฟ ควรยกให้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 30 ซม. ไม้ที่ผุจนไม่สามารถใช้งานได้ ควรเผาทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อรา การป้องกันในระยะยาว ควรใช้สารเคมีที่สามารถป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อรา บ้านไม้ไฟหรือโครงสร้างไม้ไฟ ควรมีการออกแบบที่คำนึงถึงเรื่องความชื้น การระบายน้ำ และการถ่ายเทของอากาศ ควรดูแลรักษาขณะใช้งาน จะทำให้ใช้ประโยชน์ไม้ไฟได้นานขึ้น

### 2.3.3 แมลงทำลายไม้ไฟ

การเข้าทำลายของแมลงทำลายไม้ไฟ ขึ้นอยู่กับปริมาณแป้งในไม้ไฟและความชื้นของไม้ ขณะที่กำลังแห้ง ไม้ไฟที่ตัดมาภายใน 24 ชม. มอดเจาะเข้าไปวางไข่ได้ตามรอยตัดขวางของลำทั้ง ด้าน โคนและปลาย เข้าตามรอยแผลที่ถูกมีดฟันเจาะเห็นเนื้อไม้มอดจะไม่เจาะที่ผิวถ้าโดยตรง เนื่องจากส่วนผิวมีซิลิกาและไขอยู่มาก แมลงชอบเข้าทำลายไม้ไฟด้านในมากกว่าด้านนอก ส่วนผนังด้านนอกซึ่งมีไฟเบอร์มากกว่าจะพบแต่รูทางออกของแมลงเท่านั้น

การเข้าทำลายของแมลงในไม้ไฟทั่วไป จะพบว่าส่วนปลายถูกแมลงเข้าทำลายมากกว่าโคน เนื่องจากมีแป้งสะสมอยู่ที่ส่วนปลายมากกว่าส่วนโคน ไม้ไฟที่ยังไม่ได้ตัดออกจากกอ มีชีวิตอยู่และความชื้นสูงจะไม่ถูกทำลาย ไม้ไฟผ่าซีกมอดจะชอบมาก จึงควรอบหรือผึ่งแดดให้แห้งโดยเร็วหรือ ล้อมสารเคมีป้องกันมอด ไม่ควรวางทับซ้อนกัน แมลงที่ชอบเข้าทำลายไม้ไฟได้แก่

- มอดไม้ไฟแห้ง (*Minthea Rugicollis* และ *Lyctus Spp*) เป็นมอดไม้ไฟขนาดเล็กทำให้ไม้ที่ถูกทำลายเป็นรูขนาด 1-3 มม. อยู่ในวงศ์ *Lyctidae* ตัวแก่มีขนาด 2.0-6.0 มม. ลำตัวค่อนข้างแบนสีน้ำตาลพบในไม้ไฟแห้ง เข้าทำลายขณะที่ไม้ไฟกำลังแห้งและมีความชื้นต่ำกว่า 30% มอดชนิดนี้ต่างจากมอดไม้ไฟอื่นๆ เพราะจะไม่เจาะเข้าไปในเนื้อไม้แต่จะแทงอวัยวะวางไข่ในเซลล์ของไม้ ถ้าเซลล์ของเนื้อไม้เล็กกว่าอวัยวะวางไข่ จะวางไข่ไม่ได้ชอบวางวางไข่ในเนื้อไม้ผ่าซีก เป็นแมลงที่ชอบไม้แห้ง ดังนั้นไม้ไฟที่ถูกทำลายแล้วจึงทำลายต่อไปได้อีกจนมอดมากขึ้น วงจรชีวิตประมาณ 2-3 เดือนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ สามารถทำลายอยู่ในเนื้อไม้เดิมต่อไปได้เกินกว่า 1 ปี จนพurun

- มอดไม้ไฟ (*Dinoderus Minutus*) ความเสียหายของไม้ไฟที่เกิดจากแมลง ส่วนใหญ่เป็นมอดไม้ไฟ วงศ์ *bostrychidae* ขนาดรูเจาะประมาณ 1.5 มม. เจาะไม้สดหรือไม้ที่กำลังแห้ง ระยะแรก

พบรอยเจาะด้านโคนและปลายเพียงไม่กี่รู เป็นรูที่มอดเจาะเข้าไปวางไข่ เจาะบริเวณตา และตามรอยตัดของข้อ รอยแผล ในช่วงที่ไม้สดหลังจากตัดใหม่ ๆ ภายใน 24 ชม. ควรฉีดพ่นหรือจุ่มสารเคมีกำจัดแมลง

## 2.4 การถนอมรักษาไม้ไผ่

ไม้ไผ่ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างทั่ว ๆ ไปนั้น ตัดมาใช้ได้เมื่อไม้ไผ่อายุ 3-5 ปี แต่ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขกำจัดแมลงและเชื้อราแล้ว ไม้ไผ่ที่อยู่ติดดินอาจมีอายุใช้งานประมาณ 1-2 ปีเท่านั้น แต่ถ้าใช้ในที่ร่มและห่างจากดินอายุอาจจะใช้งานถึง 5 ปี ไม้ไผ่อาจถูกรบกวนทำลายโดยมอดและปลวก เพราะมีอาหารในเนื้อไม้ นอกจากนี้ยังอาจถูกทำลายโดยเชื้อรา และถ้าใช้น้ำทะเลก็อาจถูกทำลายโดยเพรียงได้ การรักษาให้ไม้ไผ่มีอายุยืนนานนั้นอาจทำได้ต่าง ๆ กันดังนี้

### 2.4.1 การถนอมรักษาไม้ไผ่ด้วยวิธีธรรมชาติ

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การแช่น้ำและการใช้ความร้อน ทั้งนี้เพื่อทำลายสารต่าง ๆ ในเนื้อไม้ที่อาจเป็นอาหารของแมลงต่าง ๆ เช่น แป้งและน้ำตาลให้หมดไป แต่วิธีดังกล่าวนี้เป็นเพียงการรักษาเนื้อไม้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะสารอาหารต่าง ๆ ในเนื้อไม้มิได้ถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้นจึงอาจถูกทำลายจากแมลงต่าง ๆ ได้อีก โดยแต่ละวิธีสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

#### 1) การแช่น้ำ

เป็นการถนอมรักษาไม้ไผ่อย่างง่าย ๆ แต่ได้ผลดีพอสมควร เนื่องจากน้ำจะชะล้างแป้ง น้ำตาล และสารละลายอื่น ๆ จนแมลงไม่สนใจใช้เป็นอาหาร สามารถใช้ได้ทั้งไม้ไผ่สด และไม้ไผ่แห้ง โดยนำไม้ไผ่ไปแช่น้ำจนมิด ถ้าเป็นน้ำไหลยิ่งดี หรือน้ำในน้ำเค็มบริเวณที่ไม่มีเพรียงอยู่ก็ได้ น้ำที่ไม่สะอาดจะทำให้ไม้ไผ่สกปรกตามไปด้วย ระยะเวลาแช่น้ำสำหรับไม้ไผ่สดนั้น ตั้งแต่สามวันจนถึงสามเดือน แต่ถ้าเป็นไม้ไผ่แห้งต้องเพิ่มเวลาอีกไม่น้อยกว่าสิบห้าวันจึงจะได้ผลดีที่สุด

#### 2) การใช้ความร้อนหรือการสกัดน้ำมันจากไม้ไผ่

มีลักษณะเช่นเดียวกับการนำไม้ไผ่ไปแช่น้ำ เพื่อทำลายสารประกอบในเนื้อไม้ที่อาจเป็นแหล่งอาหารของแมลงและเชื้อราต่าง ๆ ได้ ทำให้เนื้อไม้แห้งและมีความแข็งแรงทนทานขึ้น น้ำมันของไม้ไผ่จะถูกสกัดออก ก่อนที่จะนำไปอาบน้ำยาป้องกันแมลง ฟอกขาว และย้อมสี ทั้งนี้เพื่อให้การอาบน้ำยาได้ผลจริง ๆ ยิ่งกว่านั้นจะได้ประโยชน์จากการสกัดน้ำมันจากไม้ไผ่ คือทำให้ไม้ไผ่แข็งแรงทนทาน ทำให้ผิวภายนอกสวยงามและยังเป็นการรักษาเนื้อไม้ไผ่ไม่ให้เสียหายจากแมลง และทำให้มีความแห้งมากขึ้น หรือเป็นการทำให้สารประกอบในเนื้อไม้ไผ่ที่จะเกิดการเน่าได้กลับกลายเป็นกลางไปเสีย ไม้ไผ่ที่ตัดมาแล้วก่อนนำมาสกัดน้ำมัน ควรตั้งฟิงเอาโคนขึ้นข้างบนหรือวาง

กองบนร้านในที่ร่ม เพื่อป้องกันมิให้เหี่ยวแห้งเร็วเกินไป และควรฝังไว้ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้ตัดมาแล้ว จึงเอามาอบน้ำยาเพื่อลบรอยจุดต่างๆ ที่ปรากฏบนผิวภายนอกของลำ การสกัดน้ำมันออกจากไม้ไผ่ สามารถทำได้ 2 วิธี คือให้ความร้อนด้วยไฟ และด้วยการต้ม หรือเรียกว่าวิธีแห้ง และวิธีเปียก ไม้ไผ่ที่สกัดน้ำมันออกแล้วเรียกกันว่า "ไม้ไผ่สุก" มีประโยชน์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมประเภทศิลปะ และเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันไปตามวิธีการสกัดน้ำมัน วิธีให้ความร้อนด้วยไฟทำให้เนื้อไม้แข็งแรงและแกร่ง ส่วนการให้ความร้อนด้วยการต้มทำให้เนื้อไม้อ่อนนุ่ม ดังนั้นจะสกัดน้ำมันด้วยวิธีใดนั้น จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- การสกัดน้ำมันด้วยไฟ วิธีนี้เอาไม้ไผ่เข้าปิ้งในเตาไฟ ซึ่งอาจจะใช้ถ่านไม้หรือถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงก็ได้ ระวังอย่าให้ไหม้ไฟ และรีบเช็ดน้ำมันที่ซึมออกมาจากผิวไม้ไผ่ทั้งหมด เพราะเมื่อเย็นลงแล้วจะแข็งไม่ออก ส่วนอุณหภูมิและระยะเวลาในการให้ความร้อนนั้นแตกต่างกันไปตามชนิดและความหนาของไม้ไผ่ แต่โดยทั่วไปแล้วใช้เวลาประมาณ 20 นาที และมีอุณหภูมิประมาณ 120-130 องศาเซลเซียส การให้ความร้อนนั้น อาจกระทำซ้ำอีกครั้งได้เพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง เพราะการให้ความร้อนครั้งเดียวมาก ๆ อาจทำให้ไม้แตกได้

- การสกัดน้ำมันด้วยการต้ม วิธีนี้ต้มน้ำธรรมดาเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง เนื่องจากวิธีนี้ความร้อนต่ำกว่าการสกัดความร้อนด้วยไฟ แต่ถ้าผลที่ได้ไม่เป็นที่พอใจ ก็อาจใช้สารเคมีเข้าช่วยด้วย โดยใช้โซดาไฟหรือโซเดียมคาร์บอเนตจำนวน 10.3 กรัม หรือ 15 กรัม ตามลำดับละลายในน้ำ 18.05 ลิตร ใช้เวลาต้องประมาณ 15 นาที หลังจากต้มเสร็จแล้วให้รีบเช็ดน้ำมันที่ซึมออกมาจากผิวไม้ไผ่ก่อนที่จะแห้ง เพราะถ้าเย็นลงแล้วจะแข็งไม่ออก และนำไม้ไผ่ที่สกัดน้ำมันออกแล้วไปล้างน้ำให้สะอาด และทำให้แห้งต่อไป

#### 2.4.2 การถนอมรักษาไม้ไผ่ด้วยวิธีเคมี

เป็นการใช้สารเคมีอบ หรืออัดเข้าไปในเนื้อไม้ไผ่ เป็นวิธีที่สามารถรักษาเนื้อไม้ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าวิธีธรรมชาติ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้คือ

##### 1) การชุบ จุ่ม และทา

วิธีการเหล่านี้เป็นการป้องกันผิวนอกของไม้ไผ่ซึ่งเป็นการป้องกันชั่วคราวก่อนนำไปทำการป้องกันอย่างจริงจังอีกครั้ง หรือใช้กับไม้ไผ่ที่ใช้ในสถานที่ที่ไม่มีอันตรายจากแมลงมากนัก เช่น ทำของใช้ภายในบ้าน ก็สามารถรักษาเนื้อไม้ได้นานพอสมควร ด้วยยาที่ใช้มีหลายชนิด เช่น ดีลคริน ร้อยละ 0.05 หรืออัลครินร้อยละ 0.15 ละลายในน้ำ จะสามารถรักษาเนื้อไม้ได้นานกว่า 1 ปี ดีลคริน ร้อยละ 7 - 10 ละลายในน้ำมันก๊าด ก็สามารถใช้ได้ผลดีเช่นกัน ในการจุ่มนั้น ปกติจะใช้เวลาสั้น ๆ

เพียงไม่กี่นาที ซึ่งดีกว่าวิธีพ่นที่สิ้นเปลืองน้อยกว่า ในเปอร์โตริโก ใช้ไม้ไผ่สดและไม้แห้งจุ่มใน น้ำยาดีดีทีความเข้มข้นร้อยละ 5 ผสมในน้ำมันก๊าดนานประมาณ 10 นาที จะป้องกันเนื้อไม้ได้นาน ถึง 1 ปี แต่ถ้าแช่ให้นานขึ้นจะสามารถทนทานได้นานถึง 2 - 2½ ปี ส่วนในอินเดียมีการใช้ตัว 3 สูตรเปรียบเทียบกัน คือ โซเดียมเพนตาคลอโรฟิเนต ร้อยละ 1 ละลายน้ำบอแรกซ์ กรดบอริก อัตราส่วน 1:1 ร้อยละ 2 ละลายน้ำ และแอกลิก คิวพริก โครเมต (ACC) ร้อยละ 5 ละลายน้ำ ปรากฏว่า สูตรแรกสามารถกันมอดได้ดีที่สุดเรียงตามลำดับถึงสูตรที่สาม การแช่น้ำ ปกตินานเป็นชั่วโมงหรือ เป็นวันขึ้นไป วิธีการนี้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่มีข้อเสียคือเสียเวลานาน ไม้ไผ่สดถ้าแช่ น้ำยาจะใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์ในการดูดซึมน้ำยาซึ่งจะมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของ ไม้ อายุ และความหนาของไม้ ถ้าเป็นไม้ที่ผ่าแล้ว จะลดเวลาลง ได้ครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ การอุ่นน้ำยา ให้ร้อนขึ้น การทูปข้อหรือการทะลวงปล้อง ก็ทำให้ลดเวลาในการแช่ลงได้เช่นกัน และจากการ ทดลอง ปรากฏว่าไม้สั้นน้ำยาจะเข้าทางปลายไม้ได้ดี ส่วนไม้ยาวการผ่าจะได้ผลดีกว่าไม้ที่ไม่ผ่า

## 2) การอัดน้ำยา

เป็นวิธีการรักษาเนื้อไม้ที่ดีที่สุด เนื่องจากตัวยาสสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีกว่า วิธีอื่น ซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลายวิธีคือ

2.1) การอาบโคน (Stepping) เหมาะสำหรับกรณีที่มีไม้ไผ่จำนวนไม่มากนักแต่ต้องเป็นไม้ ไผ่สด ตัดใหม่ ๆ ยังมีกิ่งก้านและใบติดอยู่ ซึ่งเหมาะสำหรับการอาบน้ำยาไม้ในสถานที่ตัด มีวิธี ปฏิบัติโดยนำน้ำยารักษาเนื้อไม้ใส่ภาชนะที่มีความลึก 30 - 60 เซนติเมตร ไม้ไผ่จะดูดน้ำยาเข้ามา แทนที่ ระยะเวลาการอาบน้ำยาวิธีนี้จะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ไผ่ ความยาว ดินฟ้า อากาศ และชนิดของน้ำยาที่ใช้

2.2) การสวมปลอกหัวไม้ (Capping) เป็นการอัดน้ำยาไม้ไผ่สด ที่ตัดกิ่งก้านออกแล้ว สามารถทำได้ง่ายโดยใช้ยางในจักรยานยาวพอใส่หน้ายาได้ ข้างหนึ่งสวมเข้ากับโคนไม้ไผ่ใช้เชือกรัด กั้นน้ำยาซึมออก ส่วนข้างในด้านที่เหลือใช้กรอกน้ำยาเข้าไป แล้วนำไปแขวนให้ส่วนโคนสูงกว่า ด้านปลาย วิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับไม้ไผ่สดมากกว่าไม้ไผ่แห้ง เพราะน้ำธรรมชาติในไม้ไผ่เมื่อซึมออกจะ ดูดน้ำยาเข้าแทนที่

2.3) วิธีการอาบน้ำยาร้อน-เย็น (Hot and Cold Bath) สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ใช้ความดัน และไม้ใช้ความดัน ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันคือ การใช้ความดัน สามารถทำได้รวดเร็ว และเป็นจำนวนมาก แต่ก็เสียค่าใช้จ่ายมาก ส่วนวิธีหลังนั้นเสียค่าใช้จ่ายต่ำ แต่ใช้เวลานานกว่า วิธีแรก โดยการอาบน้ำยาที่ไม่ใช้แรงดันนั้น ใช้วิธีการใส่ไม้ไผ่ที่แห้งแล้วในน้ำยาที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 90 องศาเซลเซียส ประมาณ 6 ชั่วโมง ความร้อนจะไล่อากาศออกมา แล้วปล่อยให้เย็นลง อากาศที่หดตัวในเนื้อไม้จะดูดน้ำยาเข้าไปแทนที่

2.4) วิธีบูเชรี (Bucherie Process) เป็นวิธีง่าย ๆ อาศัยแรงดันของน้ำตามธรรมชาติ หรือแรงโน้มถ่วงของโลกนำน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ โดยตั้งถังน้ำยาสูงประมาณ 10 เมตร แล้วต่อท่อสวมที่โคนไม้สดด้วยท่อ รัศรอบโคนไม้ แรงดันของน้ำยาสูง 10 เมตรจะช่วยดันน้ำยาจากโคนถึงปลายไม้ในเวลาไม่นานนัก วิธีนี้อาจดัดแปลงมาใช้ถังน้ำที่อัดลมก็ได้

2.5) วิธีใช้แรงอัด (Pressure Treatment) เหมาะสำหรับไม้ไฟแห้ง จะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้ จะให้ผลดีที่สุดเมื่อไม้ไฟมีความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 20 ไม้ไฟที่ไม่ได้ผ่าเมื่อนำมาอัดน้ำยาอาจจะแตกหรือระเบิดออกได้ ซึ่งอาจแก้ไขโดยการเจาะรูระหว่างปล้องก่อน ซึ่งนอกจากจะไม่แตกแล้ว ยังทำให้อัดน้ำยาได้ทั่วถึงด้วย วิธีนี้ต้องขนไม้ไฟไปยังโรงงาน แรงดันนั้นไม่ควรจะสูงเกินไปเพื่อป้องกันไม้ไฟแตก ซึ่งจากการทดลองของผจญ สีนทิกัน (2527) อัดน้ำยาไม้ไฟบง ความยาว 1.70 เมตร ใช้แรงดัน 1.4 – 1.8 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ใน 2 – 5 นาที ก็สามารถป้องกันการแตกได้

#### 2.4.3 การทำให้ไม้ไฟแห้ง

ในกรณีที่จะเก็บไม้ไฟในปริมาณมากมายรวมกันไว้ในที่แห้งเดียวกัน จะทำให้ไม้ไฟและผลผลิตทั้งหมดน้อยที่สุด และไม้ไฟที่ตากแห้งสนิทภายหลังจากที่ต้มในน้ำร้อน 10 นาที จะทนไปได้นานหลายเท่าของไม้ไฟธรรมดาที่เก็บโดยไม่ต้ม การทำให้ไม้ไฟแห้งมี 2 วิธี ดังนี้

1) การตากให้แห้งตามธรรมชาติ ให้เอาถ้าไม้ไฟทั้งไว้ในที่ร่มอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้ดี เอาโคนกลับขึ้นไว้ทางด้านบน ผึ่งไว้ประมาณ 3 – 4 เดือน สำหรับไม้ซีกให้เอามาวางเรียงบนกระดานให้มีช่องว่างโปร่ง และผึ่งไว้ประมาณ 10 – 20 วัน

2) การทำให้แห้งด้วยเครื่อง การตากไม้ไฟให้แห้งตามธรรมชาตินั้น ได้นิยมใช้กันมาอย่างกว้างขวางแล้ว แต่วิธีนี้ไม่สามารถควบคุมอัตราของน้ำที่มีอยู่ในเนื้อไม้ไฟให้แน่นอนได้ และหากไม้ไฟมีเป็นจำนวนมากแล้วจำเป็นต้องทำให้แห้งด้วยเครื่องซึ่งทำงานได้ดีกว่าวิธีธรรมชาติ บางทีแม้จะผลิตได้จำนวนน้อย ก็จำเป็นต้องทำให้แห้งด้วยเครื่อง เนื่องจากเป็นกรรมวิธีบังคับเพื่อให้ได้ประโยชน์และคุณภาพไม้ไฟเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ดี การทำให้แห้งด้วยเครื่องนั้นจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการความสะดวกรวดเร็วซึ่งต้องเปลืองค่าใช้จ่ายมากดังนั้นวิธีนี้จึงไม่ได้นำมาใช้เสมอไป เว้นแต่เมื่อเห็นว่าคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อต้องการให้แห้งทันใจในเวลาอันสั้น หรือต้องการให้ผลิตภัณฑ์นั้นแห้งสนิทจริงๆ วิธีการทำให้แห้งนั้น อาจทำการอบไม้ไฟให้แห้งโดยการนำเข้าห้องอบ ให้ความร้อนต่ออากาศโดยใช้เปลวไฟหรือด้วยการเป่าลมร้อนเข้าไปในห้องอบ อีกวิธีหนึ่งคือทำให้แห้งด้วยเครื่องความร้อนสูงและทำให้มีความกดอากาศหรือทำให้แห้งด้วยวิธีสุญญากาศ

#### 2.4.4 การเคลือบผิวไม้ไฟ

การเคลือบผิวไม้ไฟเป็นการป้องกันความชื้นและแมลง โดยการใช้วัสดุที่สามารถกันน้ำหรือความชื้นได้ เช่น ยางรัก สีเคลือบ ชัน แล็กเกอร์ น้ำมันวานิช แคลเล็ก เป็นต้น ใช้ทาลงบนผิวของไม้ไฟ การเคลือบไม้นอกจากจะช่วยป้องกันความชื้นและแมลงแล้วยังช่วยป้องกันการดูดซึมหรือการสูญเสียของไม้ไฟเมื่อใช้เสริมในคอนกรีต โดยจะช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของไม้ไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแตกร้าวในคอนกรีตได้

#### 2.5 คอนกรีต

คอนกรีต เป็นวัสดุเปรียบเสมือน หินที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในงานโครงสร้างนำมาใช้เป็นวัสดุโครงสร้างได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆ เพราะสามารถสร้างให้มีรูปร่างลักษณะและขนาดได้ตามต้องการ ไม่ต้องถูกจำกัดเหมือนวัสดุอื่น ซึ่งเนื้อคอนกรีตอาจแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ วัสดุผสม และซีเมนต์เพสต์ (Cement paste) และวัสดุผสม (Aggregates) ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีต คอนกรีตที่ดีต้องมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้ดี และวัสดุผสมต้องสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน เพื่อที่จะทำให้คอนกรีตสามารถรับแรงอัดได้ตามที่ต้องการ

คอนกรีตในโครงสร้างอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1) คอนกรีตล้วน (Plain Concrete) ใช้แต่คอนกรีตอย่างเดียวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอื่นมาเสริมหรือรวมด้วย ได้แก่ โครงสร้างที่มีแต่แรงอัดกระทำอย่างเดียว เช่น ฐานเครื่องจักรที่มีความหนาหลายๆ หรือเขื่อนกันดินแบบที่ใช้หน้าหนักของตัวเขื่อนต้านทานแรงดันของดิน ที่สูงไม่เกิน 1 เมตร เป็นต้น

2) คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete) ใช้เหล็กเส้นเสริมร่วมกับคอนกรีตโดยหล่ออยู่ในเนื้อคอนกรีต เป็นโครงสร้างที่มีแรงอัดและแรงดึงกระทำซึ่งเกิดจากโมเมนต์ดัด ส่วนใดของรูปตัดที่ต้องรับแรงอัดก็ให้คอนกรีตทำหน้าที่ต้านทานแรงอัด และส่วนใดที่ต้องรับแรงดึงก็ใช้เหล็กเสริมทำหน้าที่ต้านทานแรงดึง ทั้งนี้เพราะคอนกรีตมีคุณสมบัติต้านทานแรงอัดได้ดีมากแต่มีคุณสมบัติด้อยในด้านการรับแรงดึง ส่วนเหล็กเสริมมีคุณสมบัติต้านทานทั้งแรงดึงและแรงอัดได้ดี โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กจึงมีความแข็งแรงมากกว่า โครงสร้างแบบ คอนกรีตล้วน จึงเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน

3) คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (Prestressed Concrete) เป็นคอนกรีตที่อัดแรงก่อนใช้งาน โดยใช้ลวดเหล็กที่ทนแรงดึงสูง เป็นแบบที่เอาคอนกรีตมาใช้ประโยชน์หมดทั้งรูปตัดดีกว่า คอนกรีตเสริมเหล็กช่วยให้ประหยัดขึ้นใช้กับงานสะพาน และอาคาร เช่น ในระบบพื้น เป็นต้น

## 2.6 พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ปา

### การออกแบบโดยทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design)

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมคอนกรีตเสริมคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (Working stress) เป็นการออกแบบให้หน่วยแรงที่กำหนดเลือกใช้บรรทุกบนโครงสร้างนั้นต้องมีค่าไม่เกินกว่าหน่วยแรงใช้งานที่ยอมให้ (Allowable Working Stress) ซึ่งจะเป็นค่าที่อยู่ในช่วงของกราฟที่ยังเป็นเส้นตรง กล่าวคือเป็นช่วงที่วัสดุยังมีความยืดหยุ่นและมีอัตราส่วนของหน่วยแรงการยืดหดตัวที่เป็นปฏิภาคกัน

การออกแบบโดยทฤษฎีหน่วยแรงใช้งานมีสมมติฐาน ดังนี้

- 1) กำหนดให้คอนกรีตและไม้ไผ่เกิดการยืดหยุ่นตัวร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎของฮุก (Hook's Law) กล่าวคือ ความเค้นกับความเครียดจะเป็นสัดส่วนกันโดยตรงกับระยะจากแกนสะเทิน (Neutral Axis)
- 2) เมื่อเกิดแรงดัดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หารนาบรูปตัดเดิมจะยังคงอยู่ในแนวตั้งฉากกับแนวแกนนอน
- 3) แรงยึดเหนี่ยว (Bonding) ระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมจะเกิดขึ้นร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตและไม้ไผ่มีค่าใกล้เคียงกัน
- 4) คอนกรีตที่อยู่ใต้แนวแกนสะเทินจะไม่คิดกำลังต้านทานแรงดึงเลย แต่จะใช้ไม้ไผ่ทำหน้าที่ต้านทานแรงดึง
- 5) กำหนดให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่มีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดทั้งหน้าตัด มีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกคงที่
- 6) กำหนดให้ค่าอัตราส่วนโมดูลัส ( $n$ ) คืออัตราส่วนโมดูลัสความยืดหยุ่นของไม้ไผ่ ( $E_b$ ) ต่อโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีต ( $E_c$ )

### การตัดและวิธีใช้หน่วยแรงงาน

การคำนวณออกแบบของค้ำอาคารรับแรงดัดโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน หรือทฤษฎีอีลาสติก (Elastic Theory) มีสมมติฐานเบื้องต้น คือ

- 1) ระบายของหน้าตัด ยังคงเป็นระนาบทั้งก่อนหรือหลังการตัด
- 2) ขณะที่บรรทุกน้ำหนักใช้งาน และหน่วยแรงที่เกิดขึ้นไม่เกินหน่วยแรงที่ใช้งานที่ยอมให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยแรง (ความเค้น) และความเครียดของคอนกรีตให้ถือว่าเป็นเส้นตรง กล่าวคือหน่วยแรงแปรผันโดยตรงกับระยะจากแกนสะเทิน

3) ให้ไม้ไผ่ต้านทานแรงดึงทั้งหมดที่เกิดจากการตัด แม้ปกติคอนกรีตจะต้านทานแรงดึง น้อยมากเมื่อเทียบกับกำลังต้านทานแรงอัด

4) ในการคำนวณออกแบบให้แทนที่หน้าตัดของไม้ไผ่รับแรงดึงด้วยหน้าตัดคอนกรีตซึ่งมี เนื้อที่  $n$  เท่าของหน้าตัด ไม้ไผ่นั้น และด้วยเหตุนี้จึงควรกล่าวเพิ่มเติมว่า โมดูลัสยืดหยุ่นของ คอนกรีต เหล็กเสริม หรือค่าอัตราส่วน โมดูลัส  $n$  คงที่สม่ำเสมอตลอดความยาวคาน

#### การวิเคราะห์คานคอนกรีตด้วยทฤษฎีอิลาสติก

เมื่อพิจารณาคานตามรูปที่ 2.1 (ก) เป็นคานคอนกรีตที่ยังไม่ได้แบกรับน้ำหนักบรรทุกใดๆ และอยู่ในสภาพปกติ เมื่อคานคอนกรีตนี้เริ่มแบกรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คานก็จะเริ่ม แอนตัวจนเกินค่าโมดูลัสการแตกร้าวที่จะต้านทานไว้ได้ คานก็จะเริ่มแตกร้าวดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ข)




รูปที่ 2.2 พฤติกรรมของคานคอนกรีตเมื่อรับน้ำหนักบรรทุก

ดังนั้นการวิเคราะห์ห้ออกแบบคานคอนกรีตจึงกำหนดให้คอนกรีตเหนือแนวแกนสะเทิน (Neutral Axis; NA) ทำหน้าที่รับแรงอัด ส่วนคอนกรีตที่อยู่ต่ำกว่าแนวสะเทิน ให้เหล็กเสริมทำหน้าที่รับแรงดึง



การคำนวณหาโมเมนต์ต้านทานของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รับแรงดึงอย่างเดียว



รูปที่ 2.3 พฤติกรรมการต้านทาน โมเมนต์คด

กำหนด  $b$  : ความกว้างคาน

$d$  : ความลึกประสิทธิภาพ

$E_c$  : โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต

$E_b$  : โมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่

$f_c$  : กำลังอัดประลัยของคอนกรีต

$f_c$  : กำลังหรือหน่วยแรงใช้งานของคอนกรีต

$f_b$  : หน่วยแรงใช้งานของไม้ไผ่ต้านทานแรงดึง

$j$  : ตัวคูณแกนโมเมนต์ของแรงคู่ควบระหว่างแรงอัดในคอนกรีตและแรงดึงในเหล็ก

เสริม

$k$  : ตัวคูณระยะระหว่างศูนย์ถ่วงแรงอัดในคอนกรีตถึงแกนสะเทิน

$n$  : อัตราส่วนระหว่างโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่

จะได้

$$n = \frac{E_b}{E_c} \quad (2.1)$$

$$k = \sqrt{2n\rho + (n\rho)^2} - n\rho \quad (2.2)$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} \quad (2.3)$$

$$\rho = \frac{A_b}{bd} \quad (2.4)$$

แรงอัดในคอนกรีต คำนวณจาก

$$C = \frac{1}{2} f_c bkd \quad (2.5)$$

แรงดึงในไม้ไผ่เสริม คำนวณจาก

$$T = A_b f_b \quad (2.6)$$

โมเมนต์ต้านทานในคอนกรีต

กำหนด  $R = \frac{1}{2} f_c jk \quad (2.7)$

$$M_n = Rbd^2 \quad (2.8)$$

โมเมนต์ต้านทานในไม้ไผ่

$$M_n = A_b f_b jd \quad (2.9)$$

กรณีคานเสริมเฉพาะไม้ไผ่ต้านทานแรงดึงนี้ โมเมนต์คัดในสมการ (2.9) นี้จะต้องมีค่าไม่เกินโมเมนต์ต้านทานของคอนกรีต ( $M \leq M_c$ ) หากโมเมนต์คัดมีค่ามากกว่าโมเมนต์ต้านทานของคอนกรีต หน้าตัดคานดังกล่าวก็จะต้องเสริมไม้ไผ่ต้านทานแรงอัด เพื่อต้านทานโมเมนต์คัดส่วนเกิน ( $M - M_r$ ) และพร้อมๆกัน ก็จะต้องเสริมไม้ไผ่ต้านทานแรงดึงเพิ่มเติมจากที่คำนวณได้ตามสมการที่ (2.9) เพื่อรักษาสมดุลระหว่างแรงดึง และแรงอัด

พิกัดควบคุมรอยร้าว

เมื่อคำนวณออกแบบโดยวิธีกำลังเพื่อหาขนาดตัดของรูปส่วน โครงสร้างที่รับแรงดัดทางเดียว โดยใช้กำลังจุดครากของเหล็กเสริมเกินกว่า 3000 กก.ซม.<sup>2</sup> แต่ไม่เกินกว่า 5600 กก.ซม.<sup>2</sup> จะพบว่าหน่วยการยึดตัวของเหล็กเสริมในสภาวะใช้งานมีค่าสูงมาก ซึ่งมีผลทำให้รอยร้าวกว้างมากขึ้น ดังนั้นเพื่อควบคุมความกว้างของรอยร้าวในบริเวณที่รับโมเมนต์บวกและลบสูงสุด มาตรฐาน ACI หรือ ว.ส.ท. จึงกำหนดให้คำนวณหาดัชนีความกว้างของรอยร้าว (Index of Crack Width: Z) สำหรับคาน คสล. โดยพิจารณาจากสมการ 2.10 ค่า Z ที่คำนวณได้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเหมาะสมของการกระจายเหล็กเสริมที่รับแรงดัด

$$\text{สำหรับคาน คสล. : } Z = f_s \sqrt{d_c A} \text{ กก.ซม.}^2 \quad (2.10)$$

ทั้งนี้ ค่า Z สำหรับคานภายนอกต้องไม่เกิน 26000 กก.ซม.<sup>2</sup> (นั่นคือความกว้างของรอยร้าวต้องไม่เกิน 0.34 มม.) ค่า Z สำหรับคานภายในต้องไม่เกิน 31000 กก.ซม.<sup>2</sup> (นั่นคือความกว้างของรอยร้าวต้องไม่เกิน 0.41 มม.)

## 2.7 การคำนวณหาคุณสมบัติทางกล

### 2.7.1 การหาหน่วยแรงดึงของไม้ไผ่

จากผลการทดสอบแรงดึงของตัวอย่างไม้ไผ่โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง สามารถหาหน่วยแรงดึงของไม้ไผ่ได้จาก

$$f_b = \frac{T}{A} \quad (2.11)$$

โดยที่  $f_b$  = หน่วยแรงดึงของไม้ไผ่, กก./ซม.<sup>2</sup>

$T$  = แรงดึง, กก.

$A$  = พื้นที่รับแรงดึงของตัวอย่าง, ซม.<sup>2</sup>

### 2.7.2 การหาความหนาแน่นแห้งของไม้ไผ่

จากผลการทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของไม้ไฟ สามารถหาค่าความหนาแน่นแห้งของไม้ไฟ ได้จาก

$$D_b = \frac{w_4}{w_2 - (w_3 + w_1)} \quad (2.12)$$

โดยที่  $D_b$  = ความหนาแน่นแห้งของไม้ไฟ, กรัม/ซม.<sup>3</sup>

$w_1$  = น้ำหนักของไม้ที่อิมตัวด้วยน้ำผิวแห้ง, กรัม

$w_2$  = น้ำหนักของบีกเกอร์และน้ำกลั่นที่เต็มจนถึงขีดที่กำหนด, กรัม

$w_3$  = น้ำหนักของตัวอย่างไม้ไฟรวมบีกเกอร์และน้ำกลั่นที่เต็มจนถึงขีดที่กำหนด, กรัม

$w_4$  = น้ำหนักของตัวอย่างไม้ไฟหลังจากอบแห้ง, กรัม

### 2.7.3 การหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไฟ

จากการทดสอบแรงดึงตัวอย่างไม้ไฟ สามารถหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไฟได้จาก

$$E_b = \frac{f_b}{\epsilon_b} \quad (2.13)$$

โดยที่  $E_b$  = โมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไฟ, กก./ซม.<sup>2</sup>

$f_b$  = หน่วยแรงดึงของไม้ไฟ, กก./ซม.<sup>2</sup>

$\epsilon_b$  = ความเครียดของไม้ไฟ, ( $\epsilon_b = \frac{\Delta L}{L}$ )

$\Delta L$  = ระยะยืดของไม้ไฟ, ซม.

$L$  = ระยะระหว่างจุดยึดตัวอย่างไม้ไฟ, ซม.

### 2.7.4 การหาหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต

จากผลการทดสอบแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาด โดยใช้เครื่องทดสอบแรงอัด สามารถหาหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีตได้จาก

$$f'_c = \frac{C_{\max}}{A_c} \quad (2.14)$$

โดยที่  $f'_c$  = หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต, กก./ซม.<sup>2</sup>

$C_{\max}$  = แรงอัดสูงสุด, กก.

$A_c$  = พื้นที่รับแรงอัดของตัวอย่าง, ซม.<sup>2</sup>

### 2.7.5 การหาค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

จากผลการทดสอบแรงดึงของตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาด 10x20 ซม. โดยใช้เครื่องทดสอบแรงอัด สามารถหาหน่วยแรงดึงของคอนกรีตได้จาก

$$T_c = \frac{2P}{\pi dl} \quad (2.15)$$

โดยที่  $T_c$  = กำลังรับแรงดึงของคอนกรีต, กก/ซม.<sup>2</sup>

$P$  = แรงผ่าประลัย, กก.

$d$  = เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งคอนกรีต, ซม.

$l$  = ความยาวของแท่งคอนกรีต, ซม.

### 2.7.6 การหาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไฟ

จากผลการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่โดยวิธีดึงออก ( Pull-Out-Test ) สามารถหาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวได้จาก

$$u = \frac{T_{\max}}{\Sigma_0 L} \quad (2.16)$$

โดยที่  $u$  = หน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่, กก./ซม.<sup>2</sup>

$T_{\max}$  = แรงดึงสูงสุดที่ทำให้ไม้ไผ่หลุดออกจากคอนกรีต, กก.

$\Sigma_0$  = เส้นรอบรูปของไม้ไผ่, ซม.

$L$  = ความยาวของไม้ไผ่ส่วนที่ฝังในคอนกรีต, ซม.

## 2.8 งานวิจัยผลกระทบของเชื้อรา และวิธีป้องกัน

ยศนันท์ พรหมโชติกุล (2531) ; ผลกระทบของไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ต่อการเข้าทำลายไม้โดยเชื้อรา white rot ปรากฏในรูปการสูญเสียน้ำหนักของไม้ ภายหลังถูกทำลายไม้สภาพเปียกชุ่ม พบว่าไม้ไผ่ทดลอง 9 ชนิด คือ ไม้บงใหญ่ ไม้ซาง ไม้ไร่ ไม้ผากมัน ไม้ป่า ไม้มันหมู ไม้ข้าวหลาม ไม้เอี้ยะ และไม้รวก ต่อเชื้อรา *P.sanguineus*, *D.concentrica*, *T.lactinea* และ *Lentinus* sp. ไม้ป่า ไม้มันหมู และไม้รวก สูญเสียน้ำหนักเนื่องจากถูกทำลายในช่วง 25 - 40% โดยเชื้อรา *P.sanguineus*, *D.concentrica* และ *T.lactinea* การทำลายระดับนี้มีผลให้ไม้มีความทนทานตามธรรมชาติต่ำ อย่างไม่กี่ตามเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ไผ่ชนิดอื่น ไม้ซาง ไม้ไร่ และไม้ผากมันจะอ่อนแอต่อการถูกทำลายโดยเชื้อราทั้ง 4 ชนิด คือ มีการสูญเสียน้ำหนักมากกว่า 40% ขึ้นไป ทำให้ไม้ไม่มีความทนทานตามธรรมชาติเลย ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับชนิดของไม้และชนิดของเชื้อราจะต้องมีกิจกรรมในการตอบสนองการถูกทำลายและการเข้าทำลายร่วมกัน ซึ่งเชื้อรา *Lentinus* sp. มีความรุนแรงต่อการทำลายไม้ไผ่ทุกชนิดได้ดี รองลงมา คือ *P.sanguineus* , *T.lactinea* และ *D.concentrica* ปรากฏในรูปการสูญเสียน้ำหนักของไม้โดยเฉลี่ยคือ 62.20%, 53.82%, 47.23% และ 35.86% โดยลำดับ

## 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

การใช้ไม้ไผ่เสริมคอนกรีตแทนเหล็กไม้ใช้เรื่องใหม่ ได้พบว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เหล็กเสริมคอนกรีตขาดแคลนจึงได้มีผู้นำไม้ไผ่มาทำเป็นซี่เหล็ก ๆ แล้วใช้เสริมคอนกรีตแทนเหล็ก แม้ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ใช้วิธีนี้อยู่ และได้มีผู้ทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้ว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การศึกษาวิจัยทำให้สามารถที่จะนำมาใช้เสริมในคอนกรีตได้ แต่ว่าจะได้ผลดีไม่เท่ากับเหล็ก เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยว การเปลี่ยนแปลงปริมาตรตลอดจนการผุพังของไม้ไผ่ ซึ่งจากการศึกษาของวิศวกรของกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการใช้ไม้ไผ่เสริมในคอนกรีตได้พบปัญหา คือ เมื่อใช้ไม้ไผ่เสริมในคอนกรีตไม้ไผ่จะเกิดการหดตัวในเวลาต่อมา และที่สำคัญก็คือจะทำให้สูญเสียแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ในทางกลับกันเมื่อใช้ไม้ไผ่แห้ง ไม้ไผ่จะดูดซึมน้ำจากคอนกรีตสด ทำให้เกิดการบวมตัว และจะส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว พวกเขาแนะนำว่าการป้องกันการสูญเสียน้ำ และการดูดซึมน้ำของไม้ไผ่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ต พบว่า ไม้ไผ่นั้นมีค่าพิกัดแห่งความยืดหยุ่นต่ำ และเป็นวัสดุที่ยืดตัวมากกว่าเหล็กถึงประมาณ 14 เท่า เมื่อรับแรงเท่ากัน ไม้ไผ่ต้านแรงดึงได้ 13,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่ข้อและต้านแรงดึงได้ 17,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่ปล้อง เพราะเหตุที่ไม้ไผ่ดูดน้ำมาก เมื่อนำมาเสริมคอนกรีตแทนเหล็กเสริม ทำให้การยึดเกาะกับคอนกรีตต่ำ ถ้านำไม้ไผ่มาเสริมคอนกรีตขณะที่เทคอนกรีตซึ่งมีน้ำผลมอยู่ ไม้ไผ่จะพองตัว และต่อมาไม้ไผ่หดตัวลงเนื่องจากน้ำระเหยไป จะทำให้ไม้ไผ่ที่เสริมแยกตัวกับคอนกรีตที่หุ้มอยู่ ไม้ไผ่จึงไม่เหมาะสำหรับมาเสริมคอนกรีตโครงสร้าง แต่อาจใช้ได้สำหรับเสริมพื้นคอนกรีตที่ติดกับดินและไม้ไผ่รับน้ำหนักมากนัก

**Cox and Geymayer (1969) ; ได้สรุปรายละเอียดคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ดังนี้**

การขยายและหดตัวของไม้ไผ่มีผลต่อแรงยึดเหนี่ยว

ปัญหาสำคัญในการใช้ไม้ไผ่เสริมไม่ได้อยู่ที่กำลัง และการเปลี่ยนรูปของมันเมื่อรับแรงดึง แต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงปริมาตรและแรงยึดเหนี่ยว ไม้ไผ่สามารถเปลี่ยนแปลงทางด้านรัศมีได้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ และทางด้านความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึง 0.05 เปอร์เซ็นต์ เมื่อความชื้นของมันเปลี่ยนแปลง การที่เส้นผ่านศูนย์กลางเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้ จะมีผลทำให้เกิดรอยแตกในคอนกรีตที่หุ้ม จากการขยายตัวของไม้ไผ่ และจะทำให้สูญเสียแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่จากการหดตัวของไม้ไผ่ นอกจากนี้การสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิของไม้ไผ่ทางด้านยาวมีค่าต่ำประมาณ 1/3 เท่าของคอนกรีต และทางด้านรัศมีสูงประมาณ 10 เท่า ของ

คอนกรีต ความแตกต่างนี้ก็จะส่งผลทำให้เกิดรอยแตกในคอนกรีตหุ้ม และจะทำให้สูญเสียแรงยึดเหนี่ยว

คำรณ พานิชลาน และชีวะ วรมงคลชัยกุล (2547) ; การใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย เนื่องจากเหล็กที่ใช้เป็นวัสดุที่ใช้เสริมในคอนกรีตมีราคาแพงและต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ดังนั้นโครงการนี้จึงประยุกต์ใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุเสริมรับแรงในเสาคอนกรีต ไม้ไผ่ที่ใช้ คือ ไม้ตง ซึ่งเลือกมาจากไม้ไผ่ 3 ชนิด ได้แก่ ไม้รวก ไม้ตง และไม้เลี้ยง จากการทดสอบพบว่าไม้ตง มีคุณสมบัติเชิงกลเหมาะสมที่สุด โดยมีค่ากำลังรับแรงดึงเฉลี่ยของไม้ไผ่ตงประมาณ 600 กก./ ซม.<sup>2</sup> และมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นประมาณ  $1.46 \times 10^5$  กก./ ซม.<sup>2</sup> ความหนาแน่นแห้งเฉลี่ย 0.607 กรัม/ ซม.<sup>3</sup> และหน่วยแรงยึดเหนี่ยวเมื่อได้ปรับปรุงผิวด้วยชันแล้ว 3.97 กก./ ซม.<sup>2</sup>

ในการหล่อเสาตัวอย่างทดสอบใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัด 230, 246 และ 268 กก./ ซม.<sup>2</sup> ทำการหล่อตัวอย่างทดสอบรวมทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ซึ่งรวมด้วยตัวอย่างทดสอบ 8 ตัวอย่าง ที่มีการติดอุปกรณ์วัดระยะยืด-หดตัวอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัน ต่อตัวอย่าง โดยได้ติดไว้กับตัวไม้ไผ่รับแรงในแนวตั้งและไม้ไผ่ปลอก ในการทดสอบการยึดเหนี่ยว พบว่ากำลังยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีตมีค่าประมาณร้อยละ 25 ของกำลังยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต เพื่อเพิ่มกำลังยึดเหนี่ยวจึงใช้วิธีการเคลือบผิวไม้ไผ่ด้วยชัน น้ำมันวานิช และแลกเกอร์ จากผลการทดสอบพบว่าการใช้วิธีการเคลือบผิวไม้ไผ่ด้วยชัน สามารถเพิ่มกำลังยึดเหนี่ยวของไม้ไผ่ขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 50 และจากการทดสอบตัวอย่างเสาทดสอบจะได้ค่า Composite Factor,  $\psi_c = 0.80$  สำหรับสูตรสมการเชิงประจักษ์ ค่า Composite Factor,  $\psi_c$  ได้มาจากการแก้สมการที่ได้จากข้อมูลทดสอบเสาหลายๆ ต้น เสาเป็นโครงสร้างที่สำคัญของอาคารจึงจำเป็นที่จะต้องมีความปลอดภัยซึ่งแนะนำให้ใช้ได้ไม่เกิน 0.60 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน สมการที่เสนอในโครงการนี้สำหรับการคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ตงเท่านั้น ถ้านำไปใช้กับไม้ไผ่ชนิดอื่นๆ ก็จะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม

วรรณภฏ เข็มม่วง และศุภสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ (2546) ; ในการก่อสร้างปัจจุบันนิยมใช้ช่องค้ำอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะสะดวกในการก่อสร้าง และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ



แต่ในบางกรณีที่มีมีการกัดกร่อนแทนเหล็กเสริมในกรณีดังกล่าวจึงได้เลือกที่จะทำการศึกษาพฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยเน้นที่พฤติกรรมการคดของคาน (Flexural Behavior) เป็นหลักพร้อมกันนี้ก็ได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุในด้านต่างๆ วัสดุที่เสริมรับแรงดึง คือ ไม้ไผ่รวก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Bambusa Siamensis Kurz

ผลการศึกษาคูณสมบัติของไม้ไผ่ ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่รวกที่นำมาทดสอบมีค่าเฉลี่ยประมาณ  $1.44 \times 10^5$  กก./ชม.<sup>2</sup> สำหรับหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ที่มีข้อมิตค่าประมาณ 12.20-20.20 กก./ชม.<sup>2</sup> และสำหรับหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ที่ไม่มีข้อมิตค่าประมาณ 4.35-8.03 กก./ชม.<sup>2</sup> ค่าแรงดึงประลัยไม้ไผ่มีค่าประมาณ 1400 กก./ชม.<sup>2</sup>


ผลการทดสอบคานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ คานที่เสริมไม้ไผ่ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดๆ กับคานที่เสริมด้วยไม้ไผ่แช่น้ำ 1 วัน มีพฤติกรรมที่คล้ายกัน เช่น ลักษณะรอยแตกร้าว คานคอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่แช่น้ำ 1 วัน รับน้ำหนักประลัยได้มากกว่าคานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดๆ ประมาณ 14.60 %

# บทที่ 3

## วิธีการดำเนินการ

### 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

จากการศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (Bamboo Reinforced Concrete Slab) และทดสอบหาคูณสมบัติของไม้ไผ่ และคอนกรีต มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ทดสอบคุณสมบัติไม้ไผ่ป่า

### 3.2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

จากการศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (Bamboo Reinforced Concrete Slab) มีวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ มีดังนี้

#### 3.2.1 ไม้ไผ่

ไม้ไผ่ที่ได้นำมาใช้ในการทดสอบ คือ ไม้ไผ่ป่า หรือไผ่หนาม เป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีคนส่วนมากนิยมใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำนั้งร้าน ส่วนในชนบทใช้ในการสร้างบ้านเรือน โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ จึงเหมาะสมที่จะใช้ในพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ไม้ไผ่ที่นำมาทดสอบจะต้องมีอายุประมาณ 2-3 ปี เพราะไม้ไผ่จะโตเต็มที่ ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ ก่อนทำการทดสอบต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของไม้ไผ่ โดยนำไผ่มาผึ่งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อจะทำให้ไม้ไผ่มีความชื้นลดลง และอาหารของแมลงจำพวกแป้งและน้ำตาลลดลง ไม่ควรที่จะเก็บไม้ไผ่ไว้ในที่อับชื้น เพราะจะทำให้เกิดการขึ้นรา จากนั้นจึงนำไม้ไผ่ไปแช่น้ำเป็นเวลาประมาณ 3-10 วัน เพื่อให้ไม้ไผ่อิ่มตัวด้วยน้ำ จากนั้นจึงนำไม้ไผ่ไปทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆ เช่น หากำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ หากความหนาแน่นของไม้ไผ่ หาโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ และหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต



รูปที่ 3.2 ไม้ไผ่ป่า หรือไม้ไผ่หนาม

#### 3.2.2 เหล็กเสริม

เหล็กที่นำมาใช้ในการทดสอบเป็นเหล็กกลมผิวเรียบ (Round Bar) เป็นเหล็กเส้นที่มีหน้าตัดกลม มีผิวเรียบตลอดความยาวเหล็ก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 20 มีชั้นคุณภาพ คือ SR 24

### 3.2.3 คอนกรีต


ส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย

1) ปูนซีเมนต์ (Cement) ที่ใช้ในการทดสอบเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (ตราช้าง)

2) หิน (Coarse Aggregate) ที่ใช้ในการทดสอบเป็นหินปูน โดยมีขนาดคละดังแสดงในตารางที่ 3.1 และจากรูปที่ 3.3 เป็นกราฟแสดงร้อยละสะสมที่ผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ ของหินเทียบกับมาตรฐาน จะเห็นว่าหินที่นำมาทดสอบมีขนาดคละอยู่ในช่วงมาตรฐาน ASTM C33 (Coarse Aggregate)

ตารางที่ 3.1 ขนาดคละของหิน

ขนาด ตะแกรง (ins)	ขนาด ตะแกรง (mm.)	ปริมาณ ที่ค้างบน ตะแกรง (kg.)	ร้อยละ ที่ค้างบน ตะแกรง (%)	ร้อยละ สะสมที่ค้าง บนตะแกรง ขนาดต่างๆ (%)	ร้อยละ สะสมที่ผ่าน ตะแกรง ขนาดต่างๆ (%)	ร้อยละสะสมที่ผ่าน บนตะแกรงขนาดต่างๆ (ASTM) (%)	
						Fine Limit	Coarse Limit
1"	25.000	0	0.0	0.0	100.0	100	100
3/4"	19.000	45.7	0.9	0.9	99.1	90	100
5/8"	15.875	280.1	5.6	6.5	93.5	N/A	N/A
1/2"	12.500	1483	29.7	36.2	63.8	N/A	N/A
3/8"	9.500	1870.2	37.4	73.6	26.4	20	55
1/4"	4.750	1196.9	23.9	97.5	2.5	0	10
Pan	-	123.7	2.5	100.0	0.0	-	-
รวม		4999.6	100.0	-	-	-	-




รูปที่ 3.3 ร้อยละสะสมที่ผ่านบนตะแกรงขนาดต่าง ๆ ของหิน เทียบกับขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C 33 (หลังจากคัดขนาดคละของหินแล้ว)

3) ทราย (Fine Aggregate) ที่ใช้ในการทดสอบมีขนาดคละดังแสดงในตารางที่ 3.2 และจากรูปที่ 3.4 เป็นกราฟแสดงร้อยละสะสมที่ผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ ของทรายเทียบกับมาตรฐาน จะเห็นว่าทรายที่นำมาทดสอบมีขนาดคละอยู่ในช่วงมาตรฐาน ASTM C33 (Fine Aggregate)

ตารางที่ 3.2 ขนาดคละของทราย

ขนาด ตะแกรง (No.)	ขนาด ตะแกรง (mm.)	ปริมาณ ที่ค้ำบน ตะแกรง (kg.)	ร้อยละ ที่ค้ำบน ตะแกรง (%)	ร้อยละ สะสมที่ค้ำ บนตะแกรง ขนาดต่างๆ (%)	ร้อยละ สะสมที่ผ่าน ตะแกรง ขนาดต่างๆ (%)	ร้อยละสะสมที่ผ่าน บนตะแกรงขนาดต่างๆ (ASTM) (%)	
						Fine Limit	Coarse Limit
4	0.6350	8.6	0.9	0.9	99.1	95	100
8	0.3175	79.3	7.9	8.8	91.2	80	100
16	0.1588	257.5	25.8	34.5	65.5	50	85
30	0.0847	222.3	22.2	56.8	43.2	25	60
50	0.0508	180.1	18.0	74.8	25.2	10	30
100	0.0254	143.5	14.4	89.1	10.9	2	30
Pan	-	108.4	10.8	100.0	0.0	-	-
รวม	-	999.7	100.0	-	-	-	-



รูปที่ 3.4 ร้อยละสะสมที่ผ่านบนตะแกรงขนาดต่างๆ ของทราย เทียบกับขนาดคละตาม  
มาตรฐาน ASTM C33 (หลังจากคัดขนาดคละของหินแล้ว)

4) น้ำ (Water) น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการผสมคอนกรีต โดยที่น้ำจะทำให้ปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ ทำให้เกิดการก่อตัวของคอนกรีต ทำให้มีความชื้นเหลือในการเทคอนกรีตลงแบบหล่อได้ สำหรับน้ำที่ใช้ในการทดสอบเป็นน้ำประปา ในห้องปฏิบัติการคอนกรีตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

### 3.2.4 สารเคมีและวัสดุผสมเพิ่มเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของไม้ไฟ

#### 1) น้ำมันวานิช (Varnish)

เป็นน้ำมันวานิชชนิดด้าน ปราศจากความเงา ผลิตจากเรซินสังเคราะห์พิเศษ เหมาะกับงานตกแต่งไม้ วิธีใช้ต้องนำมาผสมกับทินเนอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ทาได้งานขึ้น

#### 2) แล็กเกอร์ (Lacquer)

เป็นน้ำมันชนิดด้าน ปราศจากความเงา ใช้สำหรับทาไม้ การนำมาใช้งานต้องใช้เจือจางด้วยทินเนอร์ เพื่อพ่นหรือทาได้สะดวก มีคุณสมบัติในการเคลือบผิวไม้เพื่อป้องกันน้ำ และเชื้อรา



รูปที่ 3.5 น้ำมันวานิช และแล็กเกอร์ชนิดด้าน

### 3.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

#### 3.3.1 แบบหล่อขึ้นตัวอย่างทดสอบ ประกอบด้วย

1) แบบหล่อขึ้นตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. ใช้สำหรับหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีต เพื่อใช้ในการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

2) แบบหล่อตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10x20 ซม. ใช้สำหรับหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีต ใช้ในการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด และกำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

3) แบบหล่อขึ้นตัวอย่างพื้นทดสอบขนาด 50x150x15 ซม. ใช้สำหรับหล่อตัวอย่างแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.3.2 เครื่องผสมคอนกรีต (Concrete Mixing Machine) ใช้สำหรับผสมหิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

3.3.3 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล (Digital Balance) ใช้สำหรับชั่งไม้ไผ่ ก้อนคอนกรีต ตัวอย่างก่อนการทดสอบ และชั่งส่วนผสมคอนกรีต

3.3.5 เครื่องทดสอบแรงอัด (Compression Testing Machine) ใช้สำหรับทดสอบกำลังอัดของก้อนคอนกรีตตัวอย่าง

3.3.6 เครื่อง UTM (Universal Testing Machine) ขนาด 150 ตัน ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ และทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่

3.3.7 เครื่องบันทึกข้อมูล "Portable Data Logger รุ่น TDS-303" ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการโก่งตัวของพื้น หน่วยการยึดหดตัวของคอนกรีต, ไม้ไผ่ และเหล็กเสริม

3.3.8 อุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัว (Displacement Transducer) ใช้วัดการเคลื่อนตัวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ขณะทดสอบ

3.3.9 อุปกรณ์วัดระยะยืด-หดตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Strain Gauge) ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อใช้วัดหน่วยการยึดหดของไม้ไผ่ในพื้นที่คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในขณะทดสอบ

3.3.10 อุปกรณ์วัดหน่วยการยึดหดของคอนกรีต (Electrical Strain Gauge of Steel) ใช้สำหรับวัดหน่วยการยึดหดของคอนกรีตที่พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในขณะทดสอบ

3.3.11 อุปกรณ์ทดสอบหาค่าความยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ใช้สำหรับวัดค่ายุบตัวของคอนกรีต

3.3.12 ชุดอุปกรณ์กด Hydraulic Jack ขนาด 50 ตัน ใช้สำหรับทดสอบกำลังรับแรงดัดของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่



### 3.4 การเตรียมวัสดุที่ใช้การทดสอบ

การเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมีดังนี้

#### 3.4.1 การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่

การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ จะใช้ตัวอย่างไม้ไผ่สำหรับการหาค่ากำลังรับแรงดึง 2 แบบ คือ ไม้ไผ่แบบชนิดมีข้อ จำนวน 6 ตัวอย่าง และไม้ไผ่แบบชนิดไม่มีข้อ จำนวน 6 ตัวอย่าง มีรูปร่างลักษณะตรงกลางเป็นคอคอด มีหน้าตัดกลม ขนาดของตัวอย่างไม้ไผ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 – 1.0 ซม. มีความยาว 70 ซม. ดังรูปที่ 3.6 ปลายทั้งสองข้างของไม้ไผ่ใช้ตะไบถูผิว โดยรอบให้หยาบเพื่อถ่วงน้ำหนักขณะที่ทำการทดสอบ นำมาทดสอบกับเครื่อง UTM (Universal Testing Machine) ซึ่งจำนวนตัวอย่างของไม้ไผ่แต่ละชนิดได้แสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 จำนวนตัวอย่างสำหรับหาค่ากำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่

ชนิดของไม้ไผ่	ลักษณะไม้ไผ่	
	มีข้อ	ไม่มีข้อ
ไผ่ป่า	6	6



รูปที่ 3.6 ตัวอย่างไม้ไผ่สำหรับหาค่ากำลังรับแรงดึง

### 3.4.2 การเตรียมตัวอย่างสำหรับหาความหนาแน่นของไม้ไผ่

การทดสอบความหนาแน่นของไม้ไผ่ ก็จะทำการทดสอบไม้ไผ่ มีจำนวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งความหนาแน่นนี้สามารถบอกถึงความแข็งแรงของไม้ไผ่โดยประมาณ



รูปที่ 3.7 ตัวอย่างสำหรับทดสอบหาความหนาแน่นของไม้ไผ่

ตัวอย่างสำหรับหาความหนาแน่นของไม้ไผ่มีจำนวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากไม้ไผ่ และได้ทำการปรับปรุงคุณภาพแล้ว ซึ่งตัวอย่างมีความกว้างประมาณ 2.0 ซม. ความยาวประมาณ 10.0 ซม. และมีขนาดความหนา 0.5-1.0 ซม. ความหนาแน่นของไม้ไผ่ โดยหาได้จากมวลส่วนปริมาตร ซึ่งมวลจะหาโดยการชั่ง ส่วนปริมาตรจะหาโดยการแทนที่ด้วยน้ำ

### 3.4.3 การเตรียมตัวอย่างสำหรับหาโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ป่า

การหาโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ป่าจากแรงดึง จะทำการทดสอบและใช้ตัวอย่างเดียวกับการทดสอบกำลังรับแรงดึง นำไปทดสอบรับแรงดึงโดยจะทำการอ่านค่าจากเครื่อง UTM (Universal Testing Machine) จะได้ค่าความยืดตัวของไม้ไผ่ ทำให้ทราบค่าหน่วยการยืดตัว(Strain) และหน่วยแรงดึง(Tensile Stress) นำมาคำนวณหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ป่าจากแรงดึงได้

#### 3.4.4 การเตรียมตัวอย่างสำหรับหาค่าลึงอัด และกำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

ตัวอย่างสำหรับหาค่าลึงอัด และกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตซึ่งเป็นแบบหล่อคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $10 \times 20$  ซม. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ใช้หินและทรายหยาบ มีส่วนขนาดคละดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 ตลอดจนการทดลอง ค่าลึงอัดคอนกรีตที่ 210, 240 และ 280 ksc ตามลำดับ คอนกรีตหล่อและถอดแบบหลังจากเวลาผ่านไป 24 ชม. แล้วบ่มในกระเบใส่ น้ำ บ่มไว้นาน 14 และ 28 วัน ก่อนทำการทดสอบ



รูปที่ 3.8 ตัวอย่างสำหรับทดสอบหาค่าลึงของคอนกรีต

#### 3.4.5 การเตรียมตัวอย่างสำหรับหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

ตัวอย่างไม้ไผ่ที่ใช้หาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่มี 2 แบบ คือ มีข้อและไม่มีข้อ มีข้อมีจำนวน 24 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการหาค่าแรงยึดเหนี่ยวเฉลี่ยระหว่างไม้ไผ่มีข้อและไม่มีข้อ ดังที่แสดงในตารางที่ 3.4



รูปที่ 3.9 ตัวอย่างไม้ไผ่สำหรับหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยว


ตารางที่ 3.4 จำนวนตัวอย่างหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง คอนกรีตกับไม้ไผ่	จำนวนตัวอย่างไม้ไผ่	
	มีข้อ	ไม่มีข้อ
ไม้ผ่านชั้นตอนใดๆ	18	18
ทาน้ำมันวานิช	18	18
ทาแล็กเกอร์	18	18
รวม	54	54

ตัวอย่างไม้ไผ่สำหรับหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8-1.0 ซม. และมีความยาว 30 ซม. ความยาวฝังลึกของไม้ไผ่ลงในคอนกรีตเท่ากับ 10 ซม. ใช้กำลังอัดคอนกรีตที่ 210, 240 และ 280 ksc การปรับปรุงผิวของไม้ไผ่โดยการทำน้ำมันวานิช และทาแล็กเกอร์ จะต้องทำทิ้งไว้ให้แห้งก่อนไปใช้ทดลอง รวมทั้งทำตัวอย่างที่ไม่มีการปรับปรุงใดๆเพื่อในการเปรียบเทียบค่าความยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

### 3.4.6 การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบพื้นคอนกรีต

ตัวอย่างสำหรับทดสอบมีขนาด 50x150x15 ซม. ซึ่งใช้เป็นแบบหล่อแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด ดังรูปที่ 3.10 โดยใช้คอนกรีตที่มีกำลัง เท่ากับ 210, 240 และ 280 ปมไว้นาน 28 วันก่อนการทดสอบ จำนวนตัวอย่างของพื้นคอนกรีตแต่ละชนิดได้แสดงในตารางที่ 3.5



รูปที่ 3.10 แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด

ตารางที่ 3.5 จำนวนตัวอย่างแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด และเหล็ก

ชนิดของพื้น	กำลัง Strength of Concrete (ksc)	จำนวนตัวอย่าง
พื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด	210	5
พื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด	240	5
พื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด	280	5
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	240	1
รวม		16

### 3.5 การทดสอบวัสดุ

#### 3.5.1 การทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไฟ

การทดลองรับแรงดึงของไม้ไฟกระทำโดยการใช้เครื่อง UTM (Universal Testing Machine) นำตัวอย่างไม้ไฟ มาติดตั้งบนเครื่อง UTM (Universal Testing Machine) ยึดให้แน่นโดยมีระยะระหว่างหัวยึดประมาณ 20 ซม. ปรับเครื่องให้มีแรงดึง จนเกิดการวิบัติที่ได้เขียนกราฟและคำนวณค่าหน่วยการยืดตัว (Tensile Strain) และหน่วยแรงดึง (Tensile Stress) ก็จะสามารถคำนวณหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไฟเนื่องจากแรงดึงที่ได้จากสมการที่ 2.21



รูปที่ 3.11 การทดสอบหาลังรับแรงดึงของไม้ไฟ

#### 3.5.2 การทดสอบความหนาแน่นของไม้ไฟ

ความหนาแน่นของไม้ไฟเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความแข็งแรงของไม้ไฟอย่างหนึ่ง ถ้าไม้ไฟมีความหนาแน่นมากความแข็งแรงก็จะสูงด้วย การหาความหนาแน่นของไม้ไฟนั้นหาได้จากมวลของไม้ไฟต่อปริมาตรของไม้ไฟ ซึ่งน้ำหนักของไม้ไฟนั้นเราสามารถชั่งได้โดยตรง แต่ปัญหาอยู่ที่การหาปริมาตรของไม้ไฟ เนื่องจากไม้ไฟมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนไม่สามารถวัดปริมาตรได้โดยตรง แต่เราก็สามารถหาปริมาตรของไม้ไฟได้โดยใช้วิธีการแทนที่น้ำ




รูปที่ 3.12 การทดสอบหาความหนาแน่นของไม้ไผ่

โดยมีขั้นตอนการหาความหนาแน่นมีดังนี้ นำตัวอย่างไม้ไผ่ไปแช่น้ำไว้ประมาณ 2-3 วัน แล้วนำขึ้นจากน้ำเช็ดด้วยผ้าให้แห้งเพื่อให้อยู่ในสภาพอิมมัวด้วยผิวแห้งชั่งน้ำหนัก ( $w_1$ ) เตรียมบีกเกอร์ขนาด 1000 มล. เทน้ำกลั่นลงในบีกเกอร์จนถึงขีด แล้วชั่งน้ำหนัก ( $w_2$ ) นำตัวอย่างไม้ไผ่อิมมัวผิวแห้งใส่ในบีกเกอร์ 1000 มล. แล้วเติมน้ำกลั่นจนถึงขีด ชั่งน้ำหนัก ( $w_3$ ) จากนั้นนำตัวอย่างไม้ไผ่ไปอบ 24 ชม. แล้วชั่งน้ำหนัก ( $w_4$ ) คำนวณหาค่าความหนาแน่นของไม้ไผ่ (Dry Density of Bamboo) จากสมการที่ 2.22

### 3.5.3 การทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

การทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ หาโดยวิธี Pull-Out-Test ตามมาตรฐาน ASTM C235 นำคอนกรีตทรงลูกบาศก์วางบนแท่นด้านล่างของเครื่อง ให้ไม้ไผ่ชี้ลงล่างและยึดจับปลายไม้ให้แน่น แล้วดึงจนไม้ไผ่หลุดออกจากคอนกรีตอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถรับแรงดึงได้อีก จากนั้นนำค่าแรงดึงสูงสุดที่ทำให้ไม้ไผ่หลุดออกจากคอนกรีตไปทำการคำนวณหาค่ากำลังยึดเหนี่ยวจากสมการที่ 2.26



รูปที่ 3.13 การทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

### 3.5.4 การทดสอบหาโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไฟ

การทดลองหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไฟจากแรงดึง จะทำการทดสอบและใช้ตัวอย่างเดียวกับการทดสอบแรงดึง จากการทดสอบจะทราบค่าหน่วยการยืดตัว (Tensile) และหน่วยแรงดึง (Tensile Stress) นำมาคำนวณหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไฟจากแรงดึงได้

### 3.5.5 การทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีต

การทดลองหาค่าลึงอัดของคอนกรีตทรงกระบอก โดยนำก้อนคอนกรีตตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10x20 ซม. ที่อายุ 28 วัน วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อนำไปคำนวณพื้นที่หน้าตัด และขนาดความยาวแล้วจึงนำไปทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีต โดยใช้เครื่องทดสอบแรงอัด (Compression Testing Machine) โดยวางแนวตั้ง แล้วค่อยเพิ่มแรงกดจนกระทั่งก้อนคอนกรีตแตก จดบันทึกค่าแรงสูงสุด แล้วนำไปคำนวณหาค่าลึงรับแรงอัด




รูปที่ 3.14 การทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีต

### 3.5.6 การทดสอบหาค่าลึงรับแรงดึงของคอนกรีต

การทดสอบหาค่าลึงรับแรงดึงของคอนกรีตทรงกระบอก โดยนำก้อนคอนกรีตตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10x20 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไปทดสอบหาค่าลึงรับแรงดึงของคอนกรีต โดยใช้เครื่องทดสอบแรงอัด (Compression Testing Machine) โดยวางแนวนอน แล้วค่อยเพิ่มแรงกดจนกระทั่งก้อนคอนกรีตแตก จดบันทึกค่าแรงสูงสุด แล้วนำไปคำนวณหาค่าลึงรับแรงดึง





รูปที่ 3.15 การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต


### 3.5.7 การทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีการทดลองทดสอบ กำลังแรงค้ำของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่อัตราส่วนต่างๆ ใช้วิธีการ


ทำสอบแบบแรงกระทำ 4 จุด

#### 1) วิธีการทดสอบ


การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงค้ำของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จะใช้วิธีการทดสอบแบบ แรงกระทำ 4 จุด การทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่แบบแรงกระทำ 4 จุดนั้น จะมีการเตรียมการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบคาน และการติดตั้ง “Electrical - Strain Gauge” นั้นจะติดตั้งบนผิวของไม้ไผ่ที่ฝังอยู่ในคอนกรีตเพื่อใช้ในการวัดระยะการยืดตัวของไม้ไผ่ภายในพื้นคอนกรีต และติดตั้งที่ผิวด้านบนของพื้นคอนกรีตเพื่อใช้ในการวัดระยะการหดตัวของคอนกรีตด้านที่รับแรงอัดขณะที่มีแรงกระทำกับพื้นคอนกรีต รูปที่ 3.16 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ ก่อนการทดสอบ และเมื่อทดสอบจะเกิดแรงเฉือนและโมเมนต์ค้ำคั่ง ดังรูปที่ 3.17 และ 3.18 ตามลำดับ



รูปที่ 3.16 การติดตั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่



รูปที่ 3.17 แรงเฉือนที่เกิดขึ้นบนพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่



รูปที่ 3.18 โมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นบนพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

## 2) การติดตั้งอุปกรณ์

1. นำแท่นทดสอบตัวอย่างรูปพื้น โดยที่จุดที่รองรับพื้นที่ใช้ในการทดสอบและแรงที่จะกระทำบนพื้นนั้น เป็นแบบ Hinge Support และมีแผ่นยางรองอยู่ระหว่างพื้นกับจุดที่รองรับพื้น เพื่อให้ผิวสัมผัสของพื้นกับจุดรองรับสนิทโดยตลอดความกว้างของพื้น ติดเข้ากับเครื่องทดสอบ
2. แบ่งก้อนตัวอย่างตามยาว โดยระยะห่างระหว่างจุดที่รองรับพื้น (Gauge Length) มีระยะเท่ากับ 120 เซนติเมตร ส่วนภายในที่เหลือแบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆกันเท่ากับช่วงละ 40 เซนติเมตร
3. วางตัวอย่างแผ่นพื้นลงบนแท่น โดยให้รอยขีดอยู่ตรงกับฐานของแท่น
4. ปรับแท่นกดด้านบนมาวางบนก้อนตัวอย่างให้ตรงรอยขีดเช่นกัน
5. ตั้งน้ำหนักกดให้คงที่ อัตราที่ใช้คือ  $0.14-0.20 \text{ กก./ซม.}^2/\text{วินาที}$
6. เปิดเครื่องกดน้ำหนัก จนก้อนตัวอย่างหัก บันทึกค่า

## 3) การใช้แรงที่จะกระทำบนพื้น

พื้นที่ใช้ในการทดสอบนั้นจะเป็นพื้นที่เป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ดังรูปที่ 3.23 ซึ่งการทดสอบนี้จะสนใจศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพื้นก่อนเกิดการแตกร้าว และระยะการยึดตัวของไม้ไผ่ภายในพื้นคอนกรีต ซึ่งแรงที่จะกระทำบนพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่นี้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hydraulic Jack ให้แรงไปกระทำบนแผ่นพื้น

## 4) การวัดการโก่งตัวของพื้น

การทดสอบในส่วนนี้จะใช้ อุปกรณ์วัดการเคลื่อนที่ (Displacement Transducer) จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่กึ่งกลางระหว่างจุดรองรับทั้งสอง ดังรูปที่ 3.22 เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงที่กึ่งกลางพื้น ความละเอียดของอุปกรณ์วัดการเคลื่อนที่นี้ เท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร

## 5) การวัดระยะการยึดตัวของไม้ไผ่เสริมภายในพื้นคอนกรีตไม้ไผ่

ใช้ Electrical - strain gauge ในการวัดระยะการยึดตัวของไม้ไผ่ภายในพื้นคอนกรีต ซึ่งอุปกรณ์นี้将有ความยาว  $10 \pm 5$  มิลลิเมตร ในการใช้งานจะติดตั้งอุปกรณ์นี้บนไม้ไผ่ ก่อนหล่อพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่นี้ขึ้น ดังนั้น Electrical - Strain Gauge นี้จะฝังอยู่ในพื้นคอนกรีตในระหว่างการทดสอบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ค่าความละเอียดของ Electrical - Strain Gauge เท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร

6) การวัดระยะการหดตัวของผิวด้านบนของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ใช้ Electrical - Strain Gauge ชนิดที่ใช้ติดบนคอนกรีต ในการวัดระยะการหดตัวของผิวด้านบนของพื้นคอนกรีต โดยจะติดอุปกรณ์นี้ที่ผิวด้านบนของคอนกรีตบริเวณกึ่งกลางพื้นที่ซึ่งอุปกรณ์นี้มีความยาว  $20 \pm 5$  มิลลิเมตรค่าความละเอียดของ Electrical - Strain Gauge เท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร

7) การบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูล แรงที่กระทำบนพื้น และการทรุดตัวของพื้น ใช้ Portable Data Logger รุ่น TDS-301 ในการเก็บข้อมูล ข้อมูลจากเครื่อง Data logger นั้นสามารถบันทึกในแผ่นดิสก์ (Floppy Disk) ของเครื่อง หรือพิมพ์ออกมาจาก Data Logger เครื่อง Data Logger นั้นสามารถตั้งให้บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือ แบบควบคุมด้วยตนเองได้ ซึ่งในการทดสอบนี้ใช้การพิมพ์ออกมา โดยการควบคุมด้วยตนเอง

8) แผนภาพการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่



รูปที่ 3.19 แสดงการติดตั้ง Strain Gauge ที่ด้านบน และด้านล่างผิวคอนกรีต




รูปที่ 3.20 แสดงการติดตั้งแผ่นพื้นก่อนการทดสอบ



รูปที่ 3.21 แสดงการบันทึกค่าจากเครื่อง Data Logger



รูปที่ 3.22 แสดงการขีดบอกรางที่ทำให้คอนกรีตแตกร้าว



รูปที่ 3.23 แสดงลักษณะการวิบัติ



รูปที่ 3.24 แสดงลักษณะการวิบัติใต้ท้องพื้น




รูปที่ 3.25 แสดงลักษณะการโก่ง

### 3.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.6 แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	ก.ค.2550				ส.ค.2550				ก.ย.2550				ต.ค.2550				พ.ย.2550				ธ.ค.2550				ม.ค.2551				ก.พ.2551				มี.ค.2551				เม.ย.2551				พ.ค.2551				มิ.ย.2551			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ และ วิจัย ต่างๆ																																																
2. ทำรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน																																																
3. ทดสอบคุณสมบัติของไม้ไผ่																																																
4. เตรียมส่วนผสมคอนกรีต																																																
5. ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่																																																
6. ทดสอบตัวอย่างชิ้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่																																																
7. ทดสอบชิ้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่																																																
8. วิเคราะห์ผลการทดสอบที่ได้																																																
9. สรุปผลการปฏิบัติงาน และทำรายงานการปฏิบัติงาน																																																





## บทที่ 4

### ผลการทดลอง และอภิปรายผลการทดลอง

#### 4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

##### 4.1.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่

ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ ซึ่งมีแบบชนิดที่มีข้อและไม่มีข้อ จำนวนชนิดละ 6 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่อง UTM (Universal Testing Machine) ดึงด้วยความเร็ว 5 มม./นาที ความยาวของไม้ไผ่ที่ใช้ในการทดสอบยาวประมาณ 70 ซม. ทั้งแบบชนิดมีข้อ และแบบชนิดที่ไม่มีข้อ จะทำให้ทราบกำลังรับแรงดึง ซึ่งมีผลการทดลองดังตารางที่ ก-1 ซึ่งจะสามารถหาค่ากำลังเฉลี่ย ดังนี้


- กำลังรับแรงดึงสูงสุดของไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  $2520.95 \text{ kg/cm}^2$
- กำลังรับแรงดึงที่ yield ของไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  $1927.58 \text{ kg/cm}^2$

และเมื่อนำค่ากำลังรับแรงดึง (Stress) และค่าระยะยืด (Strain) นำไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ จะสามารถเขียนกราฟของไม้ไผ่ชนิดไม่มีข้อ และของไม้ไผ่ชนิดมีข้อ ดังกราฟรูปที่ ข-1 ถึง ข-12

เมื่อพิจารณาจากการทดลองจะทำให้ทราบว่า ขณะที่เริ่มทำการดึงไม้ไผ่ ไม้ไผ่จะเริ่มยืดตัวออกเล็กน้อย และเมื่อเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่ง ไม้ไผ่ก็จะเริ่มแตกจนกระทั่งไม่สามารถรับแรงดึงได้อีก ซึ่งลักษณะการวิบัติไม้ไผ่ชนิดที่ไม่มีข้อจะเกิดการวิบัติบริเวณใกล้กับที่ยึดจับ และแตกในแนวขนานเส้น ส่วนไม้ไผ่ชนิดที่มีข้อจะเกิดการวิบัติบริเวณข้อของไม้ไผ่ สำหรับกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ ไม้ไผ่ชนิดมีข้อจะมีค่ากำลังรับแรงดึงมากกว่าชนิดที่ไม่มีข้อ ส่วน โมดูลัสยืดหยุ่นจะมีค่าใกล้เคียงกัน

##### 4.1.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นของไม้ไผ่


ผลการทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของไม้ไผ่ จากการทดสอบไม้ไผ่ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง จะได้ผลการทดสอบดังตารางที่ ก-2 คือ ไม้ไผ่ป่า จะมีค่าความหนาแน่นแห้งเฉลี่ยเท่ากับ  $0.47 \text{ g/cm}^3$  ซึ่งเมื่อนำค่าความหนาแน่นแห้งมาวิเคราะห์กับผลการทดสอบแรงดึงไม้ไผ่ ความหนาแน่นแห้งจะมีผลต่อกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ ยิ่งถ้าไม้ไผ่มีความหนาแน่นแห้งมาก กำลังของไม้ไผ่ก็จะมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 4.1




รูปที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ชนิดไม่มีข้อ

#### 4.1.3 ผลการทดสอบหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

จากการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ ซึ่งจากการทดลองจะใช้วิธีการปรับปรุงผิวไม้ไผ่ 3 วิธี คือ น้ำมันวานิช แล็กเกอร์ และไม้ปรับปรุงผิวไม้ไผ่ และจะใช้คอนกรีตตามกำลังอัด 3 กำลังอัด คือ 210, 240, และ 280 kg/cm<sup>2</sup> ซึ่งจากการทดลองจะทำให้ทราบดังรูปที่ 4.2 และ 4.3 ดังนี้



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ ชนิดมีข้อและไม่มีข้อที่ปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช, แล็กเกอร์ และชนิดที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว ที่อายุคอนกรีต 14 วัน



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ ชนิดมีข้อและไม่มีข้อ ที่ปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช, แล็กเกอร์ และชนิดที่ไม่ได้ปรับปรุงผิว ที่อายุคอนกรีต 28 วัน

จากการทดสอบเพื่อหาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ จะทำให้พบว่าเมื่อคอนกรีตมีกำลังเพิ่มขึ้น หน่วยแรงยึดเหนี่ยวก็จะมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย อาจจะทำให้คาดว่าเมื่อคอนกรีตมีกำลังมากขึ้น การยึดประสานระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ก็จะดีขึ้นด้วย

ส่วนการปรับปรุงผิวไม้ไผ่โดยใช้น้ำยาเคลือบผิว คือ น้ำมันวานิช และแล็กเกอร์ ก่อนที่จะทำการทดสอบ จะทำให้ทราบว่าน้ำมันวานิชสามารถช่วยป้องกันการหดตัว และขยายตัวของไม้ไผ่ได้ดีที่สุด แล็กเกอร์มีการรองลงมา ส่วนไม้ไผ่ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิวเมื่อทำการทดสอบจะได้ค่าแรงยึดเหนี่ยวที่น้อยที่สุด ฉะนั้นวัสดุเคลือบผิวจึงมีส่วนที่จะช่วยให้ลดการยึด-หดตัวของไม้ไผ่ได้


เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับเหล็กเสริม (Bond Pull Out Test) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผลการทดสอบ คือ

- เหล็กเสริมเส้นกลม RB 12 มีแรงยึดเหนี่ยวเฉลี่ยเท่ากับ 30.24 kg/cm<sup>2</sup>
- เหล็กเสริมข้ออ้อย DB 12 มีแรงยึดเหนี่ยวเฉลี่ยเท่ากับ 87.45 kg/cm<sup>2</sup>

จะเห็นได้ว่าเหล็กเสริมทั้งชนิดเส้นกลม และข้ออ้อยจะมีแรงยึดเหนี่ยวมากกว่าไม้ไผ่มาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี เพราะว่าไม้ไผ่จะมีการหดตัวมาก จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผิวคอนกรีตและไม้ไผ่ จึงทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่น้อย ส่วนเหล็กจะเกิดการหดตัวน้อยมาก จึงไม่มีผลต่อแรงยึดเหนี่ยว

#### 4.1.4 ผลการทดสอบหาค่ากำลังอัดของคอนกรีต

จากการทดสอบหาค่ากำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งจะใช้คอนกรีตทั้งหมด 3 ชนิด คือ 210, 240, และ 280 kg/cm<sup>2</sup> หล่อในแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. สูง 20 cm. ซึ่งจากการทดสอบจะทำให้ทราบผลดังรูปที่ 4.4 ดังนี้




รูปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

จากการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดจะได้ค่ากำลังรับแรงอัดใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณไว้ดังนี้

- จากการคำนวณที่ 210 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่ากำลังรับแรงอัดจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 156.77 kg/cm<sup>2</sup>
- จากการคำนวณที่ 240 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่ากำลังรับแรงอัดจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 228.68 kg/cm<sup>2</sup>
- จากการคำนวณที่ 280 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่ากำลังรับแรงอัดจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 280.79 kg/cm<sup>2</sup>

#### 4.1.5 ผลการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

จากการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต ซึ่งจะใช้คอนกรีตทั้งหมด 3 ชนิด คือ 210, 240, และ 280 kg/cm<sup>2</sup> หล่อในแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. สูง 20 cm. ซึ่งจากการทดสอบจะทำให้ทราบผลดังรูปที่ 4.5 ดังนี้



รูปที่ 4.5 แผนภูมิแสดงค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

จากการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงจะได้ค่ากำลังรับแรงอัดใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณไว้ดังนี้

- จากการคำนวณที่ 210 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่ากำลังรับแรงดึงจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 15.06 kg/cm<sup>2</sup>
- จากการคำนวณที่ 240 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่ากำลังรับแรงดึงจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 20.22 kg/cm<sup>2</sup>
- จากการคำนวณที่ 280 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่ากำลังรับแรงดึงจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 32.83 kg/cm<sup>2</sup>

## 4.2 ผลการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

### 4.2.1 การวิบัติของพื้นคอนกรีต

พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เมื่อได้รับน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นที่ผิวใต้ท้องแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่จะเริ่มแตก และเมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกไปเรื่อยๆรอยแตกก็จะเพิ่มขึ้นจากด้านล่างพื้นคอนกรีตไปสู่ด้านบน ดังรูปที่ 4.6 และรอยแตกก็จะเริ่มขยายขึ้นจนวิบัติ จากการสังเกตจะพบว่าเมื่อคอนกรีตเริ่มแตกที่ใต้ท้องพื้น น้ำหนักบรรทุกก็จะลดลง แต่เมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นก็จะสามารถรับแรงได้อีก เนื่องจากไม้ไผ่จะเป็นตัวช่วยในการรับแรงดึง ทำให้สามารถรับแรงได้อีกจนพื้นคอนกรีตวิบัติก็จะไม่สามารถรับแรงได้ จะเห็นได้ว่าพื้นคอนกรีตจะเริ่มแตกจากด้านล่างและแตกเรื่อยๆจนวิบัติ ทำให้เมื่อนำไปใช้จริงสามารถสังเกตเห็นการวิบัติที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถเตรียมพร้อมก่อนการวิบัติได้ทัน สำหรับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบริเวณกลางแผ่นพื้นคอนกรีต เพราะว่าบริเวณกลางแผ่นพื้นคอนกรีตจะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ดัดมากที่สุดสำหรับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่จะเกิดรอยแตกประมาณ 1-2 รอย




รูปที่ 4.6 แสดงการแตกของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่จากผิวด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน


#### 4.2.2 พฤติกรรมของพื้นคอนกรีต

จากการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยการนำพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่มาทดสอบการรับกำลังด้วยวิธีการทดสอบแบบแรงกระทำ 4 จุด จะทำให้ทราบค่าระหว่างแรงที่กระทำ, ระยะการโก่งตัว, ค่าหน่วยการยืดหดตัวของไม้ไผ่ และคอนกรีต ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซึ่งเราสามารถพิจารณาได้ดังนี้


##### 1) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และระยะโก่งของพื้นคอนกรีต



รูปที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และระยะโก่ง ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 ที่กำลังคอนกรีต 210 ksc



รูปที่ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และระยะโก่ง ของพื้นคอนกรีตเสริม  
ไม้ไผ่ SB6,SB7,SB8,SB9,SB10 และเสริมเหล็ก SS16 ที่กำลังคอนกรีต 240 ksc




รูปที่ 4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และระยะโก่ง ของพื้นคอนกรีตเสริม  
ไม้ไผ่ SB11,SB12,SB13,SB14,SB15 ที่กำลังคอนกรีต 280 ksc


จากรูปที่ 4.7-4.9 ข้างต้น จะทำให้ทราบพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เริ่มจาก  
ขณะที่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกไปจนถึงวิบัติ จะสังเกตพบว่าเมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกพื้นคอนกรีตก็จะ  
เริ่มเกิดการโก่ง จนเมื่อได้รับแรงกระทำไปจนถึงจุดหนึ่ง เริ่มเกิดการแตกที่ผิวคอนกรีตจากด้านล่าง  
ทำให้แรงจะตกลงมาเล็กน้อย หลังจากนั้นก็จะเริ่มรับแรงเพิ่มขึ้นจนถึงวิบัติ เมื่อนำพื้นคอนกรีต

เสริมเหล็กมาเปรียบเทียบ จากรูปที่ 4.8 จะเห็นว่าพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัดจะมีระยะ โกงมากกว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถพิจารณาได้ว่าไม้อัดจะมีการยึดตัวมากกว่าเหล็กเสริม

## 2) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และความเครียด ของพื้นคอนกรีต




รูปที่ 4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และความเครียด ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด SB1,SB2,SB3,SB4,SB5 ที่กำลังคอนกรีต 210 ksc



รูปที่ 4.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และความเครียด ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด SB6,SB7,SB8,SB9,SB10 และเสริมเหล็ก SS16 ที่กำลังคอนกรีต 240 ksc







รูปที่ 4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกและความเครียด ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB11, SB12, SB13, SB14, SB15 ที่กำลังคอนกรีต 280 ksc

จากรูปที่ 4.10-4.12 จะพบว่าเมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกขึ้นค่า Strain ของไม้ไผ่ และเหล็กเสริม ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเมื่อพื้นคอนกรีตเริ่มแตกแรงกระทำก็ตกลง ทำให้เกิดความเครียด มีระยะมากดังเส้นกราฟ หลังจากนั้นน้ำหนักบรรทุกก็จะเพิ่มขึ้น และ Strain ก็เพิ่มขึ้นตามปกติจนวนิบัติ จากการเปรียบเทียบระหว่างไม้ไผ่กับเหล็กเสริมที่กำลังอัดคอนกรีตที่ 240 ksc จะพบว่าไม้ไผ่จะมีค่าความเครียดมากกว่าเหล็กเสริม และเมื่อผิวคอนกรีตในท้องพื้นเริ่มแตกเหล็กเสริมจะไม่มีระยะของ Strain มากเหมือนกับไม้ไผ่


3) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับความเครียด ของไม้ไผ่ และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่



รูปที่ 4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับความเครียด ของไม้ไผ่ และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB3 ที่กำลังคอนกรีต 210 ksc




รูปที่ 4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับความเครียด ของไม้ไผ่ และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB8 ที่กำลังคอนกรีต 240 ksc



รูปที่ 4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก กับความเครียด ของไม้ไผ่ และ คอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB11 ที่กำลังคอนกรีต 280 ksc

จากรูปที่ 4.13-4.15 จะเห็นได้ว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และความเครียด ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ที่เกิดขึ้นในไม้ไผ่ที่เสริมในพื้นคอนกรีต และที่ผิวคอนกรีต จะทำให้ เห็นว่าก่อนคอนกรีตแตกตัวที่ด้านล่างใต้ท้องพื้นเส้นกราฟจะแตกต่างกันเล็กน้อย และเมื่อหลังจาก คอนกรีตด้านล่างแตกแล้วไม้ไผ่จะมีค่าความเครียดมาก แต่สำหรับที่ผิวคอนกรีตด้านบนจะมีค่า Strain น้อยกว่ามาก และจากการพิจารณาที่พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB 8 ได้ทำการติด Strain Gauge ทั้งที่ผิวด้านบนและด้านล่างของพื้นคอนกรีต จากรูปที่ 4.14 ทำให้เห็นว่าการก่อนคอนกรีตแตก ตัวที่ด้านล่างใต้ท้องพื้นเส้นกราฟจะแตกต่างกันเล็กน้อย แล้วหลังจากนั้นค่าความเครียดที่ผิวด้านล่างก็จะเริ่มคงที่ เนื่องจากที่ผิวด้านล่างเกิดการวิบัติไปแล้ว ส่วนด้านบนที่ยังเป็นปกติ

#### 4) พฤติกรรมที่ผิวคอนกรีต




รูปที่ 4.16 แสดงแผนภาพค่าความเครียด ที่น้ำหนักบรรทุกต่างกัน ที่ผิวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด SB8

จากรูปด้านบนเป็นการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด SB8 ขณะทำการทดสอบได้ทำการติดตั้ง Strain Gauge ชนิดติดคอนกรีต ติดด้านบนและด้านล่างของแผ่นพื้น SB8 ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาจะพบว่า ค่าความเครียดจะเริ่มสูงขึ้นเมื่อได้รับน้ำหนักบรรทุก และด้านล่างจะมีค่าความเครียด มากกว่าด้านบน แต่หลังจากคอนกรีตเริ่มวิบัติที่ 22 kN ค่าความเครียดที่ด้านล่างจะยังคงที่ ส่วนด้านบนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเกิดการวิบัติ และเมื่อสังเกตจากแกนสะเทินจะเห็นว่าช่วงก่อนการแตกที่ผิวด้านล่าง ที่แรง 22 kN ระยะแกนสะเทินจะอยู่ที่ระยะเท่าๆกัน คือ 7.05 cm ห่างจากผิวคอนกรีตด้านบน ส่วนแรงหลังจาก 22 kN ระยะแกนสะเทินก็จะเพิ่มขึ้นดังรูป

### 5) ค่าคูณลดกำลัง ( $\phi$ )

จากการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จะพบว่าพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บางตัวอย่างสามารถรับแรงได้น้อยกว่าทฤษฎี น่าจะมีสาเหตุมาจากไม้ไผ่ที่ได้นำมาเสริมในแผ่นพื้น มีค่ากำลังรับแรงดึงน้อยกว่ากำลังรับแรงดึงเฉลี่ยที่ได้ทดสอบไว้ด้วยเครื่อง UTM (Universal Testing Machine) เนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัสดุตามธรรมชาติ จึงทำให้ไม่สามารถหาคุณสมบัติที่แน่นอนได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Factor ( $\phi$ ) มาใช้ในการคูณลดกำลังของไม้ไผ่ที่ได้จากการทดสอบกำลังรับแรงดึง และสามารถหาค่า Factor ( $\phi$ ) จากกราฟรูปที่ 4.17 จะเห็นว่าเมื่อดูการคลาดเคลื่อนของกำลังรับแรงดึงที่  $-60\%$  จะพบว่ากำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ป่าที่เสริมในแผ่นพื้นที่มีค่าน้อยที่สุด มีค่ามากกว่าเส้นความคลาดเคลื่อนที่  $-60\%$  ดังนั้นจึงสามารถใช้ค่า Factor ( $\phi$ ) ได้เท่ากับ 0.60

$$\phi = 0.60$$



รูปที่ 4.17 กราฟแสดงกำลังรับแรงดึงที่ความแปรปรวนที่ 60%

#### 6) พิกัดควบคุมรอยร้าว

เมื่อคำนวณออกแบบโดยวิธีกำลังเพื่อหาขนาดของรูปส่วน โครงสร้างที่รับแรงดัดทางเดียว จะพบว่าหน่วยการยึดตัวของเหล็กเสริมในสภาวะใช้งานมีค่าสูงมาก ซึ่งมีผลทำให้รอยร้าวกว้างมากขึ้น ดังนั้นเพื่อควบคุมความกว้างของรอยร้าวในบริเวณที่รับโมเมนต์สูงสุด จึงต้องคำนวณหาดัชนีความกว้างของรอยร้าว (Index of Crack Width: Z) สำหรับคาน คสล. โดยพิจารณาจากสมการ

$$Z = \phi \cdot f_{by} \sqrt[3]{d_c A}$$

ซึ่งจากการคำนวณหาดัชนีความกว้างของรอยร้าวจะพบว่า ค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการ จะมีค่าเท่ากับ  $5,169 \text{ kg/cm}^2$  ซึ่งจะมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ACI หรือ ว.ส.ท.

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดสอบวัสดุ

##### 5.1.1 สรุปผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่

จากการทดสอบหาลำรับแรงดึงของไม้ไผ่ ซึ่งในการทดสอบนี้จะใช้ไม้ไผ่ในการทดสอบ เนื่องจากหาได้ง่ายให้ท้องถิ่น โดยแบ่งทดสอบไม้ไผ่ 2 รูปแบบ คือ แบบมีข้อ และแบบไม่มีข้อ เมื่อนำค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบ จะได้กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่มีค่าเท่ากับ 2,520.95 kg/cm<sup>2</sup> และมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 432,142.70 kg/cm<sup>2</sup> ส่วนลักษณะการวิบัติของไม้ไผ่ที่ได้ทำการทดสอบ จะมีการวิบัติที่บริเวณข้อ และแตกตามแนวขนานเส้น

##### 5.1.2 สรุปผลการทดสอบความหนาแน่นของไม้ไผ่

จากการทดสอบหาความหนาแน่นของไม้ไผ่ ซึ่งการทดสอบนี้จะใช้ไม้ไผ่ขึ้นเดียวกับการทดสอบกำลังรับแรงดึงชนิดไม่มีข้อ จะได้ค่าความหนาแน่นของไม้ไผ่มีค่าเท่ากับ 0.47 g/cm<sup>3</sup> ซึ่งค่าความหนาแน่นจะมีผลต่อกำลังของไม้ไผ่ ถ้ามีความหนาแน่นมากกำลังของไม้ไผ่ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

##### 5.1.3 สรุปผลการทดสอบหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

จากการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ ซึ่งในการทดสอบนี้จะใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัด 210, 240 และ 280 kg/cm<sup>2</sup> โดยการแบ่งตัวอย่างเป็น 2 แบบ คือ แบบทำการปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิชและแล็กเกอร์ และแบบไม่ได้ทำการปรับปรุงผิว จะได้ผลการทดสอบคือ จากการปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช จะมีค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่มากที่สุด ซึ่งจะได้ค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ ดังนี้

- ที่กำลังอัดคอนกรีต 210 kg/cm<sup>2</sup> ที่อายุ 14 วัน เท่ากับ 3.46 kg/cm<sup>2</sup>  
ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 3.76 kg/cm<sup>2</sup>
- ที่กำลังอัดคอนกรีต 240 kg/cm<sup>2</sup> ที่อายุ 14 วัน เท่ากับ 4.85 kg/cm<sup>2</sup>  
ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 5.42 kg/cm<sup>2</sup>
- ที่กำลังอัดคอนกรีต 280 kg/cm<sup>2</sup> ที่อายุ 14 วัน เท่ากับ 6.01 kg/cm<sup>2</sup>  
ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 6.94 kg/cm<sup>2</sup>

ส่วนการปรับปรุงผิวไม้ไผ่ด้วยแลกเกอร์ จะมีค่าน้อยกว่าปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช และสำหรับไม้ไผ่ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิวจะมีค่าน้อยที่สุด

#### 5.1.4 สรุปผลการทดสอบหาค่าลึงอัดของคอนกรีต

จากการทดสอบหาค่าลึงรับแรงอัดจะได้ค่าค่าลึงรับแรงอัดใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณไว้ดังนี้

- จากการคำนวณที่ 210 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่าค่าลึงรับแรงอัดจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 156.77 kg/cm<sup>2</sup>
- จากการคำนวณที่ 240 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่าค่าลึงรับแรงอัดจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 228.68 kg/cm<sup>2</sup>
- จากการคำนวณที่ 280 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่าค่าลึงรับแรงอัดจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 280.79 kg/cm<sup>2</sup>

#### 5.1.5 สรุปผลการทดสอบหาค่าลึงรับแรงดึงของคอนกรีต

จากการทดสอบหาค่าลึงรับแรงดึงจะได้ค่าค่าลึงรับแรงดึงใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณไว้ดังนี้

- จากการคำนวณที่ 210 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่าค่าลึงรับแรงดึงจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 15.06 kg/cm<sup>2</sup>
- จากการคำนวณที่ 240 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่าค่าลึงรับแรงดึงจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 20.22 kg/cm<sup>2</sup>
- จากการคำนวณที่ 280 kg/cm<sup>2</sup> จะมีค่าค่าลึงรับแรงดึงจากการทดสอบเฉลี่ย เท่ากับ 32.83 kg/cm<sup>2</sup>

### 5.2 สรุปผลการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

#### 5.2.1 พฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

การวิบัติพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เมื่อได้รับแรงกระทำพื้นคอนกรีตก็จะเริ่มโก่งตัว จนเกิดการแตกที่ผิวคอนกรีตที่ล่าง ขณะที่คอนกรีตเริ่มแตกแรงกระทำก็จะตกลงมา หลังจากนั้นไม้ไผ่ก็จะเริ่มรับแรงเพียงชนิดเดียว ทำให้แรงกระทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดการวิบัติจนไม่สามารถรับแรงได้ต่อไป จากการทดสอบจะสังเกตได้ว่าพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ทำให้เราสามารถสังเกตพบรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ก่อนที่จะเกิดการวิบัติ และทำให้สามารถเตรียมพร้อมก่อนที่พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่จะวิบัติได้

สำหรับจากการทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จะพบว่าเมื่อนำค่าค่าลึงที่ได้จากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากทฤษฎี จะพบว่าจะมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 20.05% น่าจะมีสาเหตุมาจากไม้ไผ่ เพราะว่าไม้ไผ่เป็นวัสดุตามธรรมชาติ จึงให้ค่าค่าลึงรับแรงดึงได้เท่ากันทุกเส้นก็เป็นไปไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน เพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้ผู้ศึกษาโครงการขอแนะนำให้ใช้ ค่า Factor ( $\phi$ ) เท่ากับ 0.60 เพื่อนำไปใช้ในการลดค่าลึงของไม้ไผ่ที่นำมาใช้เสริมในแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ดังสมการ

$$f'_{by} = \phi \cdot (f_{by}) \quad ; \quad \phi = 0.60$$



สำหรับพิกัดควบคุมรอยร้าว จากการคำนวณหาดัชนีความกว้างของรอยร้าวจะพบว่า ค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการ  $Z = \phi \cdot f_{by} \sqrt[3]{d_c A}$  จะมีค่าเท่ากับ 5,169 kg/cm<sup>2</sup> ซึ่งจะมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ACI หรือ ว.ส.ท.

สำหรับการหาความกว้างของรอยร้าว (Crack Width) ซึ่งจะสามารถหาได้จากสมการ  $w = 0.011\beta \cdot \phi \cdot f_{by} \cdot \sqrt[3]{d_c A} \times 10^{-3}$  และหาค่าความกว้างของรอยร้าวที่  $f_{by} = 1927.58 \text{ kg/cm}^2$  จะมีค่าเท่ากับ 0.077 mm. ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐานของ ACI และเมื่อนำค่าจากมาตรฐาน ACI ตอนที่ 224 กำหนดให้ความกว้างสูงสุดของรอยร้าวที่สภาวะอยู่ในที่ร่ม จะมีความกว้างสูงสุดของรอยร้าวเท่ากับ 0.41 mm. จะทำให้ทราบค่าแรงกระทำสูงสุด คือ 66 ton แต่เนื่องจากค่าที่ได้จากการคำนวณหาความกว้างรอยร้าวในทฤษฎีเมื่อเทียบกับการทดลอง จะทำให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันมากดังนั้น จึงนำมาเปรียบเทียบดังตารางที่ ก-11 จะทำให้ให้ทราบค่ารอยแตกร้าวที่ยอมรับได้คือ 0.15 mm. เพราะว่าหลังจากคอนกรีตเริ่มแตกร้าว จะทำให้ความกว้างของรอยร้าวเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด และที่ความกว้างของรอยร้าวที่ 0.15 mm. ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับน้ำหนักบรรทุก 22 kN จะพบว่าค่ารอยแตกร้าวของการทดลองจะมีค่ามากกว่าทฤษฎีถึง 3 เท่า ดังนั้นจึงใช้ค่า  $\alpha = 3.5$  เข้าไปแทนในสมการ ดังนี้  $w = \alpha (0.011\beta \phi \cdot f_{by} \cdot \sqrt[3]{d_c A} \times 10^{-3})$  จะทำให้ได้ค่าความกว้างรอยร้าวจากทฤษฎีใกล้เคียงกับการทดลอง

## 5.2.2 การนำไปใช้งาน

จากการทดสอบที่ได้พบว่าแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัดไม่สามารถรับแรงที่กระทำได้มากกว่าค่าที่คำนวณไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การปรับปรุงที่ผิวไม้อัดและชนิดของไม้อัดที่นำมางาน เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม้อัดที่นำมาเสริมคอนกรีตจะมีคุณสมบัติพอกับเหล็กที่ใช้เสริมคอนกรีตสามารถนำไม้อัดมาเสริมแทนเหล็กได้เช่นกัน แต่ไม้อัดจะมีจะเกิดการยึดตัวมากกว่าเหล็ก ซึ่งจากการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัดจะพบว่ามีระยะโก่งมากกว่าที่คำนวณในทฤษฎี ดังนั้นจึงควรใช้ไม้อัดกับโครงสร้างคอนกรีตที่มีขนาดเล็ก เช่น บ้านชั้นเดียว ลานกีฬา ถนนคอนกรีตเสริมไม้อัด และโครงสร้างขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบของคลอไรด์ เป็นต้น และสำหรับการนำไม้อัดไปเสริมในคอนกรีตควรใช้ไม้อัดบริเวณข้อ มาเสริมบริเวณที่รับโมเมนต์มากที่สุด เพราะว่าบริเวณข้อจะมีหน่วยแรงดึงของไม้อัดมากที่สุด

การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ อาจจะเป็นไปได้แต่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัดให้มีมาตรฐาน เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจในการใช้แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด ดังนั้นผู้จัดทำขอสรุป ดังนี้

1. ควรที่จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ไผ่ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และมีกำลังรับแรงดึงมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สามารถรับกำลังได้มากขึ้น
2. ควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งาน เนื่องจากไม้ไผ่อาจจะเกิดการผุ ทำให้โครงสร้างเสียหายได้
3. ควรที่จะมีการศึกษาในด้านความยาวของแผ่นพื้นตัวอย่าง เพราะว่าไม้ไผ่มีการโก่งตัวมาก ถ้าใช้ความยาวมากเกินไปอาจทำให้เกิดการโก่งตัวได้

### 5.2.3 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

#### ข้อดี

1. ราคา เมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่างเหล็กและไม้ไผ่ที่ใช้ในการเสริมในพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก จะเห็นได้ว่าไม้ไผ่จะมีปริมาณราคาถูกกว่าเหล็กมาก ดังตารางที่ 5.1 จะช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30.17%
2. คลอไรด์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเหล็กและไม้ไผ่ จะเห็นได้ว่าไม้ไผ่จะไม่ได้รับผลกระทบของคลอไรด์ ส่วนเหล็กเมื่อโดนผลกระทบของคลอไรด์ก็จะเกิดสนิม จนทำให้เหล็กเกิดการขยายตัวทำให้คอนกรีตแตกร้าวได้

#### ข้อเสีย

1. ไม้ไผ่ป่าจะรับแรงกระทำได้ไม่มาก เพราะไม้ไผ่ป่าจะมีการยึดตัวมากเมื่อได้รับแรงกระทำ จึงไม่เหมาะกับอาคารหลายชั้น
2. จากการทดสอบนี้พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ยังไม่มีการทดลองแบบระยะยาว เมื่อผ่านการใช้งานไปนานๆ ดังนั้นควรที่จะมีการทดสอบเพื่อศึกษาเกี่ยวกับอายุการใช้งานของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ด้วย
3. ไม้ไผ่ที่นำมาทดสอบจะมีกำลังรับแรงดึงไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจากเป็นวัสดุตามธรรมชาติจึงไม่สามารถที่จะกำหนดกำลังรับแรงดึงให้เท่ากัน จึงต้องใช้ Factor ( $\phi$ )= 0.60 มาใช้ในการคูณลดกำลังของไม้ไผ่

### 5.3 ข้อเสนอแนะจากการทดลอง

1. ไม้ไผ่ที่นำมาใช้เสริมในคอนกรีต ควรนำมาจากแหล่งเดียวกัน และเลือกที่มีอายุใกล้เคียงกันประมาณ 3-5 ปี เพราะว่าถ้ามาจากต่างที่กัน ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน ก็จะทำให้ค่าคลาดเคลื่อนขณะทำการทดลองมากตามไปด้วย

2. ควรจะมีการใช้เครื่องเหลาไม้ไฟแทนการเหลาด้วยมือ เพราะว่าเมื่อใช้เครื่องเหลาไม้ไฟ จะทำให้ได้ไม้ไฟที่มีขนาดเท่ากันทุกเส้น แต่สำหรับเหลาด้วยมือจะยากต่อการควบคุมขนาดของไม้ไฟ

3. ก่อนที่จะทาน้ำมันวานิช หรือแลกเกอร์ ควรที่จะทำความสะอาดผิวไม้ไฟ และตากแดดให้แห้งสนิทเสียก่อน เพราะว่าถ้าอาจทำให้ทาได้ไม่ติดดีเมื่อแห้งแล้วอาจหลุดลอกได้

4. ควรที่จะมีการศึกษาต่อไปถึงเรื่องอายุการใช้งานของ โครงสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไฟ เพื่อที่ดูเรื่องความปลอดภัย

5. ไม้ไฟเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เราไม่สามารถกำหนดค่าหรือจำกัดค่าคุณสมบัติเชิงกลของไม้ไฟได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ทำโครงการของเสนอแนะให้มีการควบคุมคุณภาพดังต่อไปนี้

1) ควรมีการวิจัยพันธุกรรมของไม้ไฟชนิดต่างๆ ศึกษาสายพันธุ์ว่าพันธุ์ไม้ไฟชนิดไหนให้คุณสมบัติเชิงกลดีที่สุด หรือว่ามีผลการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ และมีการศึกษาพันธุกรรมเพื่อให้ได้พันธุ์ไม้ไฟที่ดีและแข็งแรงที่สุด

2) ไม้ไฟที่นำมาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างควรมีการควบคุมแหล่งที่มา ไม้ไฟต้องมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน ควบคุมอายุของไม้ไฟ ตลอดจนควบคุมไม้ไฟหลังจากที่ตัดออกมาจากต้นแล้ว เช่น นำไปแช่น้ำหรือนิดสารเคมีเพื่อป้องกันการกักกินของมอดแมลงและรา หรือมีการป้องกันโดยการทาน้ำมัน,วานิช,แลกเกอร์,ชันหรือสารเคมีอื่นๆที่สามารถป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมได้

6. ไม้ไฟเป็นไม้ที่ปลูกทดแทนได้ มีแหล่งกำเนิดอยู่ทั่วไป การนำไปใช้ถ้าเราไม่ควบคุมเรื่องแหล่งกำเนิดหรือแหล่งเพาะปลูกแล้ว อาจจะได้ไม้ไฟที่มีความสามารถแตกต่างกันไปได้ในแต่ละต้น ถ้านำไปใช้ในโครงสร้างที่รับน้ำหนัก อาจจะทำให้โครงสร้างนั้น โกงงอหรือเกิดการวิบัติได้ง่าย ไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้ ฉะนั้นควรมีการควบคุมแหล่งที่มา ต้องมาจากแหล่งเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกันและต้องใช้พันธุ์ชนิดเดียวกัน เพราะว่าแต่ละพันธุ์จะมีความสามารถด้านการรับกำลังแตกต่างกันไป

## บรรณานุกรม

กวี หวังนิเวศน์กุล, การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2549

ณรงค์ กุหลาบ, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : หน่วยงานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2538

ทรงเกียรติ เทียชทรัพย์, เทคนิคการก่อสร้างไม้ไฟ วิทยานิพนธ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วินิต ช่อวิเชียร, การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Reinforced Concrete Design), พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ, 2545

วินิต ช่อวิเชียร, เทคโนโลยีคอนกรีต (Concrete Technology), พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ, 2539

สถาพร โภคา, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design), กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2544

สนไชย ฤทธิโชติ, เครื่องไม้ไฟ-หวาย, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539

เทวินทร์ ผาติอุดมภาพ, การนำคอนกรีตเสริมไม้ไฟมาใช้สร้างบ้านราคาถูกลง วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

ไพวรรณ เล็กอุทัย, มยุรี จิตต์แก้ว และอรุณี วิฉิน, การป้องกันรักษาไม้ไฟ (Bamboo Protection), กรุงเทพฯ : หจก.อักษรสยามการพิมพ์, 2547

ภาคผนวก ก

ตารางบันทึกผลการทดลอง

ตารางที่ ก-1 แสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงดึง

ลำดับที่	ชนิด	พื้นที่หน้าตัด $cm^2$	ความยาว $cm$	Max Load kN	$f_b$ $kg/cm^2$	$f_{by}$ $kg/cm^2$	$E_b$
1	ไม่มีข้อ	0.42	70	8.51	2066.52	1834.87	381540.98
2	ไม่มีข้อ	0.38	70	10.31	2735.81	1919.59	479371.49
3	ไม่มีข้อ	0.34	70	7.85	2323.48	1978.16	454080.71
4	ไม่มีข้อ	0.42	70	9.47	2324.49	1799.37	455252.37
5	ไม่มีข้อ	0.39	70	9.63	2512.19	2081.04	468538.43
6	ไม่มีข้อ	0.42	70	9.16	2214.95	1862.23	413783.35
7	มีข้อ	0.41	70	11.20	2782.85	2025.52	436645.92
8	มีข้อ	0.35	70	9.16	2657.91	1979.06	428791.44
9	มีข้อ	0.38	70	10.25	2754.03	1867.99	422241.05
10	มีข้อ	0.36	70	10.66	3012.21	2067.59	453987.26
11	มีข้อ	0.44	70	11.02	2574.92	1705.43	439266.73
12	มีข้อ	0.40	70	9.08	2292.06	2010.13	352212.70
ค่าเฉลี่ยรวม					2520.95	1927.58	432142.70

ตารางที่ ก-2 แสดงผลการทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของไม้ไผ่

ตัวอย่าง ที่	น้ำหนักไม้ อิมตัวผิว แห้ง $w_1$ (กรัม)	น้ำหนัก บีกเกอร์+น้ำ กลั่น $w_2$ (กรัม)	น้ำหนัก บีกเกอร์+น้ำกลั่น+ ไม้ไผ่ $w_3$ (กรัม)	น้ำหนัก ไม้ไผ่หลัง อบแห้ง $w_4$ (กรัม)	ความ หนาแน่น ของไม้ไผ่ $D_b$ (กรัม/ซม. <sup>3</sup> )	ค่าเฉลี่ย
1	25.2	1198.1	1198.3	10.80	0.43	0.47
2	24.4	1198.1	1202.3	10.80	0.53	
3	22.3	1198.1	1198.7	9.80	0.45	
4	22.0	1198.1	1198.4	10.00	0.46	
5	23.8	1198.1	1199.9	10.70	0.49	
6	23.3	1198.1	1199.2	9.80	0.44	

ตารางที่ ก-3 แสดงผลการทดสอบหาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไฟ ที่คอนกรีตมีกำลังอัด 210 กก./ซม.<sup>2</sup>

อายุ	วิธีการปรับปรุง	ชนิด	ตัวอย่างที่	พื้นที่ผิว cm <sup>2</sup>	แรงดึง kg	หน่วยแรงยึดเหนี่ยว kg/cm <sup>2</sup>	ค่าเฉลี่ย kg/cm <sup>2</sup>
14 วัน	ไม่ได้ปรับปรุง	มีข้อ	1	7.16	3.14	1.40	0.86
			2	8.78	4.06	1.47	
			3	7.80	2.23	0.91	
		ไม่มีข้อ	1	7.83	0.70	0.28	
			2	7.58	0.19	0.08	
			3	7.43	2.43	1.04	
	ทาวานิช	มีข้อ	1	8.55	17.31	6.45	3.46
			2	8.41	15.38	5.82	
			3	8.03	14.05	5.58	
		ไม่มีข้อ	1	7.42	1.21	0.52	
			2	7.94	4.06	1.63	
			3	7.16	1.72	0.76	
ทาแลกเกอร์	มีข้อ	1	8.56	7.63	2.84	1.82	
		2	8.63	8.45	3.12		
		3	8.29	6.92	2.66		
	ไม่มีข้อ	1	7.49	2.02	0.86		
		2	7.11	0.29	0.13		
		3	7.19	2.94	1.30		
28 วัน	ไม่ได้ปรับปรุง	มีข้อ	1	7.70	8.55	3.54	1.81
			2	7.58	1.92	0.81	
			3	7.86	8.75	3.54	
		ไม่มีข้อ	1	8.03	1.21	0.48	
			2	6.94	2.13	0.98	
			3	7.34	3.45	1.50	
	ทาวานิช	มีข้อ	1	8.90	15.48	5.54	3.76
			2	7.49	13.34	5.67	
			3	8.05	16.50	6.53	
		ไม่มีข้อ	1	7.96	4.47	1.79	
			2	8.05	3.04	1.20	
			3	7.91	4.47	1.80	
	ทาแลกเกอร์	มีข้อ	1	8.03	10.48	4.16	2.26
			2	8.16	9.36	3.65	
			3	7.83	5.49	2.23	
		ไม่มีข้อ	1	8.06	2.33	0.92	
			2	6.74	5.18	2.45	
			3	7.36	0.29	0.13	

ตารางที่ ก-4 แสดงผลการทดสอบหาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไฟ ที่คอนกรีตมีกำลังอัด 240 กก./ซม.<sup>2</sup>

อายุ	วิธีการปรับปรุง	ชนิด	ตัวอย่างที่	พื้นที่ผิว cm <sup>2</sup>	แรงดึง kg	หน่วยแรงยึดเหนี่ยว kg/cm <sup>2</sup>	ค่าเฉลี่ย kg/cm <sup>2</sup>
14 วัน	ไม่ได้ปรับปรุง	มีข้อ	1	7.18	8.96	3.97	1.94
			2	7.44	4.27	1.83	
			3	7.88	9.16	3.70	
		ไม่มีข้อ	1	7.45	0.49	0.21	
			2	7.28	2.84	1.24	
			3	7.39	1.51	0.65	
	ทาวานิช	มีข้อ	1	8.43	17.72	6.70	4.85
			2	7.83	15.58	6.34	
			3	8.34	18.13	6.92	
		ไม่มีข้อ	1	7.48	7.22	3.08	
			2	6.93	5.90	2.71	
			3	7.80	8.24	3.37	
ทาแลกเกอร์	มีข้อ	1	7.80	13.34	5.45	2.87	
		2	7.61	11.10	4.64		
		3	7.78	6.92	2.83		
	ไม่มีข้อ	1	7.33	4.88	2.12		
		2	7.40	2.94	1.27		
		3	7.66	2.13	0.88		
28 วัน	ไม่ได้ปรับปรุง	มีข้อ	1	7.41	5.39	2.31	2.88
			2	7.85	14.26	5.78	
			3	7.73	8.75	3.61	
		ไม่มีข้อ	1	7.04	4.16	1.88	
			2	7.75	3.25	1.33	
			3	7.10	5.29	2.37	
	ทาวานิช	มีข้อ	1	7.33	15.68	6.82	5.42
			2	7.70	15.58	6.44	
			3	6.85	17.11	7.95	
		ไม่มีข้อ	1	7.19	6.92	3.06	
			2	7.28	8.85	3.88	
			3	7.61	10.38	4.34	
	ทาแลกเกอร์	มีข้อ	1	6.66	15.58	7.45	3.95
			2	7.55	13.34	5.63	
			3	8.09	5.39	2.12	
		ไม่มีข้อ	1	7.94	6.51	2.61	
			2	7.16	5.29	2.35	
			3	6.91	7.63	3.52	

ตารางที่ ก-5 แสดงผลการทดสอบหาค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ ที่คอนกรีตมีกำลังอัด 280 กก./ซม.<sup>2</sup>

อายุ	วิธีการปรับปรุง	ชนิด	ตัวอย่างที่	พื้นที่ผิว cm <sup>2</sup>	แรงดึง kg	หน่วยแรงยึดเหนี่ยว kg/cm <sup>2</sup>	ค่าเฉลี่ย kg/cm <sup>2</sup>
14 วัน	ไม่ได้ปรับปรุง	มีข้อ	1	7.85	13.34	5.41	3.02
			2	7.51	10.48	4.44	
			3	7.91	11.40	4.59	
		ไม่มีข้อ	1	6.90	4.27	1.97	
			2	7.05	2.53	1.14	
			3	7.06	1.21	0.54	
	ทาวานิช	มีข้อ	1	7.38	18.94	8.18	6.01
			2	7.13	15.68	7.01	
			3	7.83	19.05	7.75	
		ไม่มีข้อ	1	7.86	10.48	4.25	
			2	7.54	10.89	4.60	
			3	7.40	9.87	4.25	
ทาแลกเกอร์	มีข้อ	1	7.28	14.26	6.24	4.11	
		2	7.70	15.38	6.36		
		3	7.16	12.42	5.52		
	ไม่มีข้อ	1	7.23	5.39	2.37		
		2	6.99	5.29	2.41		
		3	7.54	4.16	1.76		
28 วัน	ไม่ได้ปรับปรุง	มีข้อ	1	7.60	13.34	5.59	3.59
			2	8.13	10.08	3.95	
			3	7.33	6.61	2.87	
		ไม่มีข้อ	1	7.73	5.29	2.18	
			2	7.61	7.73	3.23	
			3	8.05	9.36	3.70	
	ทาวานิช	มีข้อ	1	7.53	19.76	8.36	6.94
			2	7.43	26.28	11.27	
			3	7.80	17.72	7.24	
		ไม่มีข้อ	1	7.19	8.96	3.97	
			2	7.41	14.26	6.12	
			3	7.54	11.10	4.69	
	ทาแลกเกอร์	มีข้อ	1	7.44	16.50	7.06	4.32
			2	7.13	13.34	5.96	
			3	6.99	5.39	2.46	
		ไม่มีข้อ	1	7.05	9.57	4.32	
			2	7.34	5.29	2.29	
			3	7.28	8.75	3.83	



ตารางที่ ก-6 แสดงผลการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

กำลังอัด คำนวณ (kg/cm <sup>2</sup> )	ตัวอย่าง ที่	อายุ (Days)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (cm)	พื้นที่ หน้าตัด (cm <sup>2</sup> )	แรงอัด kN	แรงอัด สูงสุด (kg)	กำลังรับ แรงอัดสูงสุด (kg/cm <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย (kg/cm <sup>2</sup> )
210	1	68	10.10	80.08	140.00	14271.15	178.22	156.77
	2	68	10.05	79.29	100.80	10275.23	129.60	
	3	68	9.95	77.72	123.90	12629.97	162.51	
240	1	48	10.00	78.50	198.30	20214.07	257.50	228.68
	2	48	10.15	80.87	156.90	15993.88	197.77	
	3	48	10.05	79.29	179.50	18297.66	230.78	
280	1	60	10.15	80.87	203.90	20784.91	257.01	280.79
	2	60	9.80	75.39	220.00	22426.10	297.46	
	3	60	9.95	77.72	219.50	22375.13	287.91	

ตารางที่ ก-7 แสดงผลการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึงของคอนกรีต

กำลังอัด (kg/cm <sup>2</sup> )	ตัวอย่าง ที่	อายุ (Days)	ความ ยาว (cm)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (cm)	แรงผ่า ประลัย kN	แรงผ่า ประลัย (kg)	กำลังรับ แรงดึง (kg/cm <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย (kg/cm <sup>2</sup> )
210	1	68	20.05	10.00	50.30	5127.42	16.29	15.06
	2	68	19.75	9.85	38.10	3883.79	12.72	
	3	68	19.95	10.10	50.20	5117.23	16.18	
240	1	48	20.00	9.95	54.30	5535.17	17.72	20.22
	2	48	20.10	10.05	70.80	7217.13	22.76	
	3	48	19.80	10.00	61.60	6279.31	20.20	
280	1	60	19.85	10.05	98.70	10061.16	32.12	32.83
	2	60	20.00	10.15	97.60	9949.03	31.22	
	3	60	20.15	10.00	109.10	11121.30	35.15	

ตารางที่ ก-8 แสดงผลการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด

ตัวอย่างที่	กำลังอัด คอนกรีต kg/cm <sup>2</sup>	อายุ day	แรงสูงสุด		ค่า คลาดเคลื่อน %
			ค่านวม kg	ทดลอง kg	
sb1	210	68	3927.1	4071.15	3.54
sb2		68	3927.1	3610.08	-8.78
sb3		68	3927.1	2217.06	-77.13
sb4		68	3927.1	3305.97	-18.79
sb5		68	3927.1	3158.82	-24.32
sb6	240	48	3943	5111.01	22.85
sb7		48	3943	5836.95	32.45
sb8		48	3943	4443.93	11.27
sb9		48	3943	5513.22	28.48
sb10		48	3943	3845.52	-2.53
sb11	280	60	3958.95	4885.38	18.96
sb12		60	3958.95	3561.03	-11.17
sb13		60	3958.95	3256.92	-21.56
sb14		60	3958.95	4708.80	15.92
sb15		60	3958.95	4080.96	2.99
ค่าเฉลี่ยรวม					20.05
ss16	240	48	5326	6288.21	15.30

หมายเหตุ ค่าคลาดเคลื่อนที่ติดลบเป็นค่าคลาดเคลื่อนที่น้อยกว่าค่าที่ค่านวม

ตารางที่ ก-9 แสดงผลหน่วยแรงดึงในไม้ไผ่ป่าที่เสริมในคอนกรีต

ตัวอย่าง ที่	กำลังอัด คอนกรีต kg/cm <sup>2</sup>	อายุ day	หน่วยแรงดึงในไม้ไผ่ (fb)		ค่า คลาดเคลื่อน %
			คำนวณ kg/cm <sup>2</sup>	ทดลอง kg/cm <sup>2</sup>	
sb1	210	68	1927.58	2028.18	4.96
sb2		68	1927.58	1807.27	-6.66
sb3		68	1927.58	1139.85	-69.11
sb4		68	1927.58	1661.56	-16.01
sb5		68	1927.58	1591.06	-21.15
sb6	240	48	1927.58	2713.95	28.98
sb7		48	1927.58	2869.88	32.83
sb8		48	1927.58	2203.46	12.52
sb9		48	1927.58	2715.01	29.00
sb10		48	1927.58	1917.19	-0.54
sb11	280	60	1927.58	2410.88	20.05
sb12		60	1927.58	1778.30	-8.39
sb13		60	1927.58	1633.04	-18.04
sb14		60	1927.58	2326.53	17.15
sb15		60	1927.58	2026.65	4.89
ค่าเฉลี่ยรวม					0.19

หมายเหตุ 1. ค่าคลาดเคลื่อนตัวอย่างที่ติดลบจะมีหน่วยแรงดึงในไม้ไผ่ป่าจากการทดลองน้อยกว่าทฤษฎี

2. ค่า Factor ( $\phi$ ) จะใช้ค่าที่คลาดเคลื่อนที่ตัวอย่างติดลบมากที่สุด และสามารถ

หาค่า Factor ( $\phi$ ) ได้เท่ากับ 0.60

ตารางที่ ก-10 แสดงผลการเปรียบเทียบราคาระหว่างพื้นคอนกรีตเสริมไม้อัด และเหล็ก

ชนิด	ปริมาณ	ราคา	ระยะ	ค่าแรง	ปริมาณ	ราคา	ระยะ	ค่าแรง	รวม
	คอนกรีต	ต่อหน่วย	เวลา		วัสดุ	ต่อ	เวลา		
	ม. <sup>3</sup>	บาท/ ม. <sup>3</sup>	ชม.	บ./ชม.	ม.	บ./ม.	ชม.	บ./ชม.	
เสริมไม้อัด	0.09	2300	0.5	25	10.2	0.25	2	25	249.05
เสริมเหล็ก	0.09	2300	0.5	25	6.6	12	0.5	25	324.2
ผลต่างราคา %									30.17


ตารางที่ ก-11 แสดงผลการเปรียบเทียบความกว้างรอยร้าว ของพื้น SB8

load kN	load kg	M kg-m	fb kg/cm <sup>2</sup>	w (ทฤษฎี) mm.	strain	L cm	w (ทดลอง) mm	ค่า คลาดเคลื่อน %
5	509.68	134.3	323.22	0.05	0.0000104	145	0.02	-198.73
10.1	1029.56	238.3	573.38	0.08	0.0000246	145	0.04	-124.04
15	1529.05	338.2	813.74	0.11	0.0000388	145	0.06	-101.59
20.1	2048.93	442.2	1063.91	0.15	0.0000862	145	0.12	-18.64
22	2242.61	480.9	1157.11	0.16	0.0001010	145	0.15	-10.12
13	1325.18	297.4	715.63	0.10	0.0006800	145	0.99	89.88
15	1529.05	338.2	813.74	0.11	0.0011890	145	1.72	93.42
19.6	1997.96	432.0	1039.38	0.14	0.0018390	145	2.67	94.57
25	2548.42	542.1	1304.26	0.18	0.0021580	145	3.13	94.19
30	3058.10	644.0	1549.52	0.22	0.0026520	145	3.85	94.38


หมายเหตุ ค่าแตกร้าวที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.15 mm. ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับน้ำหนักบรรทุก 22 kN จะพบว่าค่ารอยแตกร้าวของการทดลองจะมีค่ามากกว่าทฤษฎีถึง 3 เท่า ดังนั้นจึงใช้ค่า  $\alpha = 3.5$  เข้าไปแทนในสมการ ดังนี้  $w = \alpha (0.011\beta\phi \cdot f_b \cdot \sqrt[3]{d_c A} \times 10^{-3})$

## ภาคผนวก ข


### รูปและกราฟแสดงผลการทดลอง




รูปที่ ข-1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 1




รูปที่ ข-2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 2




รูปที่ ข-3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 3




รูปที่ ข-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 4




รูปที่ ข-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 5



รูปที่ ข-6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดไม่มีข้อ ตัวอย่างที่ 6




รูปที่ ข-7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 7




รูปที่ ข-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 8







รูปที่ ข-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 9



รูปที่ ข-10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 10



รูปที่ ข-11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 11



รูปที่ ข-12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง stress และ strain ชนิดมีข้อ ตัวอย่างที่ 12



รูปที่ ข-13 แสดงการแช่ไม้ไผ่ในน้ำเพื่อป้องกันรักษาเนื้อไม้ไผ่




รูปที่ ข-14 แสดงตัวอย่างชิ้นไม้ไผ่ที่ทำด้วยน้ำมันวานิช



รูปที่ ข-15 แสดงชิ้นไม้ไผ่ที่นำไปเสริมพื้นคอนกรีต



รูปที่ ข-16 ตัวอย่างชิ้นไม้ไผ่ก่อนนำไปทดสอบหาค่ารับแรงดึง



รูปที่ ข-17 แสดงการตั้งไม้ไผ่เพื่อหาค่ากำลังรับแรงดึง




รูปที่ ข-18 ตัวอย่างการวัดขนาดของชิ้นไม้ไผ่หลังการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงดึง



รูปที่ ข-19 แสดงการทดสอบหาความหนาแน่นของไม้ไฟ



รูปที่ ข-20 แสดงตัวอย่างทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไฟ



รูปที่ ข-21 แสดงการบ่มคอนกรีตเพื่อนำไปหาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่



รูปที่ ข-22 แสดงการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่




รูปที่ ข-23 แสดงตัวอย่างหลังการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไฟ



รูปที่ ข-24 แสดงลูกปูนสำหรับเพื่อระยะ Covering ของไม้ไฟที่เสริมในพื้นที่คอนกรีต





รูปที่ ข-25 แสดง Strain Gauge ที่ใช้ติดไม้ไผ่สำหรับทดสอบหาระยะยืดของไม้ไผ่



รูปที่ ข-26 แสดงการเช็ค Slum คอนกรีต



รูปที่ ข-27 แสดง โครงไม้ไผ่ที่นำไปเสริมพื้นคอนกรีต



รูปที่ ข-28 แสดงพื้นคอนกรีตที่เพิ่งเทลงแบบหล่อเสร็จ



รูปที่ ข-29 แสดงการบ่มแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่



รูปที่ ข-30 แสดงพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่



รูปที่ ข-31 แสดงการติดตั้งเครื่องทดสอบ




รูปที่ ข-32 แสดงการติดตั้ง Strain Gauge ที่ด้านบน และล่างของพื้น



รูปที่ ข-33 แสดงวิธีการใช้เครื่อง Data Logger ขณะทำการทดสอบ



รูปที่ ข-34 แสดงการแ่นตัว และวิบัติขณะที่กำลังทดสอบ




รูปที่ ข-35 แสดงลักษณะการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (1 รอย)



รูปที่ ข-36 แสดงลักษณะการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (2 รอย)



รูปที่ ข-37 แสดงลักษณะการวิบัติบริเวณใต้ท้องพื้น



รูปที่ ข-38 แสดงลักษณะการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก



รูปที่ ข-39 แสดงการทดสอบหาค่าตั้งรับแรงอัดของคอนกรีต



รูปที่ ข-40 แสดงการทดสอบหาค่าตั้งรับแรงดึงของคอนกรีต



## ภาคผนวก ค

### ตัวอย่างการคำนวณ

#### 1. การคำนวณหารับแรงดัดของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่


##### 1.1 การคำนวณหารับแรงดัดของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB1,SB2,SB3,SB4,SB5

$$f_c' = 210 \text{ ksc}, \text{ ระยะหุ้ม} = 2.5 \text{ cm.}$$

$A_b$	3.5	$cm^2$		$d$	12.5	$cm$
$h$	15	$cm$		$b$	50	$cm$
$n$	1.96	<i>dimensionless</i>		$f_c'$	210	$ksc$
				$f_{by}$	1927.58	$kg/cm^2$

#### การคำนวณหาค่ารับแรงดัดที่สถานะหน้าตัดเริ่มแตกร้าว ( $M_u'$ )

แปลงเนื้อที่หน้าตัดของไม้ไผ่เป็นเนื้อที่หน้าตัดของคอนกรีตเทียบเท่า แล้วหาค่าตำแหน่งแนวแกนสะเทินของหน้าตัดแปลง (ไม้ร้าว) ที่อยู่ห่างจากท้องพื้น



$$n = \frac{E_b}{E_c} = 1.96$$

$$y = \frac{(bh)(h/2) + nA_b(2.5)}{(bh) + nA_b}$$

$$y = \frac{(15 \times 50)(7.5) + (1.96)(3.5)(2.5)}{(15 \times 50) + (1.96 \times 3.5)}$$

$$y = 7.45 \text{ cm}$$

โมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัดแปลง (ไม้รีว่า)

$$I = \frac{bh^3}{12} + (bh)((h/2) - y)^2 + nA_b(y - 2.5)^2$$


$$I = \frac{(50)(15^3)}{12} + (50 \times 15)((15/2) - 7.45)^2 + (1.96)(3.5)(7.45 - 2.5)^2$$

$$I = 14268.1 \text{ cm}^4$$

โมเมนต์คัตแตกรีว่า

$$Mu' = \frac{f_c I}{y} = \frac{(2.0 \sqrt{f'_c}) I}{y} = \frac{(2.0 \sqrt{210})(14268.1)}{(7.45)(100)} = 555.07 \text{ kg-m}$$

กำลังต้านทานโมเมนต์คัตสูงสุด ( $Mu''$ )



$$Mu'' = T \left( d - \frac{a}{2} \right) = A_b f_{by} \left[ d - \left( \frac{A_b f_{by}}{2(0.85 f'_c b)} \right) \right] = (3.5)(1927.58) \left[ 12.5 - \left( \frac{(3.5 \times 1927.58)}{(2 \times 0.85 \times 210 \times 50)} \right) \right]$$

$$Mu'' = 81781.72 \text{ kg-cm}$$

$$Mu'' = 817.82 \text{ kg-m}$$

หน้าหนักสูงสุด

$$M = \frac{wl^2}{8} + \frac{Pl}{6}$$

$$817.82 = \frac{(180)(1.20^2)}{8} + \frac{P(1.2)}{6}$$

$$P = 3927.1 \text{ kg}$$


## 1.2 การคำนวณหารับแรงดัดของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB6,SB7,SB8,SB9,SB10

$$f_c' = 240 \text{ ksc}, \text{ ระยะหุ้ม} = 2.5 \text{ cm.}$$

$A_b$	3.5	$\text{cm}^2$		$d$	12.5	$\text{cm}$
$h$	15	$\text{cm}$		$b$	50	$\text{cm}$
$n$	1.83	<i>dimensionless</i>		$f_c'$	240	$\text{ksc}$
				$f_{by}$	1927.58	$\text{kg/cm}^2$

### การคำนวณหาค่ารับแรงดัดที่สถานะหน้าตัดเริ่มแตกร้าว ( $M_u'$ )

แปลงเนื้อที่หน้าตัดของไม้ไผ่เป็นเนื้อที่หน้าตัดของคอนกรีตเทียบเท่า แล้วหาดำแหน่งแนวแกนสะเทินของหน้าตัดแปลง (ไม้ร้าว) ที่อยู่ห่างจากท้องพื้น



$$n = \frac{E_b}{E_c} = 1.83$$

$$y = \frac{(bh)(h/2) + nA_b(2.5)}{(bh) + nA_b}$$

$$y = \frac{(15 \times 50)(7.5) + (1.83)(3.5)(2.5)}{(15 \times 50) + (1.83 \times 3.5)}$$

$$y = 7.46 \text{ cm}$$

โมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัดแปลง (ไม่รู้อ่าว)

$$I = \frac{bh^3}{12} + (bh)((h/2) - y)^2 + nA_b(y - 2.5)^2$$


$$I = \frac{(50)(15^3)}{12} + (50 \times 15)((15/2) - 7.46)^2 + (1.83)(3.5)(7.46 - 2.5)^2$$

$$I = 14221.27 \text{ cm}^4$$

โมเมนต์ค้ำแตกกร้าว

$$Mu' = \frac{f_c I}{y} = \frac{(2.0\sqrt{f_c'}) I}{y} = \frac{(2.0\sqrt{240})(14221.27)}{(7.46)(100)} = 590.66 \text{ kg-m}$$

กำลังต้านทานโมเมนต์ค้ำสูงสุด ( $Mu''$ )



$$Mu'' = T(d - \frac{a}{2}) = A_b f_{by} \left[ d - \left( \frac{A_b f_{by}}{2(0.85 f_c' b)} \right) \right] = (3.5)(1927.58) \left[ 12.5 - \left( \frac{(3.5 \times 1927.58)}{(2 \times 0.85 \times 240 \times 50)} \right) \right]$$

$$Mu'' = 82100.46 \text{ kg-cm}$$

$$Mu'' = 821 \text{ kg-m}$$

หน้าหนักสูงสุด

$$M = \frac{wl^2}{8} + \frac{Pl}{6}$$

$$821 = \frac{(180)(1.20^2)}{8} + \frac{P(1.2)}{6}$$

$$P = 3943 \text{ kg}$$


### 1.3 การคำนวณหารับแรงดัดของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB11,SB12,SB13,SB14,SB15

$$f_c' = 280 \text{ ksc}, \text{ ระยะหุ้ม} = 2.5 \text{ cm.}$$

$A_b$	3.5	$cm^2$		$d$	12.5	$cm$
$h$	15	$cm$		$b$	50	$cm$
$n$	1.70	<i>dimensionless</i>		$f_c'$	280	$ksc$
				$f_{by}$	1927.58	$kg/cm^2$

การคำนวณหาค่ารับแรงดัดที่สถานะหน้าตัดเริ่มแตกร้าว ( $M_u'$ )

แปลงเนื้อที่หน้าตัดของไม้ไผ่เป็นเนื้อที่หน้าตัดของคอนกรีตเทียบเท่า แล้วหาดำแหน่งแนวแกนสะเทินของหน้าตัดแปลง (ไม้ร้าว) ที่อยู่ห่างจากท้องพื้น



$$n = \frac{E_b}{E_c} = 1.70$$

$$y = \frac{(bh)(h/2) + nA_b(2.5)}{(bh) + nA_b}$$

$$y = \frac{(15 \times 50)(7.5) + (1.70)(3.5)(2.5)}{(15 \times 50) + (1.70 \times 3.5)}$$

$$y = 7.46 \text{ cm}$$

โมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัดแปลง (ไม่ร้าว)

$$I = \frac{bh^3}{12} + (bh)\left(\frac{h}{2} - y\right)^2 + nA_b(y - 2.5)^2$$


$$I = \frac{(50)(15^3)}{12} + (50 \times 15)\left(\frac{15}{2} - 7.46\right)^2 + (1.70)(3.5)(7.46 - 2.5)^2$$

$$I = 14958.88 \text{ cm}^4$$

โมเมนต์ค้ำแตกกร้าว

$$Mu' = \frac{f_c I}{y} = \frac{(2.0\sqrt{f_c'}) I}{y} = \frac{(2.0\sqrt{280})(14958.88)}{(7.46)(100)} = 671.07 \text{ kg-m}$$

กำลังต้านทานโมเมนต์ค้ำสูงสุด ( $Mu''$ )



$$Mu'' = T\left(d - \frac{a}{2}\right) = A_b f_{by} \left[ d - \left( \frac{A_b f_{by}}{2(0.85 f_c' b)} \right) \right] = (3.5)(1927.58) \left[ 12.5 - \left( \frac{(3.5 \times 1927.58)}{(2 \times 0.85 \times 280 \times 50)} \right) \right]$$

$$Mu'' = 82419.20 \text{ kg-cm}$$

$$Mu'' = 824.19 \text{ kg-m}$$

หน้าหนักสูงสุด

$$M = \frac{wl^2}{8} + \frac{Pl}{6}$$

$$824 = .19 \frac{(180)(1.20^2)}{8} + \frac{P(1.2)}{6}$$

$$P = 3958.95 \text{ kg}$$


### 1.3 การคำนวณหารับแรงดัดของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก SS16

$$f_c' = 240 \text{ ksc}, \text{ ระยะหุ้ม} = 2.5 \text{ cm.}$$

$A_s$	3.82	$cm^2$		$d$	12.5	$cm$
$h$	15	$cm$		$b$	50	$cm$
$n$	8.66	<i>dimensionless</i>		$f_c'$	280	$ksc$
				$f_y$	2400	$kg/cm^2$

การคำนวณหาค่ารับแรงดัดที่สถานะหน้าตัดเริ่มแตกร้าว ( $M_u'$ )

แปลงเนื้อที่หน้าตัดของเหล็กเป็นเนื้อที่หน้าตัดของคอนกรีตเทียบเท่า แล้วหาดำแหน่งแนวแกนสะเทินของหน้าตัดแปลง (ไม่ร้าว) ที่อยู่ห่างจากท้องพื้น



$$n = \frac{E_s}{E_c} = 8.66$$

$$y = \frac{(bh)(h/2) + (n-1)A_s(2.5)}{(bh) + (n-1)A_s}$$

$$y = \frac{(15 \times 50)(7.5) + (8.66 - 1)(3.82)(2.5)}{(15 \times 50) + ((8.66 - 1) \times 3.82)}$$

$$y = 7.31 \text{ cm}$$

โมเมนต์อินเนอร์เซียของหน้าตัดแปลง (ไม่ร้าว)

$$I = \frac{bh^3}{12} + (bh)\left(\frac{h}{2} - y\right)^2 + (n-1)A_b(y - 2.5)^2$$


$$I = \frac{(50)(15^3)}{12} + (50 \times 15)\left(\frac{15}{2} - 7.31\right)^2 + (8.66 - 1)(3.82)(7.31 - 2.5)^2$$

$$I = 14766.57 \text{ cm}^4$$

โมเมนต์คัตแตกกร้าว

$$Mu' = \frac{f_c I}{y} = \frac{(2.0\sqrt{f'_c}) I}{y} = \frac{(2.0\sqrt{240})(14766.57)}{(7.31)(100)} = 625.89 \text{ kg-m}$$

กำลังต้านทานโมเมนต์คัตสูงสุด ( $Mu''$ )



$$Mu'' = T\left(d - \frac{a}{2}\right) = A_s f_y \left[ d - \left( \frac{A_s f_y}{2(0.85 f'_c b)} \right) \right] = (3.82)(2400) \left[ 12.5 - \left( \frac{(3.82 \times 2400)}{(2 \times 0.85 \times 240 \times 50)} \right) \right]$$

$$Mu'' = 110479.79 \text{ kg-cm}$$

$$Mu'' = 1104.80 \text{ kg-m}$$

หาหน้าหนักสูงสุด

$$M = \frac{wl^2}{8} + \frac{Pl}{6}$$


$$1104.80 = \frac{(180)(1.20^2)}{8} + \frac{P(1.2)}{6}$$

$$P = 5362 \text{ kg}$$



2. ตัวอย่างการคำนวณหาโมเมนต์ดัดสูงสุด และหน่วยแรงดึงในไม้เฝในพื้นคอนกรีตเสริมไม้เฝ  
จากผลการทดสอบ SB1

$A_b$	3.50	$cm^2$		$d$	12.5	$cm$
$h$	15	$cm$		$b$	50	$cm$
$f'_c$	210	$ksc$		$f_{by}$	1927.58	$kg/cm^2$
$P$	4701.15	$kg$		$w$	180	$kg/m$
$n$	1.96	$dimensionless$				



โมเมนต์ดัดสูงสุดที่เกิดขึ้น

$$M = \frac{wl^2}{8} + \frac{Pl}{6}$$

$$M = \frac{(180)(1.20)^2}{8} + \frac{(4701.15)(1.20)}{6}$$

$$M = 846.63 \text{ kg-m}$$

จาก  $\rho = \frac{A_b}{bd}$

$$\rho = \frac{3.50}{(50)(12.5)}$$

$$\rho = 0.0056$$

$$n\rho = 1.96 \times 0.0056 = 0.01098$$

$$\therefore k = \sqrt{2n\rho + (n\rho)^2} - n\rho$$

$$k = \sqrt{(2 \times 0.01098) + (0.01098)^2} - 0.01098$$

$$k = 0.138$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \left(\frac{0.138}{3}\right) = 0.95$$

หน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในไม้ไฟ

$$\text{จากสมการ } A_s = \frac{M}{f_b \cdot j \cdot d}$$


$$f_b = \frac{M}{A_s \cdot j \cdot d}$$

$$f_b = \frac{(846.63 \times 100)}{(3.5 \times 0.95 \times 12.5)}$$

$$f_b = 2028.18 \text{ kg/cm}^2$$

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University

### 3. พิกัดควบคุมรอยร้าว



กำหนด

$A_b$	3.50	$cm^2$		$b$	50	$cm$
$h$	15	$cm$		$f_{by}$	1927.58	$kg/cm^2$
$\phi$	0.60					

เนื้อที่หน้าตัดประสิทธิภาพผลของคอนกรีตที่ใช้คำนวณหาพิกัดรอยแตกร้าว

$$A_c = 2.5 \times 2 \times 50 = 250 \text{ cm}^2$$

เนื้อที่ของคอนกรีตหุ้มรอบไม้ไผ่หนึ่งเส้น

$$A = \frac{250}{7} = 35.71 \text{ cm}^2$$

ดัชนีความกว้างรอยร้าว

$$Z = \phi \cdot f_{by} \cdot \sqrt[3]{d_c A}$$

$$Z = (0.60)(1927.58) \cdot \sqrt[3]{(2.5)(35.71)}$$

$$Z = 5169 \text{ kg/cm}^2$$

ซึ่งปรากฏว่ามีค่าน้อยกว่าค่าที่ยอมให้ทั้งของคานภายนอกและภายใน

#### 4. การคำนวณหาความกว้างรอยร้าว

ความกว้างรอยร้าว

$$w = 0.011\beta \cdot \phi \cdot f_{by} \cdot \sqrt[3]{d_c A} \times 10^{-3}$$

$$w = 0.011(1.35)(0.60)(1927.58) \cdot \sqrt[3]{(2.5)(35.71)} \times 10^{-3}$$

$$w = 0.077 \text{ mm.}$$

จากมาตรฐาน ACI กำหนดให้ความกว้างสูงสุดของรอยร้าวที่สภาวะอยู่ในที่ริม จะมีความกว้างสูงสุดของรอยร้าว เท่ากับ 0.41 mm.

จะสามารถหาค่ากำลังดึงสูงสุดได้เท่ากับ

$$w = 0.011\beta \cdot \phi \cdot f_b \cdot \sqrt[3]{d_c A} \times 10^{-3}$$

$$0.41 = 0.011(1.35)(0.60)(f_{by}) \cdot \sqrt[3]{(2.5)(35.71)} \times 10^{-3}$$

$$f_b = \frac{(0.41)}{0.011(1.35)(0.60) \cdot \sqrt[3]{(2.5)(35.71)} \times 10^{-3}}$$

$$f_b = 10,295.87 \text{ kg/cm}^2$$

จะหาโมเมนต์สูงสุด

จาก

$$M = A_b f_b j d$$

$$M = (3.5)(10,295.87)(0.95)(12.5)$$

$$M = 427922 \text{ kg-cm}$$

$$M = 4279.22 \text{ kg-m}$$

หา P

$$M = \frac{wl^2}{8} + \frac{Pl}{6}$$

$$4279.22 = \frac{(180)(1.20)^2}{8} + \frac{P(1.20)}{6}$$

$$P = 66037.35 \text{ kg}$$

$$P = 66 \text{ ton}$$

จะทำให้ทราบว่า ที่ ACI กำหนดระยะความกว้างสูงสุดของรอยร้าวที่ 0.41 mm. จะ  
ได้แรงกระทำสูงสุดที่ทำต่อพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เท่ากับ 66 ตัน

การคำนวณหารอยแตกร้าวเมื่อเทียบกับรอยแตกร้าวจริง

ที่ Load 22 kN

จากทฤษฎี

$$P = 2242.61 \text{ kg}$$

$$M = \frac{wl^2}{8} + \frac{Pl}{6}$$

$$M = \frac{180(1.2)^2}{8} + \frac{(2242.61)(1.2)}{6}$$

$$M = 480.6 \text{ kg-m}$$

Find  $f_y$

$$f_y = \frac{M}{A_b j b}$$

$$f_y = \frac{(480.9)(100)}{(3.5)(0.95)(12.5)}$$

$$f_y = 1157.11 \text{ kg/cm}^2$$

Find w

$$\begin{aligned} w &= 0.011\beta\phi \cdot f_b \cdot \sqrt[3]{d_c A} \times 10^{-3} \\ &= 0.001(1.35)(0.6)(1157.11)(4.47)(10^{-3}) \\ &= 0.05 \text{ mm.} \end{aligned}$$

จากการทดลอง

$$\text{Strain} = 0.0001010$$

$$L = 145 \text{ cm}$$

$$w = (0.0001010 \times 1450)$$

$$w = 0.15 \text{ mm.}$$

จากข้างต้นจะเห็นว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจะทำให้ทราบว่า มีค่าต่างกัน 3 เท่า จึงกำหนดค่า  $\alpha = 3.5$  จึงสามารถกำหนดสมการใหม่ได้ คือ

$$w = \alpha (0.011\beta\phi \cdot f_b \cdot \sqrt[3]{d_c A} \times 10^{-3})$$

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University

## ประวัติผู้ทำโครงการ

นายอิทธิวัฒน์ ยอดเยี่ยม ปัจจุบันศึกษา ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีความสนใจในงานวิศวกรรมโยธาทางด้าน วิศวกรรมโครงสร้าง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมโยธา สนใจการออกแบบโครงสร้างทุกชนิด และวิชาปฏิบัติการทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น

นายนคร วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ปัจจุบันศึกษา ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความสนใจในด้านการออกแบบงานโครงสร้าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม นำความรู้ไปพัฒนาชนบทและประเทศชาติต่อไป

การศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รับแรงดัดในแนวแกน  
THE STUDY OF BEHAVIOR OF BAMBOO-REINFORCED CONCRETE SLAB  
TO FLEXURAL LOAD

อิทธิวัฒน์ ยอดเยี่ยม และนคร วีระโพธิ์ประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เอนก ชมวงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

คอนกรีตเสริมไม้ไผ่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้าง ถ้าไม่ใช้เหล็กเสริม เพราะไม้ไผ่เป็นวัสดุทางธรรมชาติ ราคาถูก หาได้ง่ายในท้องถิ่น และไม่เกิดปัญหาจากการทำลายโดยเกลือคลอไรด์ เหมาะกับการก่อสร้างที่ใช้เงินลงทุนต่ำ และใช้กับการก่อสร้างบริเวณที่เจอปัญหาเกลือคลอไรด์ เช่น บ้านของผู้มีรายได้น้อย โรงเรียนเกลือ บ้านที่ประสบปัญหาดินเค็ม เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รับแรงดัดในแนวแกน สำหรับไม้ไผ่ที่ใช้คือ ไม้ไผ่ป่า ซึ่งมีคุณสมบัติทางกล คือ กำลังรับแรงดัดของไม้ไผ่มีค่าเท่ากับ  $2520.95 \text{ กก./ชม.}^2$  มีโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ  $432142.7 \text{ กก./ชม.}^2$  มีความหนาแน่นแห้งเท่ากับ  $0.47 \text{ กรัม/ชม.}^3$  และได้ทำการปรับปรุงผิวไม้ไผ่ก่อนทำการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยว โดยปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช แลกเกอร์ และไม่ได้ปรับปรุงผิว ซึ่งจากการทดสอบน้ำมันวานิชจะมีค่ามากที่สุด สำหรับการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จะใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดเท่ากับ 210, 240 และ 280 กก./ชม.<sup>2</sup> จำนวนชนิดละ 5 ตัวอย่าง ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะยึด-หดตัวอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดละ 3 ตัวอย่าง ติดไว้กับไม้ไผ่ที่รับแรงดัด จากการทดสอบจะพบว่าพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่นำไปทดสอบจะมีค่าคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีประมาณ 20.05% และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม้ไผ่จะมีการยึดตัวมากกว่าเหล็ก และมีค่าตัวคูณลดกำลัง ( $\phi$ ) จะมีค่าเท่ากับ 0.60

สำหรับการนำพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ไปพิจารณาเพื่อนำไปใช้จริง จะพบว่าสามารถนำไปใช้ได้กับโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากนัก และที่มีสถานะแวดล้อมใกล้เคียง เช่น บ้านขนาดเล็ก ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เป็นต้น และเมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่างไม้ไผ่ และเหล็กที่นำมาเสริม จะพบว่าพื้นคอนกรีตที่เสริมไม้ไผ่จะมีราคาถูกกว่าเหล็กเสริม จึงเหมาะที่จะนำมาใช้กับบ้านของผู้มีรายได้น้อย

คำสำคัญ: พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, คุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่, หน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไม้ไผ่กับคอนกรีต



## Abstract

Bamboo reinforced concrete is alternative choice to construction. The bamboo is natural materials, cheap price, facilitate to find in local and non-problem of ruining by chloride salt suited with any construction which capitalized in low investment. It also is used for construction in some area where found the chloride problem. For example, house owner's low income, salt warehouse, houses facing alkaline soil, etc. The research is to study the behavior of bamboo reinforced concrete slab to flexural load. For the selected bamboo is *Bambusa Arundinacea* Willd, which mechanical properties is that tensile strength at 2,520.95 kg/cm<sup>2</sup>, modulus of elasticity at 432,142.7 kg/cm<sup>2</sup>, dry density at 0.47 g/cm<sup>3</sup>. Additionally, there is improved the surface of these bamboos before testing on a bonding strength by vanish, lacquers and another case is no improved the surface of these bamboo. From testing, these vanish would have the most point. For testing bamboo reinforced concrete would use a concrete which has strength of concrete 210, 240 and 280 kg/cm<sup>2</sup> of 5 samples in each. Through calibrated electronics strain-gauge of 3 samples in each embedded with bamboo which served tensile strength. The results have found that bamboo reinforced concrete slab; there are theoretical errors at 20.05% approximately. When it compared with steel reinforced concrete slab, the bamboo would have more elasticity than steel and factor ( $\phi$ ) were 0.60.

For using the bamboo reinforced concrete slab in real, it found that able to use with a structure that is able to load at low weight and near ocean. For example, small house, bamboo reinforced concrete ground slab was cheaper price than steel. Therefore, it is suitable with for use house owner's low income.

**Keyword:** bamboo reinforce concrete slab, mechanical property of bamboo, bonding strength between bamboo and concrete

## 1. บทนำ

เหล็กกับงานคอนกรีตเป็นสิ่งที่ควบคู่กันในวงการก่อสร้างมานานแล้ว เนื่องจากคอนกรีตมีคุณสมบัติที่ดีในด้านการรับแรงอัด แต่คุณสมบัติก็อยู่ในด้านการรับแรงดึง กล่าวคือคอนกรีตมีคุณสมบัติในด้านการรับแรงดึงเพียง 10% ของแรงอัดเท่านั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีส่วนวัสดุที่ใช้ช่วยในการรับแรงดึง และวัสดุนั้นก็คือเหล็ก แต่ในปัจจุบันเหล็กมีราคาสูง และมีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตเหล็กต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคานำเข้าสูงมาก จึงได้มีการคิดค้นหาวัสดุราคาถูกที่จะนำมาใช้แทนเหล็ก ซึ่งวัสดุที่จะนำมาใช้แทนเหล็กนั้นก็คือ ไม้ไผ่

สำหรับการศึกษาเรื่องคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ได้มีผู้ได้ทำการศึกษาวิจัยมานานแล้ว ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ไม้ไผ่สามารถนำมาใช้ในการเสริมในคอนกรีตในเหล็กได้ แต่อาจจะไม่ดีเท่ากับเหล็ก เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ การเปลี่ยนแปลงปริมาตร (การหดตัว) ตลอดจนการผุพังของไม้ไผ่ เนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติ แต่ถ้าได้ทำการศึกษาย่างจริงจังที่จะนำไม้ไผ่มาใช้เสริมแทนเหล็กในคอนกรีตแล้ว อาจทำให้ประหยัดงบประมาณในการซื้อเหล็ก และยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ก็เพื่อ

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาคุณสมบัติของไม้ไผ่ป่าในด้านของกำลังดึงของไม้ไผ่ป่า และค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของไม้ไผ่ป่า
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาคุณสมบัติของคอนกรีตในด้านกำลังอัดของคอนกรีต กำลังรับแรงดึงของคอนกรีตและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่
3. ศึกษาการรับกำลังของพื้นคอนกรีตเสริม ไม้ไผ่

## 2. อุปกรณ์และวิธีการทดสอบ

### 2.1 อุปกรณ์

ไม้ไผ่ที่ได้นำมาใช้ในการทดสอบ คือ ไม้ไผ่ป่า หรือไม้หนาม เป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีคนส่วนมากนิยมใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมาก ๆ จึงเหมาะสมที่จะใช้ในพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ไม้ไผ่ที่นำมาทดสอบจะต้องมีอายุประมาณ 2-3 ปี เพราะไม้ไผ่จะโตเต็มที่ ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ ก่อนทำการทดสอบต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของไม้ไผ่ โดยนำไม้ไผ่มาทิ้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ เพื่อจะทำให้ไม้ไผ่มีความชื้นลดลง และอาหารของแมลงจำพวกแป้งและน้ำตาลลดลง ไม้ไผ่ที่จะเก็บ ไม้ไผ่ไว้ในที่อบอุ่น เพราะจะทำให้เกิดการขึ้นรา จากนั้นจึงนำไม้ไผ่ไปแช่น้ำเป็นเวลาประมาณ 3-10 วัน เพื่อให้ไม้ไผ่อิ่มตัวด้วยน้ำ จากนั้นจึงนำไม้ไผ่ไปทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆ

### 2.2 วิธีการทดสอบ

#### 2.2.1 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

- 1) การทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่  
การทดสอบหาลังรับแรงดึงของไม้ไผ่จะใช้ตัวอย่างไม้ไผ่ป่าสำหรับการหาลังรับแรงดึง 2 แบบ คือ ไม้ไผ่แบบชนิดมีข้อ จำนวน 6 ตัวอย่าง และไม้ไผ่แบบชนิดไม่มีข้อ จำนวน 6 ตัวอย่าง มีรูปร่างลักษณะตรงกลางเป็นคอคอด มีหน้าตัดกลมขนาดของตัวอย่างไม้ไผ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 - 1.0 ซม. มีความยาว 70 ซม. นำมาทดสอบกับเครื่อง UTM (Universal Testing Machine)
- 2) การหาความหนาแน่นของไม้ไผ่  
ตัวอย่างสำหรับหาความหนาแน่นของไม้ไผ่มีจำนวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากไม้ไผ่และได้ทำการปรับปรุงคุณภาพแล้ว ซึ่งตัวอย่างมีความกว้าง

ประมาณ 2.0 ซม. ความยาวประมาณ 10.0 ซม. และมีขนาดความหนา 0.5-1.0 ซม. ความหนาแน่นของไม้ไผ่ โดยหาได้จากมวลส่วนปริมาตร ซึ่งมวลจะหาโดยการชั่ง ส่วนปริมาตรจะหาโดยการแทนที่ด้วยน้ำ

3) การหาโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ป่า จะทำการทดสอบและใช้ตัวอย่างเดียวกับการทดสอบกำลังรับแรงดึง นำไปทดสอบรับแรงดึงโดยจะทำการอ่านค่าจากเครื่อง UTM (Universal Testing Machine) จะได้อ่านค่าความยืดตัวของไม้ไผ่ ทำให้ทราบค่าหน่วยการยืดตัว(Strain) และหน่วยแรงดึง (Tensile Stress) นำมาคำนวณหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่ป่าจากแรงดึงได้


4) ตัวอย่างไม้ไผ่ที่ใช้หาหน่วยแรงยืดหยุ่นระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่มี 2 แบบ คือ มีข้อ และมีข้อ ไม่มีข้อ มีข้อมีจำนวน 24 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการหาค่าแรงยืดหยุ่นเฉลี่ยระหว่างไม้ไผ่มีข้อและไม่มีข้อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8-1.0 ซม. และมีความยาว 30 ซม. ความยาวฝังลึกของไม้ไผ่ลงในคอนกรีตเท่ากับ 10 ซม. ใช้กำลังคอนกรีตเท่ากับ 210, 240 และ 280 การปรับปรุงผิวของไม้ไผ่โดยการทวน้ำมันวณิช และทาแล็กเกอร์ สำหรับการทดสอบหาหน่วยแรงยืดหยุ่นระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่หาโดยวิธี Pull-Out-Test ตามมาตรฐาน ASTM C235 นำคอนกรีตทรงลูกบาศก์วางบนแท่นด้านล่างของเครื่อง ให้ไม้ไผ่ซึ่งฝังและยึดจับปลายไม้ให้แน่น แล้วดึงจนไม้ไผ่หลุดออกจากคอนกรีตอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถรับแรงดึงได้อีก จากนั้นนำค่าแรงดึงสูงสุดที่ทำให้ไม้ไผ่หลุดออกจากคอนกรีตไปทำการคำนวณหาค่ากำลังยืดหยุ่น

#### 2.2.2 การทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ตัวอย่างสำหรับทดสอบมีขนาด 50x150x15 ซม. ซึ่งใช้เป็นแบบหล่อแผ่นพื้นคอน

กรีตเสริมไม้ไผ่ ดังรูปที่ 3.10 โดยใช้คอนกรีตที่มีกำลังเท่ากับ 210, 240 และ 280 ksc บ่มไว้นาน 28 วันก่อนการทดสอบ

การทดสอบหาลำดับรับแรงดึงของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จะใช้วิธีการทดสอบแบบแรงกระทำ 4 จุด การทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่แบบแรงกระทำ 4 จุดนั้น จะมีการเตรียมการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบคาน และการติดตั้ง "Electrical - Strain Gauge" นั้นจะติดตั้งบนผิวของไม้ไผ่ที่ฝังอยู่ในคอนกรีต เพื่อใช้ในการวัดระยะการยืดตัวของไม้ไผ่ภายในพื้นคอนกรีต และ ติดตั้งที่ผิวด้านบนของพื้นคอนกรีตเพื่อใช้ในการวัดระยะการหดตัวของคอนกรีตด้านที่รับแรงอัด ขณะที่มีการกระทำกับพื้นคอนกรีต รูปที่ 1 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ ก่อนการทดสอบ โดยการกดโดยใช้เครื่อง Hydraulic Jack



รูปที่ 1 การทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

### 3. ผลการทดสอบและอภิปรายผลการทดสอบ

#### 3.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

1) ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่

ผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ ซึ่งมีแบบชนิดที่มีข้อและไม่มีข้อ จำนวนชนิดละ 6 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่อง UTM (Universal Testing Machine) ดึงด้วยความเร็ว 5 มม./นาที ความยาวของไม้ไผ่ที่ใช้ในการทดสอบยาวประมาณ 70 ซม.

ทั้งแบบชนิดที่มีข้อ และแบบชนิดที่ไม่มีข้อ จะทำให้  
ทราบกำลังรับแรงดึง ซึ่งมีผลการทดลองดังตารางที่  
ก-1 ซึ่งจะสามารถหาค่ากำลังเฉลี่ย ดังนี้

- กำลังรับแรงดึงสูงสุดของไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ  $2,520.95 \text{ kg/cm}^2$

- กำลังรับแรงดึงที่ yield ของไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ  $1,927.58 \text{ kg/cm}^2$

เมื่อพิจารณาจากการทดลองจะทำให้  
ทราบว่า ขณะที่เริ่มทำการดึงไม้ไผ่ ไม้ไผ่จะเริ่มยืด  
ตัวออกเล็กน้อย และเมื่อเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุด  
หนึ่ง ไม้ไผ่ก็จะเริ่มแตกจนกระทั่งไม้ไผ่ไม่สามารถ  
รับแรงดึงได้อีก ซึ่งลักษณะการวิบัติไม้ไผ่ชนิดที่ไม่มี  
ข้อจะเกิดการวิบัติบริเวณใกล้กับที่ยึดจับ และแตก  
ในแนวขนานเส้น ส่วนไม้ไผ่ชนิดที่มีข้อจะเกิด  
การวิบัติบริเวณข้อของไม้ไผ่ สำหรับกำลังรับแรง  
ดึงของไม้ไผ่ ไม้ไผ่ชนิดที่มีข้อมีค่ากำลังรับแรงดึง  
มากกว่าชนิดที่ไม่มีข้อ ส่วนโมดูลัสยืดหยุ่นจะมีค่า  
ใกล้เคียงกัน

2) ผลการทดสอบความหนาแน่นของไม้  
ไผ่

ผลการทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของ  
ไม้ไผ่ จากการทดสอบไม้ไผ่ไปทั้งหมด 6 ตัวอย่าง  
จะได้ผลการทดสอบ คือ ไม้ไผ่จะมีค่าความ  
หนาแน่นแห้งเฉลี่ยเท่ากับ  $0.47 \text{ กรัม/ซม.}^3$  ซึ่งเมื่อ  
นำค่าความหนาแน่นแห้งมาวิเคราะห์กับผลการ  
ทดสอบแรงดึงไม้ไผ่ ความหนาแน่นแห้งจะมีผลต่อ  
กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ ยิ่งถ้าไม้ไผ่มีความ  
หนาแน่นแห้งมาก กำลังของไม้ไผ่ก็จะมีค่ามากขึ้น  
ตามไปด้วย

3) ผลการทดสอบหน่วยแรงยึดเหนี่ยว  
ระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

จากการทดสอบเพื่อหาแรงยึดเหนี่ยว  
ระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ จะทำให้พบว่าเมื่อ  
คอนกรีตมีกำลังเพิ่มขึ้น หน่วยแรงยึดเหนี่ยวก็จะมี

ค่ามากขึ้นตามไปด้วย อาจจะทำให้คาดว่าเมื่อ  
คอนกรีตมีกำลังมากขึ้น การยึดประสานระหว่าง  
คอนกรีตกับไม้ไผ่ก็จะดีขึ้นด้วย


ส่วนการปรับปรุงผิวไม้ไผ่โดยใช้น้ำยา  
เคลือบผิว คือ น้ำมันวานิช และแล็กเกอร์ ก่อนที่  
จะทำการทดสอบ จะทำให้ทราบว่าน้ำมันวานิช  
สามารถช่วยป้องกันการหดตัว และขยายตัวของไม้  
ไผ่ได้ดีที่สุด แล็กเกอร์มีคาร์บอนลงมา ส่วนไม้ไผ่ที่  
ไม่ได้ปรับปรุงผิวเมื่อทำการทดสอบจะได้ค่าแรงยึด  
เหนี่ยวที่น้อยที่สุด ฉะนั้นวัสดุเคลือบผิวจึงมีส่วนที่  
จะช่วยให้ลดการยืด-หดตัวของไม้ไผ่ได้ จากการ  
ปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช จะมีค่าหน่วยแรงยึด  
เหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่มากที่สุด

### 3.2 การทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่


ก) การวิบัติของพื้นคอนกรีต

พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เมื่อได้รับแรง  
กระทำเพิ่มขึ้นที่ผิวได้ห้องแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้  
ไผ่จะเริ่มแตก และเมื่อเพิ่มแรงกระทำไปเรื่อยๆรอย  
แตกก็จะเพิ่มขึ้นจากด้านล่างพื้นคอนกรีต ไปสู่  
ด้านบน ดังรูปที่ 2 และรอยแตกก็จะเริ่มขยายขึ้น  
จนวิบัติ จากการสังเกตจะพบว่าเมื่อคอนกรีตเริ่ม  
แตกที่ได้ห้องพื้น แรงกระทำก็จะลดลง แต่เมื่อเพิ่ม  
แรงกระทำเพิ่มขึ้นก็จะสามารถรับแรงได้อีก  
เนื่องจากไม้ไผ่จะเป็นตัวช่วยในการรับแรงดึง ทำ  
ให้สามารถรับแรงได้อีกจนพื้นคอนกรีตวิบัติก็จะมี  
สามารถรับแรงได้ จะเห็นได้ว่าพื้นคอนกรีตจะเริ่ม  
แตกจากด้านล่างและแตกเรื่อยๆจนวิบัติ ทำให้เมื่อ  
นำไปใช้จริงสามารถสังเกตเห็นการวิบัติที่เกิดขึ้น  
ทำให้สามารถเตรียมพร้อมก่อนการวิบัติได้ทัน  
สำหรับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบริเวณกลาง  
แผ่นพื้นคอนกรีต เพราะว่าบริเวณกลางแผ่นพื้น  
คอนกรีตจะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ดัดมาก

ที่สุดสำหรับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่จะเกิดรอยแตก  
ประมาณ 1-2 รอย



รูปที่ 2 แสดงการแตกของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  
จากผิวด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน




รูปที่ 3 แสดงลักษณะการวิบัติ

## 2) พฤติกรรมของพื้นคอนกรีต

จากการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  
โดยการนำพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่มาทดสอบการ  
รับกำลังด้วยวิธีการทดสอบแบบแรงกระทำ 4 จุด  
จะทำให้ทราบค่าระหว่างแรงที่กระทำ, ระยะการ  
โค้งตัว, ค่าหน่วยการยึดหดตัวของไม้ไผ่ และ  
คอนกรีต ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซึ่งเรา  
สามารถพิจารณาได้ดังนี้


- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำ และ  
ระยะโค้งของพื้นคอนกรีต



รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำ  
และระยะ โค้ง ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  
SB6,SB7,SB8,SB9,SB10 และเสริมเหล็ก SS16 ที่  
กำลังคอนกรีต 240 ksc

จะทำให้ทราบพฤติกรรมของพื้นคอนกรีต  
เสริมไม้ไผ่ เริ่มจากขณะที่เพิ่มแรงกระทำไปจนถึง  
วิบัติ จะสังเกตพบว่าเมื่อเพิ่มแรงกระทำพื้น  
คอนกรีตก็จะเริ่มเกิดการโค้ง จนเมื่อได้รับแรง  
กระทำไปจนถึงจุดหนึ่ง เริ่มเกิดการแตกที่ผิว  
คอนกรีตจากด้านล่าง ทำให้แรงจะตกลงมาเล็กน้อย  
หลังจากนั้นก็เริ่มรับแรงเพิ่มขึ้นจนถึงวิบัติ เมื่อ  
นำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กมาเปรียบเทียบ จากรูปที่  
3 จะเห็นว่าพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่จะมีระยะ โค้ง  
มากกว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถพิจารณา  
ได้ว่าไม้ไผ่จะมีการยึดหดมากกว่าเหล็กเสริม


- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำ และ  
Strain ของพื้นคอนกรีต



รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรง  
กระทำ และ Strain ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  
SB6,SB7,SB8,SB9,SB10 และเสริมเหล็ก SS16 ที่  
กำลังคอนกรีต 240 ksc

จากรูปที่จะพบว่าเมื่อเพิ่มแรงกระทำขึ้นค่า Strain ของไม้ไผ่ และเหล็กเสริม ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเมื่อพื้นคอนกรีตเริ่มแตกแรงกระทำก็ตกลง ทำให้เกิด Strain มีระยะมาดั่งเส้นกราฟ หลังจากนั้นแรงกระทำก็จะเพิ่มขึ้น และ Strain ก็เพิ่มขึ้นตามปกติจนวิบัติ จากการเปรียบเทียบระหว่างไม้ไผ่กับเหล็กเสริมที่กำลังอัดคอนกรีตที่ 240 ksc จะพบว่าไม้ไผ่จะมีค่า Strain มากกว่าเหล็กเสริม และเมื่อผิวคอนกรีตในท้องพื้นเริ่มแตกเหล็กเสริมจะไม่มีระยะของ Strain มากเหมือนกับไม้ไผ่

- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำ กับ Strain ของไม้ไผ่ป่า และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่




รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำกับ Strain ของไม้ไผ่ป่า และคอนกรีต ที่เกิดขึ้นกับพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB8 ที่กำลังคอนกรีต 240 ksc

จากรูปที่จะเห็นได้ว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำ และ Strain ของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ป่า ที่เกิดขึ้นในไม้ไผ่ป่าที่เสริมในพื้นคอนกรีต และที่ผิวคอนกรีต จะทำให้เห็นว่าก่อนคอนกรีตแตกตัวที่ด้านล่างใต้ท้องพื้นเส้นกราฟจะแตกต่างกันเล็กน้อย และเมื่อหลังจากคอนกรีตด้านล่างแตกแล้วไม้ไผ่จะมีค่า Strain มาก แต่สำหรับที่ผิวคอนกรีตด้านบนจะมีค่า Strain น้อยกว่ามาก และจากการพิจารณาที่พื้นคอนกรีตเสริม

ไม้ไผ่ SB 8 ได้ทำการติด Strain Gauge ทั้งที่ผิวด้านบนและด้านล่างของพื้นคอนกรีต จากรูปที่ 5 ทำให้เห็นว่าก่อนคอนกรีตแตกตัวที่ด้านล่างใต้ท้องพื้นเส้นกราฟจะแตกต่างกันเล็กน้อย แล้วหลังจากนั้นค่า Strain ที่ผิวด้านล่างก็จะเริ่มคงที่ เนื่องจากที่ผิวด้านล่างเกิดการวิบัติไปแล้ว ส่วนด้านบนที่ยังเป็นปกติ

- พฤติกรรมที่ผิวคอนกรีต



รูปที่ 7 แสดงแผนภาพค่า Strain ที่ Load ต่างๆกันที่ผิวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB8

จากรูปด้านบนเป็นการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ SB8 ขณะทำการทดสอบได้ทำการติดตั้ง Strain Gauge ชนิดติดคอนกรีต ติดด้านบนและด้านล่างของแผ่นพื้น SB8 ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาจะพบว่า ค่า Strain จะเริ่มสูงขึ้นเมื่อได้รับแรงกระทำ และด้านล่างจะมีค่า Strain มากกว่าด้านบน แต่หลังจากคอนกรีตเริ่มวิบัติที่ 22 kN ค่า Strain ที่ด้านล่างจะอยู่ที่ ส่วนด้านบนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนคงที่เมื่อเกิดการวิบัติ และเมื่อสังเกตจากแกนสะเทินจะเห็นว่าช่วงก่อนการแตกที่ผิวด้านล่าง ที่แรง 22 kN ระยะแกนสะเทินจะอยู่ที่ระยะเท่าๆกัน คือ 7.05 cm ห่างจากผิวคอนกรีต

ด้านบน ส่วนแรงหลังจาก 22 kN ระยะแกนสะเทินก็จะเพิ่มขึ้นดังรูป

- ค่าคุณสมบัติกำลัง ( $\phi$ )

จากการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จะพบว่าไม้พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บางตัวอย่างสามารถรับแรงได้น้อยกว่าทฤษฎี น่าจะมีสาเหตุมาจากไม้ไผ่ที่ได้นำมาเสริมในแผ่นพื้น มีค่ากำลังรับแรงดึงน้อยกว่ากำลังรับแรงดึงเฉลี่ยที่ได้ทดสอบไว้ด้วยเครื่อง UTM (Universal Testing Machine) เนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัสดุตามธรรมชาติ จึงทำให้ไม้สามารถหาคุณสมบัติที่แน่นอนได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Factor ( $\phi$ ) มาใช้ในการคูณผลกำลังของไม้ไผ่ที่ได้จากการทดสอบกำลังรับแรงดึง และจะได้ค่า Factor ( $\phi$ ) จะใช้ค่าที่คลาดเคลื่อนที่ตัวอย่างดีดลบมากที่สุด และสามารถ หาค่า Factor ( $\phi$ ) ได้เท่ากับ 0.60

#### 4. สรุปผลการทดลอง

##### 4.1 สรุปผลการทดสอบวัสดุ

1. สรุปผลการทดสอบกำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่

จากการทดสอบหาลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ ซึ่งในการทดสอบนี้จะใช้ไม้ไผ่ป่าในการทดสอบ เนื่องจากหาได้ง่ายให้ท้องถิ่น โดยแบ่งทดสอบไม้ไผ่ 2 รูปแบบ คือ แบบมีข้อ และแบบไม่มีข้อ เมื่อนำค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบ จะได้กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ป่ามีค่าเท่ากับ 2520.95 kg/cm<sup>2</sup> และมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 432142.70 kg/cm<sup>2</sup> ส่วนลักษณะการวิบัติของไม้ไผ่ที่ได้ทำการทดสอบ จะมีการวิบัติที่บริเวณข้อ และแตกตามแนวขนานเสี้ยน

2. สรุปผลการทดสอบความหนาแน่นของไม้ไผ่

จากการทดสอบหาความหนาแน่นของไม้ไผ่ ซึ่งการทดสอบนี้จะใช้ไม้ไผ่ชิ้นเดียวกับการทดสอบกำลังรับแรงดึงชนิดไม่มีข้อ จะได้ค่าความหนาแน่นของไม้ไผ่มีค่าเท่ากับ 0.47 g/cm<sup>3</sup> ซึ่งค่าความหนาแน่นจะมีผลต่อกำลังของไม้ไผ่ ถ้ามีความหนาแน่นมากกำลังของไม้ไผ่ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

3. สรุปผลการทดสอบหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่

จากการทดสอบหาหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ ซึ่งในการทดสอบนี้จะใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัด 210, 240 และ 280 kg/cm<sup>2</sup> โดยการแบ่งตัวอย่างเป็น 2 แบบ คือแบบทำการปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิชและแล็กเกอร์ และแบบไม่ได้ทำการปรับปรุงผิว จะได้ผลการทดสอบคือ จากการปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช จะมีค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่มากที่สุด ซึ่งจะได้ค่าหน่วยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับไม้ไผ่ ดังนี้

- ที่กำลังอัดคอนกรีต 210 kg/cm<sup>2</sup> ที่อายุ 14 วัน เท่ากับ 3.46 kg/cm<sup>2</sup>, ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 3.76 kg/cm<sup>2</sup>

- ที่กำลังอัดคอนกรีต 240 kg/cm<sup>2</sup> ที่อายุ 14 วัน เท่ากับ 4.85 kg/cm<sup>2</sup>, ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 5.42 kg/cm<sup>2</sup>

- ที่กำลังอัดคอนกรีต 280 kg/cm<sup>2</sup> ที่อายุ 14 วัน เท่ากับ 6.01 kg/cm<sup>2</sup>, ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 6.94 kg/cm<sup>2</sup>

ส่วนการปรับปรุงผิวไม้ไผ่ด้วยแล็กเกอร์ จะมีค่าน้อยกว่าปรับปรุงผิวด้วยน้ำมันวานิช และสำหรับไม้ไผ่ที่ไม่ได้ปรับปรุงผิวจะมีค่าน้อยที่สุด

#### 4.2 สรุปผลการทดสอบพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

- พฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ การวิบัติพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เมื่อได้รับแรงกระทำพื้นคอนกรีตก็จะเริ่มโก่งตัว จนเกิดการแตกที่ผิวคอนกรีตที่ล่าง ขณะที่คอนกรีตเริ่มแตกแรงกระทำก็จะตกลงมา หลังจากนั้นไม้ไผ่ก็จะเริ่มรับแรงเพียงชนิดเดียว ทำให้แรงกระทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดการวิบัติจนไม่สามารถรับแรงได้ต่อไป จากการทดสอบจะสังเกตเห็นว่าพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ทำให้เราสามารถสังเกตพบรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ก่อนที่จะเกิดการวิบัติ และทำให้สามารถเตรียมพร้อมก่อนที่พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่จะวิบัติได้

สำหรับจากการทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จะพบว่าเมื่อนำค่ากำลังที่ได้จากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากทฤษฎี จะพบว่าจะมีค่าคลาดเคลื่อนประมาณ 20.05% น่าจะมีสาเหตุมาจากไม้ไผ่ เพราะไม้ไผ่เป็นวัสดุตามธรรมชาติ จึงให้ค่ากำลังรับแรงดึงได้เท่ากันทุกเส้นก็จะเป็นไปไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน เพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้ผู้ศึกษาโครงการขอแนะนำให้ใช้ ค่า Factor ( $\phi$ ) เท่ากับ 0.60 เพื่อนำไปใช้ในการลดกำลังของไม้ไผ่ที่นำมาใช้เสริมในแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ดังสมการ

$$f_{bv}' = \phi \cdot (f_{bv}) \quad ; \quad \phi = 0.60$$

สำหรับพิกัดควบคุมรอยร้าว จากการคำนวณหาดัชนีความกว้างของรอยร้าวจะพบว่าค่าที่ได้จากการคำนวณด้วยสมการ

$$Z = \phi \cdot f_{bv}' \sqrt{d_c A}$$

ซึ่งจากการคำนวณจากสมการ จะมีค่าพิกัดควบคุมรอยร้าว เท่ากับ  $5,169 \text{ kg/cm}^2$  ซึ่งจะมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ACI หรือ ว.ส.ท.

สำหรับการหาความกว้างของรอยร้าว (Crack Width) ซึ่งจะหาได้จากสมการ

$$w = 0.011\beta \cdot \phi \cdot f_{bv}' \cdot \sqrt{d_c A} \times 10^{-3}$$

และหาค่าความกว้างของรอยร้าวที่

$f_{bv}' = 1927.58 \text{ kg/cm}^2$  จะมีค่าเท่ากับ 0.077 mm. ซึ่งอยู่ในค่ามาตรฐานของ ACI และเมื่อนำค่า

จากมาตรฐาน ACI ตอนที่ 224 กำหนดให้ความกว้างสูงสุดของรอยร้าวที่สภาวะอยู่ในที่ร่ม จะมี

ความกว้างสูงสุดของรอยร้าว เท่ากับ 0.41 mm. จะทำให้ทราบค่าแรงกระทำสูงสุด คือ 66 ton แต่

เนื่องจากค่าที่ได้จากการคำนวณหาความกว้างรอยร้าวในทฤษฎีเมื่อเทียบกับการทดลอง จะทำให้เห็น

ว่ามีความแตกต่างกันมากดังนั้น จึงนำมาเปรียบเทียบกับตารางที่ ก-11 จะทำให้ให้ทราบค่า

รอยแตกร้าวที่ยอมรับได้คือ 0.15 mm. เพราะ

หลังจากคอนกรีตเริ่มแตกร้าว จะทำให้ความกว้างของรอยร้าวเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด และที่

ความกว้างของรอยร้าวที่ 0.15 mm. ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับน้ำหนักบรรทุก 22 kN จะพบว่าค่า

รอยแตกร้าวของการทดลองจะมีค่ามากกว่าทฤษฎีถึง 3 เท่า ดังนั้นจึงใช้ค่า  $\alpha = 3.5$  เข้าไปแทนใน

สมการ จะทำให้ได้ค่าความกว้างรอยร้าวจากทฤษฎี

$$w = \alpha (0.011\beta\phi \cdot f_{bv}' \cdot \sqrt{d_c A} \times 10^{-3})$$

- การนำไปใช้งาน

จากการทดสอบที่ได้พบว่าแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สามารถรับแรงที่กระทำได้มากกว่าค่าที่คำนวณไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การปรับปรุงที่ผิวไม้ไผ่และชนิดของไม้ไผ่ที่นำมาใช้งาน



เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม้ไผ่ที่นำมาเสริมคอนกรีตจะมีคุณสมบัติพอกับเหล็กที่ใช้เสริมคอนกรีตสามารถนำไม้ไผ่มาเสริมแทนเหล็กได้เช่นกัน แต่ไม้ไผ่จะมีจะเกิดการยืดตัวมากกว่าเหล็ก ดังนั้นจึงควรใช้ไม้ไผ่กับโครงสร้างคอนกรีตที่มีขนาดเล็ก เช่น บ้านชั้นเดียว ลานกีฬา ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และโครงสร้างขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบของคลอไรด์ เป็นต้น

การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ อาจจะเป็นไปได้แต่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ให้มีมาตรฐาน เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจในการใช้แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ดังนั้นผู้จัดทำขอสรุป ดังนี้

1. ควรที่จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ไผ่ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และมีกำลังรับแรงดึงมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สามารถรับกำลังได้มากขึ้น
2. ควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุการใช้งาน เนื่องจากไม้ไผ่อาจจะเกิดการผุพังให้โครงสร้างเสียหายได้
3. ควรที่จะมีการศึกษาในด้านความยาวของแผ่นพื้นตัวอย่าง เพราะถ้าไม้ไผ่มีการโก่งตัวมาก ถ้าใช้ความยาวมากเกินไปอาจทำให้เกิดการโก่งตัวได้

-เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ข้อดี

1. ราคา เมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่างเหล็กและไม้ไผ่ที่ใช้ในการเสริมในพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก จะเห็นได้ว่าไม้ไผ่จะมีปริมาณราคาถูกกว่าเหล็กมาก ดังตารางที่ 5.1 จะช่วยทำให้ประหยัดค่าวัสดุได้ถึง 36.58%

2. คลอไรด์ เมื่อเปรียบเทียบกับจะเห็นได้ว่าไม้ไผ่จะไม่ได้รับผลกระทบของคลอไรด์ ส่วนเหล็กจะเมื่อโดนผลกระทบของคลอไรด์ก็จะเกิดสนิม จนทำให้เหล็กเกิดการขยายตัวทำให้คอนกรีตแตกร้าวได้

ข้อเสีย

1. ไม้ไผ่จะแรงกระทำได้น้อยมาก เพราะไม้ไผ่จะมีการยืดตัวมากเมื่อได้รับแรงกระทำ จึงไม่เหมาะกับอาคารหลายชั้น
2. จากการทดสอบนี้พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ยังไม่มีการทดลองแบบระยะยาว เมื่อผ่านการใช้งานไปนานๆ ดังนั้นควรที่จะมีการทดสอบเพื่อศึกษาเรื่องอายุการใช้งานด้วย
3. ไม้ไผ่ที่นำมาทดสอบจะมีกำลังรับแรงดึงไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจากเป็นวัสดุตามธรรมชาติ จึงไม่สามารถที่จะกำหนดกำลังให้เท่ากัน จึงต้องใช้ Factor ( $\phi$ ) = 0.60 มาใช้ในการคูณผลกำลังของไม้ไผ่

### 5.3 ข้อเสนอแนะจากการทดลอง

1. ไม้ไผ่ที่นำมาใช้เสริมในคอนกรีต ควรนำมาจากแหล่งเดียวกัน และเลือกที่มีอายุใกล้เคียงกันประมาณ 3-5 ปี เพราะว่าถ้ามาจากต่างที่กัน ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน ก็เกิดค่าคลาดเคลื่อนขณะทำการทดลองมากตามไปด้วย
2. ควรจะมีการใช้เครื่องเหลาไม้ไผ่แทนการเหลาด้วยมือ เพราะว่าเมื่อใช้เครื่องเหลาไม้ไผ่ จะทำให้ได้ไม้ไผ่ที่มีขนาดเท่ากันทุกเส้น แต่สำหรับเหลาด้วยมือจะยากต่อการควบคุมขนาดของไม้ไผ่
3. ก่อนที่จะทาน้ำมันวานิช หรือแลกเกอร์ ควรที่จะทำความสะอาดผิวไม้ไผ่ และตากแดดให้แห้งสนิทเสียก่อน เพราะว่าถ้าอาจทำให้ทำไม่ได้ไม่คิดเมื่อแห้งแล้วอาจหลุดลอกได้

4. ควรที่จะมีการศึกษาต่อไปถึงเรื่องอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เพื่อที่ดูเรื่องความปลอดภัย

5. ไม้ไผ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เราไม่สามารถกำหนดค่าหรือจำกัดค่าคุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ทำโครงการของเสนอแนะให้มีการควบคุมคุณภาพดังต่อไปนี้

1) ควรมีการวิจัยพันธุกรรมของไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ศึกษาสายพันธุ์ว่าพันธุ์ไม้ไผ่ชนิดไหนให้คุณสมบัติเชิงกลดีที่สุด หรือว่ามีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ และมีการศึกษาพันธุกรรมเพื่อให้ได้พันธุ์ไม้ไผ่ที่ดีและแข็งแรงที่สุด

2) ไม้ไผ่ที่นำมาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างควรมีการควบคุมแหล่งที่มา ไม้ไผ่ต้องมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน ควบคุมอายุของไม้ไผ่ตลอดจนควบคุมไม้ไผ่หลังจากที่ตัดออกมาจากต้นแล้ว เช่น นำไปแช่น้ำหรือฉีดสารเคมีเพื่อป้องกันการกักกินของมอดแมลงและรา หรือมีการป้องกันโดยการทาน้ำมัน, วานิช, แล็กเกอร์, ชันหรือสารเคมีอื่นๆที่สามารถป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมได้

#### 6. กิตติกรรมประกาศ

โครงการทางวิศวกรรมฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกท่าน และอาจารย์เอก ชมวงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้สละเวลาช่วยเหลือให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ ซึ่งได้เป็นกรรมการในโครงการนี้ และคุณยิ่งใหญ่ สามารถ ที่คอย

ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำโครงการ

#### 7. เอกสารอ้างอิง

1. กวี หวังนิเวศน์กุล, การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2549
2. ณรงค์ กุหลาบ, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : หน่วยงานบัญชี งานบริหาร และธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2538
3. ทรงเกียรติ เทียชัทธิพย์, เทคนิคการก่อสร้างไม้ไผ่ วิทยานิพนธ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
4. วินิต ช่อวิเชียร, การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Reinforced Concrete Design), พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ, 2545
5. วินิต ช่อวิเชียร, เทคโนโลยีคอนกรีต (Concrete Technology), พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ, 2539
6. สถาพร โภคา, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design), กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2544
7. สนไชย ฤทธิโชติ, เครื่องไม้ไผ่-หวาย, กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2539
8. เทวินทร์ ผาติอุดมภาพ, การนำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่มาใช้สร้างบ้านราคาถูก วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
9. ไพวรรณ เล็กอุทัย, มยุรี จิตต์แก้ว และอรุณี วิลิน, การป้องกันรักษาไม้ไผ่ (Bamboo Protection),